

## BUTINOX Tak

### Produktbeskrivelse

#### Type

Helt mat loftsmaling til indendørs brug, som er PVA-baseret og uden opløsningsmidler.

#### Egenskaber og fordele

Lugtsvag og allergivenlig iht. kriterierne hos det svenske Astma och Allergi Forbundet. Specialudviklet til lofter, giver et resultat uden skjolder. Produktet er nemt at påføre, har kort tørretid, god dækkeevne og gulner ikke.

#### Anvendelsesområde

Anbefales som mellem- og topstrøg på lofter af sandspartel, puds, beton og gips-/bygningssplader.

### Produktdata

<b>Emballagestørrelser</b>	3 l (base 2,7 l) og 10 l (base 9 l)
<b>Fås i følgende baser</b>	Hvid
<b>Toning</b>	Kan tones i enkelte lyse farver. Baser skal tones i <b>Jotun Multicolor</b> .
<b>Kulører</b>	Hvid base kan anvendes utonet som 5916 Klassisk hvid S0500-N.  Kan tones i følgende farver: <b>SCANOX 5670</b> Egghvit / <b>JOTUN 1001</b> Egghvit / 0502-Y (NCS) <b>SCANOX 5502</b> Krem / <b>JOTUN 1453</b> Bomull / S0502-Y (NCS) <b>SCANOX 5501</b> Latte / <b>JOTUN 0471</b> Lys Antikk / 0802-G98Y (NCS)
<b>Glansgrad</b>	Helmat 02
<b>Tørstofindhold efter volumen</b>	33 ± 2 volumen%
<b>Litervægt</b>	1.4
<b>pH værdi</b>	8 til 8.9
<b>VOC for brugsklar blanding</b>	EU grænseværdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet indeholder max 1 g/l VOC.

### Påføringsinformation

#### Bemærk

Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug for at undgå farveforskelle. Omrøres godt før brug.

#### Påføringsværktøjer / -metoder

Rulle, pensel eller sprøjte. Brug egnet maleværktøj for et flot slutresultat.

Benyt rulle med et langt skaft, når du maler loftet. Så får du dækket større områder ad gangen. Ved malebehandling af glatte lofter, arbejd i felter på ca. 2 meter ad gangen i hele loftets længde og i lysrets retning. Dette gøres for at hindre, at halvtør maling hænger ved i rullen. Ved malebehandling af loftsplader fyldes profilerne i pladen med maling, inden malingen rullepåføres felt efter felt.

#### Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0.018 - 0.021" (0.46 - 0.53 mm.)
Sprøjtgevinkel	65-80°
Dysetryk	Min. 150-200 kg/cm <sup>2</sup>

## Rækkeevne og filmtykkelse

### Forbrug pr. strøg (m<sup>2</sup>/liter)

Anbefalet: 8 - 10

## Rengøring af maleværktøj

Rengør med vand og **JOTUN Penselrens**. Rengør maleværktøjet i vand efter brug. Brug **JOTUN Penselrens**, hvis malingen sidder godt fast. Gør penslerne godt våde i **JOTUN Penselrens** efter brug, så holder børsterne sig bløde og fine, indtil næste gang, der skal males.

## Fortynder

Må ikke fortyndes.

## Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget skal være over +10°C.

## Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

### Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Støvtør	1 time(r)
Kan overmales efter	2 time(r)
Stor belastning / gennemhærdet	4 uger

Forarbejde:	Underlaget skal være rent, fast og tørt. Flader rengøres med <b>JOTUN 2-i-1 Husvask/Træ og Murrens</b> .
Topstrøg:	<b>BUTINOX Tak</b> : Påfør 2 ensartede og fyldige strøg.

## Vedligeholdelse

Produktet må ikke rengøres. Rengøring vil give skjolder. Skånsom støvsugning med børste anbefales.

## Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

## Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



## Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærket Svanen.

**BREEAM® NOR** Produktet er testet efter tre dage (RISE) i henhold til de testkrav, der er fastsat af BREEAM® NOR.

## Godkendelser



Produktet anbefales af det svenske Astma- og Allergiforbundet. Astma- og allergiforbundets anbefaling gælder ikke under påføringen af malingen, men først 14 dage efter afsluttet malebehandling (TVOC <10 µg/m<sup>2</sup>/h). Vær opmærksom og sørg for god ventilation, mens malebehandlingen udhælder (2 uger).

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

**Førstehjælp**, se pkt. 4.

**Håndtering og opbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Oplysninger om love og bekendtgørelser**, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

## Diverse

### Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S  
Jernet 6  
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00  
mail@jotun.dk

### Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske (Norge) version, der er gældende.