

BUTINOX Tak

Produktbeskrivning

Typ

Helmatt, PVA-baserad, lösningsmedelsfri takfärg för inomhusbruk.

Egenskaper och fördelar

Luktsvag och lågemitterade färg. Specialutvecklad för tak och ger ett skäckfritt slutresultat. Produkten är enkel att måla med, torkar snabbt, har god täckförmåga och gulnar inte.

Användningsområde

Rekommenderas som mellan och slutstrykning i tak på underlag av sandspackel, puts, betong och byggskivor.

Produktdata

Emballagestorlek	3 L (bas 2,7 L) och 10 L (bas 9 L)
Tillgängliga baser	Vit
Brytning	Kan brytas i enstaka ljusa kulörer. Baser skall brytas över Butinox Colour Manager .
Kulör	Vit bas kan användas obruten som 5916 Klassisk hvit S0500-N. Kan blandas i följande kulörer. SCANOX 5670 Eggvit / JOTUN 1001 Eggvit / 0502-Y (NCS) SCANOX 5502 Krem / JOTUN 1453 Bomull / S0502-Y (NCS) SCANOX 5501 Latte / JOTUN 0471 Lys Antik / 0802-G98Y (NCS)
Glans	Helmatt 02
Volymtorrhalt	33 ± 2 volym%
Litervikt	1.4
pH värde	8 till 8.9
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/a): 30 g/l. Produkten innehåller max 1 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Blanda innehållet i emballage med olika produktionsnummer för att undvika kulörskillnader. Rör om noga innan användning.

Appliceringsverktyg / -metoder

Roller, pensel eller spruta. Använd verktyg av god kvalitet för att erhålla ett så fint slutresultat som möjligt.

Använd roller med förlängningsskaft när du målar tak. Du får då täckt en större yta åt gången. Vid målning av släta tak, arbeta i fält om ca 2 meter i hela takets längdriktning. Måla i ljusinsläppets riktning. Detta för att undvika att måla in i halvtorkad färg. När du målar takplattor fyller du profilerna med en pensel innan du rullar ut färgfältet efter fält.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstyckets diameter	0.018 - 0.021" (0.46 - 0.53 mm.)
Sprutvinkel	65-80°
Färgtryck	Min. 150-200 kg/cm ²

Sträckförmåga och skiktjocklek

Förbrukning per strykning (m²/liter)

Rekommenderad: 8 - 10

Rengöring av verktyg

Rengör med vatten och penselvätt. Rengör verktyg i vatten efter användning. Använd penselvätt om färgen är svår att avlägsna. Gnid in penslarna med en mindre mängd penselvätt efter rengöring så håller sig penslarna mjuka och fina till nästa tillfälle.

Förtunning

Skall inte spädas.

Förhållanden under applicering

Temperatur i luft och underlag skall vara över +10 °C.

Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Dammtorr	1 t
Övermålningsbar efter	2 t
Hög belastning / genomhärdad	4 veckor

Förarbete:	Underlaget skall vara rent, fast och torrt. Ytorna tvättas med BUTINOX Interiörtvätt eller JOTUN Special Målartvätt .
Slutstrykning:	BUTINOX Tak : Applicera 2 jämna och fylliga strykningar.

Underhåll

Färgytan skall inte tvättas. Tvättning orsakar flammighet. Rekommenderar försiktig dammsugning med borstmunstycke.

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten.
Flytande färgrester och tvättvätska med färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.

BREEAM® NOR Produkten är testad efter tre dagar (RISE) enligt testkraven av BREEAM® NOR.

Godkännanden



Produkten rekommenderas av svenska Astma- och Allergiförbundet. Astma- och allergiförbundets rekommendation gäller inte vid påföring av färgen, utan 14 dagar efter avslutad målning (TVOC <10 µg/m²/h). Var försiktig och sörg för god ventilation under härdningstiden (2 veckor).

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.
Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB

Box 151
421 22 Västra Frölunda

Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.