

## BENAR UVR

### Productbeschrijving

#### Type

Water resistente alkyd olie voor tropisch hardhout voor binnen en buitengebruik. Bevat UV filter en fungiciden tegen oppervlakte schimmel.



#### Kenmerken en voordelen

Biedt een elastisch en waterbestendig bescherming. Daarom geeft het product een eersteklas bescherming op tropisch hardhout. Trekt goed in de ondergrond en geeft een goede hechting op het oppervlak. Heeft een zwakke goudbruine kleur die de tint van het hout versterkt.

#### Aanbevolen gebruik

Te gebruiken op garage deuren, deuren, tuinmeubelen, ramen etc. Verzorgd bescherming voor tropisch hardhout zoals teak, red cedar, meranti, merbau, afzelia



JOTUN3-i-1 Kraftvask og soppfjerner



JOTUN Penselrens

### Product data

<b>Verpakkings grootte</b>	0,75 L en 3 L
<b>Kleuren</b>	Licht bruin.
<b>Glans graad</b>	Glans
<b>Algemeen type</b>	Alkyd olie voor buiten gebruik.
<b>Vaste stoffen per volume</b>	62 ± 2 Volume%
<b>Soortelijk gewicht</b>	0.94
<b>Vlampunt</b>	60 °C
<b>VOS voor gebruiksklare mengsels</b>	EU grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 400 g/l. Dit product bevat maximaal 400 g/l VOS.

### Applicatie gegevens

#### Opmerkingen

Inhoud van blikken met verschillende productnummers moeten worden gemengd voor gebruik. Goed doormengen voor en tijdens gebruik.

Als er een lichtere afwerking is gewenst, vervang de lagen van **BENAR UVR** met **BENAR Blank**. Voor de maximale glans, gebruik **BENAR Blank** als laatste laag. Als er een matte eind laag is vereist, gebruik BENAR Matt als een eind laag.

#### Applicatie methoden

Kwast of roller (moet worden uitgekwest)

## Richtlijnen voor gebruik Airless spray

Nozzle	0.28-0.38 mm (0.011-0.015")
Spuithoek	60-80°
Nozzle druk	13-18 MPa (130-180 kg/cm <sup>2</sup> )

Spuiten: alleen voor professioneel gebruik.

## Verbruik en laagdikte

### Verbruik (m<sup>2</sup>/liter)

Aanbevolen: 14 - 16

## Reiniging van gereedschap

Een geschikt reinigingsmiddel en water.

## Verdunning

### JOTUN Terpentine.

Niet mengen met Olie additieven.

## Conditie tijdens de applicatie

Breng het niet aan als er risico op dauw is.

## Droogtijden

De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond temperatuur (min. +5 °C), absorptie, luchtvochtigheid en luchtcirculatie.

### De droogtijden worden gemeten met de aangegeven waarden:

#### Relatieve luchtvochtigheid (RH) 50%

Luchttemperatuur	5 °C	15 °C	23 °C
Ondergrond temperatuur	5 °C	15 °C	23 °C

Stofdroog	24 u	12 u	6 u
Overschilderbaar na	24 u		
Overschilderbaar	96 u	48 u	24 u

## Gebruiksaanwijzing

Oppervlakte voorbehandeling:	De ondergrond moet stevig, schoon, droog, vrij van vet, reinigingsmiddel, wax etc. zijn. Ontvet eiken en tropisch hardhout met spiritus, gevolgd door licht schuren. Glanzende ondergronden moeten worden schoongemaakt met <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens</b> en worden geschuurd. Verkleurt sommige harde houtsoorten. Oude, losse olie of vernis lagen moeten worden afgeschuurd. Grijs of verweerd hout moet worden geschuurd tot op het gezonde hout.
Voorbehandeling:	Op onbehandelde ondergronden gebruik <b>BENAR Blank</b> of <b>BENAR UVR 20 %</b> verdund met terpentijn. Nat in nat aanbrengen totdat het houtwerk verzadigd is. Verzadig alle kopse kanten en snijvlakken grondig. Veeg overtollige olie weg met een niet pluizende doek.

Afwerking – Nieuw hout:	Breng minimaal 3 lagen onverdund aan. Licht aanschuren tussen de lagen.  Als de meest glanzende afwerking wordt gevraagd, afwerken met <b>BENAR Blank</b> .  Als er een matte eind laag is vereist, gebruik <b>BENAR Matt</b> als een eind laag. Als er een lichtere afwerking is gewenst, vervang de lagen van <b>BENAR UVR</b> met <b>BENAR Blank</b> .
Afwerking – Eerste behandeling van redwood en sapilli:	1 laag <b>JOTUN Impregneren tre</b> , gevolgd door 4 lagen <b>BENAR UVR</b> of <b>BENAR Blank</b> .
Afwerking – Behandeling van tuinmeubelen van tropisch hardhout, waar een olieachtig uiterlijk gewenst is.	Verdun de eerste laag met 20% terpentine. Breng 1-2 x <b>JOTUN Treolje</b> nat in nat aan, 1-2 platen in één keer. Overtollige olie wegvegen.

### Extra informatie

Omdat er gevaar van zelfontbranding kan ontstaan moeten doeken onmiddellijk worden verbrand of ondergedompeld in water.

### Opslag

Vorstvrij vervoeren en opslaan. Bij opslag en vervoer de container rechtop houden.

### Verwijdering van afval

Vloeibare verf mag niet worden geleegd in de riolering of het oppervlaktewater. Het moet worden ingeleverd bij een erkend lokaal milieustation.



## Gezondheid en veiligheid

Houd rekening met de milieu-en veiligheidsnotities op het blik.

Een veiligheidsinformatieblad is uitgegeven voor dit product.

Gedetailleerde veiligheidsinformatieblad over gezondheids-en veiligheidsrisico's en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van dit product wordt vermeld in het product veiligheidsinformatieblad.

**Eerste hulp maatregelen**, zie paragraaf 4.

**Behandeling en opslag**, zie paragraaf 7.

**Transport informatie** verwijzen naar sectie 14.

**Wettelijk verplichte informatie**, zie paragraaf 15.

## Diversen

### Contact informatie

Norway Coatings B.V.  
Vaalmuiden 9  
1046 BV AMSTERDAM  
T: 088 450 5400  
www.norwaycoatings.nl

## Disclaimer

De informatie in dit document wordt gegeven naar de beste kennis van Jotun, gebaseerd op laboratorium testen en praktische ervaring. Jotun producten worden beschouwd als halffabricaten en als zodanig, worden de producten vaak gebruikt onder condities buiten de controle van Jotun. Jotun kan niets dan de kwaliteit van het product zelf garanderen. Kleine productvariaties kunnen om te voldoen aan de lokale eisen worden uitgevoerd. Jotun behoudt zich het recht voor om de informatie te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Gebruikers dienen altijd Jotun te raadplegen voor de specifieke leidraad en algemene geschiktheid van dit product en de specifieke praktische toepassing.

Als er enige inconsistentie is tussen de verschillende taalkwesties van dit document gaat de Engelse (Eng) versie voor.