

## BENAR UVR

### Descrierea produsului

#### Tip

Ulei alchidic, rezistent la intemperii, pentru lemn tropical de esență tare, pentru a fi folosit la exterior. Conține filtru UV și fungicide pentru a combate dezvoltarea ciupercilor de suprafață.

#### Proprietăți și beneficii

Ofera o protecție elastică rezistentă la apă. Produsul oferă o protecție superioară esențelor tropicale de lemn. Pentează bine și adere bine la substrat. Are o culoare maro auriu pal, care îmbunătățește nuanța lemnului.

#### Utilizare recomandată

Pentru a fi folosit pe uși de garaj, uși, mobilier pentru grădină, ferestre, etc. Asigură protecție pentru lemn tropical de esență tare, cum ar fi lemnul de teck, pin roșu, meranti, merbau, afzelia, iroko, etc.



JOTUN3-i-1 Kraftvask og soppfjerner



JOTUN Penselrens

### Date produs

<b>Capacitate de ambalare</b>	0,75 L și 3 L
<b>Culori</b>	Cafeniu deschis.
<b>Grad de luciu</b>	Lucios
<b>Tipul generic</b>	Ulei alchidic pentru aplicații exterioare.
<b>Volum de solide</b>	62 ± 2 volum%
<b>Greutate specifică</b>	0.94
<b>Punctul de aprindere</b>	60 °C
<b>COV pentru Amestec gata preparat pentru a fi folosit</b>	Limita EU pentru produs (categoria A/e): 400 g/l. Produsul conține maxim 400 g/l COV.

### Date privind aplicarea

#### Observații

Conținutul ambalajelor cu loturi de producție diferite ar trebui să fie amestecate. Amestecați bine înainte și în timpul folosirii.

Dacă se dorește un finisaj mai deschis, înlocuiți unul sau mai multe straturi de **BENAR UVR** cu **BENAR Blank**. Pentru luciu maxim, utilizați **BENAR Blank** ca strat final. Dacă se dorește un aspect mat, utilizați **BENAR Matt** ca strat final.

#### Metode de aplicare

Pensula sau rola (trebuie să fie periat în afară).

### Date privind pulverizarea airless

Dimensiunea duzei	0.28-0.38 mm (0.011-0.015")
Unghi de pulverizare	60-80°
Presiunea la duză	13-18 MPa (130-180 kg/cm <sup>2</sup> )

Spreiere : numai pentru aplicari profesionale.

### Rata de acoperire si grosimea filmului

#### Rata de acoperire per strat (m<sup>2</sup>/liter)

Recomandat: 14 - 16

### Agent de curățare a ustensilelor

**JOTUN Penselrens** sau un agent de curățare suitabil și apă.

### Diluant

**JOTUN White Spirit.**

Nu amestecați cu aditivi pe bază de ulei.

### Condiții în timpul aplicării

Nu se aplică în cazul în care există risc de condens.

### Timpii de uscare

Timpii de uscare variază în funcție de temperatura suportului (min. +5 °C), gradul de absorbție, umiditate și ventilație.

**Timpii de uscare sunt măsurați în valorile indicate:**

**Umiditatea relativă 50%**

Temperatura aerului	5 °C	15 °C	23 °C
Temperatură substrat	5 °C	15 °C	23 °C

Uscare la atingere	24 h	12 h	6 h
Poate fi vopsit	24 h		
Uscat pentru folosire	96 h	48 h	24 h

## Indicații de utilizare

Pregătirea suprafeței:	Substratul trebuie să fie curat, uscat și fără urme de grăsimi, detergenți, ceară e.t.c. A se degresa lemnul de stejar si lemnul tropical cu alcool denaturat , urmat de șlefuire ușoară. Suprafețele lucioase trebuie să fie curățate cu <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens</b> sau un agent de curățare adecvat și apoi,șlefuite. Se poate decolora pe anumite esente tari de lemn. Straturile vechi de ulei sau lac trebuie indepartate. Lemn gri/degradat va fi șlefuit până la lemnul sănătos/ proaspăt.
Pregatire de suprafata:	Pe suprafete netratate anterior utilizati <b>BENAR Blank</b> sau <b>BENAR UVR</b> diluat 20% cu <b>JOTUN White Spirit</b> . Se aplică ud pe ud până când lemnul este saturat. Saturati bine capetele si zonele rezultate in urma taierii. Ștergeți excesul de ulei cu o cârpă fără scame.

Finisarea tratamentului – Lemn nou, finisat:	Se aplică minim 3 straturi nediluat. Slefuire usoara între straturi.  Dacă se dorește un aspect cu gradul de luciu cel mai ridicat, utilizați ca ultim strat <b>BENAR Blank</b> . În cazul în care este necesar un aspect mat, ultimul strat trebuie să fie <b>BENAR Matt</b> . Dacă se dorește un finisaj mai deschis, înlocuiți unul sau mai multe straturi de <b>BENAR UVR</b> cu <b>BENAR Blank</b> .
Finisarea tratamentului – Prima tratare pentru Redwood și sapele:	Un strat de <b>JOTUN Impregnering tre</b> , urmat de 4 (patru) straturi de <b>BENAR UVR</b> sau <b>BENAR Blank</b> .
Finisarea tratamentului – Tratamentul furtinure gradina din lemn tropical, în cazul în care se dorește un aspect uns cu ulei:	Se diluează primul strat până la 20%, cu <b>JOTUN White Spirit</b> . Se aplică 1-2 x <b>JOTUN Treolje</b> ud pe ud, 1--2 placi în același timp. Se șterge excesul de ulei.

### Informații suplimentare

Din cauza pericolului de aprindere, hainele folosite trebuie arse imediat sau înmuiate în apă.

### Depozitare

Transport și depozitare fără pericol de îngheț. Se depozitează și transportă în poziție verticală.

### Eliminarea deșeurilor

Uleiul lichid nu trebuie aruncat în sistemul de canalizare sau scurgerile de apă. Acestea trebuie predate centrelor autorizate de eliminare a deșeurilor.



## Sănătate și siguranță

Vă rugăm să respectați avizele de mediu și de precauție afișate pe container.

A fost emisă Fișă Tehnică de Securitate pentru acest produs.

Informații detaliate cu privire la riscurile și precauțiile de sănătate și siguranță pentru folosirea acestui produs sunt specificate în

**Măsuri de prim-ajutor**, consultați secțiunea 4.

**Manipularea și depozitarea**, consultați secțiunea 7.

**Informații despre transport**, consultați secțiunea 14.

**Informații de reglementare**, consultați secțiunea 15.

## Daunătoare

### Informații de contact

Jotun Romania SRL  
077190 Voluntari, Ilfov, B-dul Pipera, Nr.1 /VI  
Cladirea Nr. 1, Complexul Hyperion Towers, Etaj 7, Birou Nr.1  
Romania

Tel: +40213675253

### Termeni și condiții

Informațiile din acest document au la bază cele mai bune cunoștințe Jotun fondate în urma testelor de laborator și experiența practică. Produsele Jotun sunt considerate ca fiind produse semi-finite, ca atare, acestea sunt adesea folosite în medii necontrolate de Jotun. Jotun nu poate garanta nimic altceva în afară calitatea produsului în sine. Variații minore de produs pot fi puse în aplicare pentru a se conforma cu cerințele locale. Jotun își rezervă dreptul de a modifica datele furnizate fără notificare prealabilă.

Utilizatorii ar trebui să se consulte întotdeauna cu Jotun pentru instrucțiuni specifice privind adecvarea generală a acestui produs pentru nevoile și practicile specifice aplicării lor.

Dacă există o inconsecvență de traducere în textul acestui document, versiunea în limba engleză (Eng) va prevala.