

BENAR UVR

Ürün tanımı

Tür

Tropik sert ağaçtan yapılmış bahçe mobilyalarında , yağlı görünüm istendiğinde kullanılır. Yüzey mantarlarına karşı UV filtresi ve mantara karşı ajanlar içerir.



Özellikler ve faydalar

Elastiktir ve suya karşı direnç sağlar. Bu yüzden tropik sert ahşaplarda 1. sınıf bir görünüm verir. Yüzeğe iyi penetre olur ve yapışma sağlar. Tropikal ahşaba renk derinliği katan hafif altın,kahverengi bir tona sahiptir.

Tavsiye edilen kullanım

Garaj kapıları,kapılar,bahçe mobilyaları,pencereler vb. alanlar için kullanılır. Tik,kızılcım,meranti,merbau,afzelia, iroko v.b. Sert ahşapların korunmasını sağlar.



JOTUN3-I-1 Kraftvask
og soppfjerner



JOTUN Penselrens

Ürün bilgileri

Ambalaj boyutu	0,75 L ve 3 L
Renkler	Açık kızılımsı şeffaf.
Parlaklık	Parlak
Genel tip	Dış cepheler için alkid yağ.
Hacimce katı madde	62 ± 2 Hacim%
Özgül ağırlık	0.94
Parlama noktası	60 °C
Kullanıma hazır karışım için VOC	AB normlarına göre bu ürün için uçucu organik bileşik limiti (cat. A/e): 400 g/L 'dir. Bu ürünün içerdiği uçucu organik bileşik miktarı ise 400 g/L'dir.

Uygulama bilgisi

Uyarılar (remarks)

Farklı kazan numaralarına sahip ambalajlar beraber kullanılacaksa, kullanmadan önce birlikte karıştırılmalıdır. Kullanım öncesinde ve sırasında iyi bir karışım sağlanmalıdır.

Eğer parlak bir son kat isteniyorsa, 1 kat veya daha fazla **BENAR UVR** ile **BENAR Blank** uygulanmalıdır. Maksimum parlaklık için **BENAR Blank** son kat olarak uygulanmalıdır. Eğer mat bir son kat isteniyorsa **BENAR Matt** uygulanmalıdır.

Uygulama metodları

Fırça veya rulo (Yüzey fırça ile temizlenmelidir).

Airless sprey uygulaması için temel değerler

Meme tipi 0.28-0.38 mm (0.011-0.015")

Sprey açt dereceleri 60–80°

Memedeki basınç 13–18 MPa (130–180 kg/cm²)

Spray Uygulama : Sadece profesyonel uygulamacılar tarafından yapılmalıdır.

Her kat için yayılma oranı ve tavsiye edilen film kalınlığı

Her kat için yayılma oranı (m²/liter)

Tavsiye edilen: 14 – 16

Boya uygulama ekipmanlarının temizliği

Jotun Thinner No. 2.

Seyreltme

JOTUN White Spirit.

Yağlı bileşenler ile karıştırmayınız.

Uygulama sırasında ortam şartları

Çiğlenme riski var ise uygulamayın.

Kuruma süreleri

Kuruma zamanı yüzey sıcaklığına (min. +5 °C), absorpsiyona, neme ve hava sirkülasyonuna bağlıdır.

Kuruma süresi şu değerlere göre hesaplanmıştır:

Bağıl nem (BN) 50 %

Hava sıcaklığı 5 °C 15 °C 23 °C

Yüzey sıcaklığı 5 °C 15 °C 23 °C

Toz tutma kuruması 24 saat 12 saat 6 saat

Üzerine kat uygulama, minimum 24 saat

Kullanım için geçmesi gereken süre 96 saat 48 saat 24 saat

Kullanım talimatları

Yüzey Hazırlığı:	Yüzey temizlenmeli, kurutulmamalı ve yağ, deterjan, parlaticı vb. maddelerden arındırılmalıdır. Meşe ve tropik sert ahşabı metil ispirto ile yağdan arındırın, ardından hafif zımparalama yapın. Parlak yüzeyler uygulama öncesi ev temizlik ürünleri ile temizlenip ardından zımparalanmalıdır. Bazı sert ahşaplarda renk değişimi yapabilir. Eski, gevşek yağ veya vernik yüzeyden alınmalıdır. Gri/çürümüş ağaç, temiz ahşap çıkana kadar zımparalanmalıdır.
Ön hazırlık:	İşlem görmemiş yüzeylerde %20 oranında Jotun Thinner No. 2 ile inceltilmiş BENAR Blank veya BENAR UVR kullanın. Ahşap doyana kadar yaş üstü yaş uygulama yapın. Kenar köşe noktalarına iyice emdirin. Tüysüz bir bez ile fazla verniği silin.

Bitirme tedavi – Ham ahşap:	En az 3 kat inceltilmemiş halde uygulama yapın. Kat boya aralarında hafif zımpara yapılmalıdır. Eğer mümkün olan en parlak son kat isteniyorsa, BENAR Blank uygulanmalıdır. Eğer mat sonlama isteniyorsa, BENAR Matt uygulanmalıdır. Eğer parlak bir son kat isteniyorsa, 1 kat veya daha fazla BENAR UVR ile BENAR Blank uygulanmalıdır.
Bitirme tedavi – Kızıl ağacın ilk bakımı:	1 kat JOTUN Impregnering tre sonrası 4 kat BENAR UVR veya BENAR Blank uygulayınız.
Bitirme tedavi – Tropik sert ağaçtan yapılmış bahçe mobilyalarında , yağlı görünüm istendiğinde kullanılır:	Jotun tiner ile % 20 ye kadar inceltin. 1-2 kat yaş üstü yaş JOTUN Treolje uygulayın, bir kerede 1-2 levha şeklinde. Fazla yağı silerek temizleyiniz.

Diğer uygulanabilir bilgileri

Ani tutuşma riskinden dolayı, kullanılmış kumaşlar yakılmalı ya da suda bekletilmelidir.

Depolama

Muhafaza ve nakil esnasında dondan koruyun. Ambalajı yukarı doğru tutun.

Atığın imha edilmesi

Sıvı boyalar,su borularına veya kanallara boşaltılmamalıdır.Onaylanmış yerel çevresel koruma statüsüne göre yapılmalıdır.



Sağlık ve güvenlik

Lütfen ambalaj üzerinde yazan güvenlik uyarılarına dikkat edin.

Bu ürün için güvenlik bilgi formu yayınlanmıştır.

Ürünün güvenlik bilgi formunda kullanım için dikkat edilecek hususlar, güvenlik riskleri ve sağlık ile ilgili detaylı bilgi tanımlanır.

İlk yardım önlemleri için, 4 no'lu bölüme danışın.

Kullanma ve depolama için, 7 no'lu bölüme danışın.

Nakil bilgisi için, 14 no'lu bölüme danışın.

Yönetmelik bilgisi için, 15 no'lu bölüme danışın.

Ek Bilgiler

Contact information

Jotun Boya San. ve Ticaret A.S.
Yeni Camlik Cad. Ayaz Sok. Ovalar is Merkezi No. 2 K.4 4.
Levent 80660 Istanbul
Tel: +90 212 27 97 878
Fax: +90 212 27 92 549

Yasal Uyarı

Bu belgedeki bilgiler, Jotun'un laboratuvar testleri ve saha tecrübelerine dayanarak verilmiştir. Jotun ürünleri yarı mamul olarak değerlendirilir, fakat Jotun'un kontrolü dışındaki durumlarda da kullanılabilirliğinden dolayı sadece ürünün kalitesi garantilenmektedir. Yerel yönetmelik ve piyasa gereksinimlerini karşılamak için üründe bazı değişiklikler uygulanabilir. Jotun, yayınladığı bilgileri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanıcılar, ihtiyaçları ve özel uygulamalar konusunda yönlendirme almak için mutlaka Jotun'a danışmalıdır.

Bu belgenin farklı dillerdeki düzenlemeleri arasında herhangi bir tutarsızlık varsa, İngilizce (Eng) versiyonu geçerli olacaktır.