

LADY Balance

淑女. 白兰内墙漆

产品描述

类型

无溶剂水性丙烯酸涂料，适用于室内干燥区域。

特点和优点

淑女白兰内墙漆赋予墙面优雅的哑光质感，以及良好的室内环境。 涂刷和干燥过程中释放的气味极少。

推荐用途

适用于干爽房间的平整墙面。 适合涂刷的底材如石膏板，可以兼容的墙纸表面，纤维壁布，混凝土表面，抹灰和腻子层。



23° C-50% R.H. 23° C-50% R.H.



产品数据

包装规格

3升 (灌装液位 2.7升)

调色


如果购买的白色基料是用于白色，则不需要用佐敦电脑调色系统调色。选择其他颜色则需要佐敦电脑调色系统调色。 至多添加不超过10%的色浆。

颜色

白色基料可以直接当白漆使用。

光泽度

05 哑光



类型

丙烯酸乳胶漆.

体积固体含量

41 ± 2 体积%

比重

1.4

备用混合物的挥发性有机化合物 (VOC)

本产品的欧盟限量值(cat. A/a): 30 克/升. 本产品含有最多1 g/l VOC.

施工参数

备注

不同批次的产品需要混合后使用。充分搅拌。

施工工具/方法

推荐滚涂，但刷涂或无气喷涂亦可。涂刷丰满和平整。

无气喷涂的指导参数

喷嘴孔径 0.43-0.53 mm (0.017-0.021")

喷涂扇面夹角 50 - 80°

喷嘴压力 遵循泵供应商的建议。

在任何情况下，喷嘴/风扇角度/压力的选择都必须适应相关产品、喷涂设备和基材。

油漆工具的清洁

水和佐敦Penselrens或者水和合适的清洁剂。

稀释剂

不可稀释。

每道涂布率和膜厚度

	佐敦-每升涂料的涂布率 (平方米/升)	每道涂层的漆膜厚度 (微米)	
		湿膜 (估算)	干膜 (估算)
推荐的	8 - 10	100 - 125	41 - 51

施工条件

底材及施工环境温度应不低于10摄氏度。相对湿度不高于70%。

干燥时间

干燥时间随温度、空气湿度、空气循环和漆膜厚度变化而变化。

干燥时间是基于设定的环境测试:

相对湿度 (RH)	50%
空气温度	23 ° C
底材温度	23 ° C

表 (触) 干	1 小时
复涂时间	2 小时
干燥至可使用	约 3 天
完全固化	4 周

使用说明

底材必须干净，整洁和干燥。使用 JOTUN Spesialvask før maling 清洗。使用合适的砂纸将之前旧的有光或半光的漆膜打掉并清除粉尘。

预处理

裸铁和钉头应涂覆 **QUICK Bengalack Grunning** 或者合适的底漆。

由于煤烟，尼古丁等污染而造成局部颜色变化的底材：需涂上 JOTUN Kvist- og sperregrunning 这款底漆。应在墙布上涂一层合适的底漆

面漆

2 x **LADY Balance**

淑女. 白兰内墙漆. 涂刷丰满和平整。在吸附性好的多孔表面，建议涂刷3遍以避免掉色。推荐使用滚筒在墙面沿同一方向滚涂的施工方式。

保养

新油漆的表面在四周内（产品固化的时间）不要进行擦洗。

如果需要清洁，清洁剂的pH值不得超过9。

对于日常清洗，需保证温度 <40 ° C。

储存

存储或者运输过程中需严防霜冻和保持直立放置。

废物处理



我们减少环境足迹的措施之一是在包装中使用回收的塑料。产品包装桶60%的塑料成分为回收塑料。不包含桶盖。



空桶和干桶可以和塑料包装一起分类。金属手柄必须拆除，与金属包材一起分类。更多信息请见二维码。



空桶及干桶可归类为塑料。



拆除手柄

液体涂料和带有涂料残留物的清洗水不得倒入排水沟或水道。必须送到经批准的当地环保站。



桶必须清空且干燥。

环保标签



本产品被 Miljømerking Norge 认可，并符合环保标签 Svanen（白天鹅）的要求。

绿色建筑标准

通过符合以下特定要求，此产品有助于获得绿色建筑评价标准得分点：

- 北欧白天鹅环保认证 (2096 002)
- BASTA财产标准(2022:A2)
- 根据建筑评估标准 (Byggvarubedomningens Bedomningskriterier 7.1 (2022)年) 验收
- 欧洲室内空气质量金级认证产品，符合欧盟及其成员国要求的所有排放标准，以及一些相关的环境标签要求和建筑可持续认证的排放要求。

BREEAM® International v6.0 (2021)/BREEAM® International (2016)

- Hea 02: 室内墙面/天花板哑光涂料 (60° 光泽角: 光泽<25) VOC释放量 (ISO 16000系列标准 (2006)) 及VOC含量 (10g/L)
- Mat 01: 佐敦特定产品的III类环保产品声明 (ISO 14025;21930, EN 15804)。

BREEAM-NOR v6.0 (2022)

- Hea 02: 室内墙面/天花板哑光涂料 的VOC含量 (10g/L) 和VOC排放要求 (ISO 16000系列标准)。
- Mat 02: 佐敦特定产品的III类环保产品声明 (ISO 14025;21930, EN 15804)。
- Mat 02: 产品的安全技术说明书声明了本产品不含有任何在挪威A20清单上的物质。

BREEAM-NOR (2016):

- Hea 02: 室内墙面/天花板哑光涂料 的VOC含量 (30g/L, 欧盟2004/42/CE号指令) 和VOC排放要求 (ISO 16000系列标准)。
- Mat 01: 佐敦特定产品的III类环保产品声明 (ISO 14025;21930, EN 15804)。
- Mat 01: 产品的安全技术说明书声明了本产品不含有任何在挪威A20清单上的物质。

其他信息: 根据需求可以提供证书和审核。

证书



本产品经Eurofins-IAC室内空气质量-金级认证，并符合VOC排放要求。

产品质保



更多关于佐敦产品的保证 - “**两道漆膜可以覆盖**”:

产品保证条款: 必须遵守产品使用说明。**产品保证内容:** 产品保证“两道漆膜可以覆盖”意味着在非吸收性底材表面的颜色会被两道漆膜遮盖。这个保证提供了购买者权利，收到新的油漆，并去覆盖表面颜色。这并不包含施工油漆时候所产生的人工费用。由于(隐藏的)来自于表面的或者施工中造成的缺陷对油漆造成的损害，不在本产品的保证之列。法律规定的消费者权利是产品保证的补充，也不受产品保证的限制。

健康和安

请遵循包装容器上所显示的环境和预防告示。

此产品的化学品安全说明书已经发布。

关于本产品使用的健康—安全风险和预防措施的信息在产品安全数据手册中列出

急救措施, 参见第4节

搬运和存储, 参见第7节

运输信息, 参见第14节

法规信息, 参见第15节

其它

联系方式

Jotun Coating (Zhangjiagang) Co., Ltd.
Address: No. 39 Nanhai Rd. Yangtze River International Chemical Industry Park, Zhangjiagang Free Trade Zone,
Jiangsu Province, 215634, China
Tel: +86 5125893 7988
Fax: +86 5125893 7986

佐敦涂料（张家港）有限公司
地址：江苏省张家港保税区 扬子江国际化学工业园南海路39号
电话：+86 5125893 7988
传真：+86 5125893 7986

Jotun A/S
Box 2021
NO-3202 Sandefjord
Norway

Tel.: +47 33 45 70 00

声明

本说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。佐敦的产品被视为半成品，这样产品的使用通常都是在我们控制范围之外。所以佐敦只给予产品本身质量的保证。为适应当地的法规，产品可能会适当调整，我们保留不另外通知而修改说明书的权利。

用户应针对自身的需求及具体应用，咨询佐敦以获得相关产品适用性能的具体指导。

不同语言的版本间如有任何不一致之处，以英语（英）版为准。