

Majestic Supreme Finish (Wood & Metal) Silky Matt

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

ชนิด

สีอะคริลิกเกรดพรีเมียม สำหรับ ไม้และโลหะ สดชื่น ให้ฟิล์มสีด้าน สวยงาม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษให้เป็นสี ไร้กลิ่น สำหรับการใช้งานที่ง่ายซึ่งให้พื้นผิวที่สวยงามพร้อมความทนทานต่อการขีดข่วนได้อย่างดีเยี่ยม

คุณสมบัติ

ให้ฟิล์มสีสวยงามสมบูรณ์แบบ ด้วยการปรับอัตราการใช้สีที่เหมาะสมเพื่อการใช้งานที่ง่ายดาย ให้ฟิล์มสีที่เรียบและหรูหรา

ขีดข่วนได้ง่ายกว่า ด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ทำให้มีความสามารถด้านความทนทานต่อการขีดข่วนได้ดีเยี่ยม ให้ผนังบ้านสวยงามยาวนาน

ขีดข่วนได้ง่ายกว่า ด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ทำให้มีความสามารถด้านความทนทานต่อการขีดข่วนได้ดีเยี่ยม ให้ผนังบ้านสวยงามยาวนาน

ป้องกันสนิม - เมื่อใช้ร่วมกับมาเจลติกไพรเมอร์ สำหรับงานไม้ และโลหะ จะให้ประสิทธิภาพในการป้องกันสนิมบนพื้นผิวโลหะ

แห้งตัวเร็ว ช่วยเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว ประหยัดเวลา

ปราศจากสารเคมีอันตราย - ปราศจากสารเคมีอันตราย ตามข้อกำหนด (ไม่มีกระบวนการบนฉลาก GHS) เช่น APEO, ฟอรัมาลดีไฮด์และโลหะหนัก

ข้อแนะนำในการใช้งาน

สำหรับการตกแต่งภายในเหมาะสำหรับพื้นผิวใหม่และพื้นผิวที่ทาสี

พื้นผิว

พื้นผิวไม้ และโลหะ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ขนาดบรรจุ ขนาดบรรจุอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดในแต่ละประเทศ

เจดสี เจดสีตามที่ระบุในแคตตาล็อก และศูนย์สีโจัดันมัลติคัลเลอร์ (กลุ่มเจดสีภายใน)

ปริมาณเนื้อสีโดยปริมาตร 40 ± 2 โดยปริมาตร%

ข้อมูลการใช้งาน

หมายเหตุ

ใช้งานด้วยความระมัดระวัง และกวนให้เข้ากันก่อนใช้งาน

อุปกรณ์ / วิธีการปฏิบัติงาน

แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่นแบบธรรมดา หรือเครื่องพ่นแบบสูญญากาศ.

อัตราการปกคลุมพื้นที่ต่อเที่ยว

ทางทฤษฎี 13.33 ตรม./ลิตร - 10 ตรม./ลิตร

อัตราการปกคลุมพื้นผิวขึ้นอยู่กับความหนาของฟิล์มสี ลักษณะ และความพรุนของพื้นผิว ความบดพร่องของพื้นผิว รวมถึงอุณหภูมิ และการสูญเสียระหว่างการใช้งาน

ความหนาของฟิล์มสีต่อเที่ยวที่แนะนำ

เปียก 75 μm - 100 μm
แห้ง 30 μm - 40 μm

ความหนาฟิล์มที่ระบุเป็นค่าเฉลี่ยที่ได้จากการคำนวณ

ตัวทำละลาย

น้ำ

การเจือจาง

สามารถใช้งานได้ทันทีหลังการกวนให้เข้ากัน หากจำเป็นต้องผสมน้ำให้เดิมได้ไม่เกิน 5%

เงื่อนไขระหว่างการทำงานสี

อุณหภูมิของพื้นผิวไม่ควรต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส และต้องสูงกว่าจุดน้ำค้างของอากาศอย่างน้อย 3 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด ต้องแน่ใจว่ามีกระบายอากาศดีพอสำหรับการแห้งตัวของฟิล์มสี

ระยะเวลาในการแห้งตัว

ระยะเวลาในการแห้งตัวโดยทั่วไปสัมพันธ์กับการระบายอากาศ อุณหภูมิ ความหนาของฟิล์มสี และจำนวนชั้นของฟิล์มสี ข้อมูลที่ปรากฏในตารางอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

การระบายอากาศที่ดี (ในพื้นที่เปิดโล่ง หรือมีระบบระบายอากาศที่ดี)

ความหนาของฟิล์มสีตามที่แนะนำ

เป็นการแห้งตัวที่การทาสีด้วยพู่กันบนพื้นผิวที่ไม่มีปฏิกิริยา

ข้อมูลนี้ใช้เป็นแนวทางในการทำงานเท่านั้น ระยะเวลาในการแห้งตัว และระยะเวลาก่อนการทาทับชั้นถัดไปอาจน้อยกว่า หรือมากกว่าที่ระบุ ขึ้นอยู่กับปัจจัย และสิ่งแวดล้อมต่างๆ หลายประการ เช่น ความหนาของฟิล์มสี การถ่ายเทอากาศ ความชื้น ระบบสีที่ใช้ เป็นต้น

- ข้อมูลนี้สำหรับการทาด้วยสีระบบเดียวกันเท่านั้น
- ในกรณีที่ต่อทาสีหลายเที่ยว ระยะเวลาในการแห้งตัวขึ้นอยู่กับจำนวนชั้น ลำดับ และความหนาฟิล์มสีของการทำงานในชั้นที่แล้ว
- พื้นผิวต้องแห้ง สะอาด ปราศจากสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ก่อนการทำงานสีในชั้นถัดไป

ความชื้นสัมพัทธ์ 50%

อุณหภูมิของพื้นผิว 10 °C 23 °C 40 °C

ระยะเวลาในการแห้งตัวที่ผิวหน้า 4 h 45 min 0.5 h

(แห้งสัมผัส)

ระยะเวลาในการแห้งแข็ง 24 h 5 h 3 h

ระยะเวลาแห้งทาทับได้, น้อยที่สุด 24 h 5 h 3 h

วิธีการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวต้องแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่น จาระบี หรือสารอื่นๆ แนะนำให้ขัดเบาๆ ด้วยกระดาษทราย ก่อนทาสี บัดฝุ่นผงออกให้เกลี้ยงเงา

ระบบสีที่แนะนำ

รองพื้น

Majestic Primer (Wood and Metal) : 1 เที่ยว
สำหรับไม้สีเข้มแนะนำให้ใช้สีรองพื้น 2 ชั้นเพื่อให้ได้คุณสมบัติการปกป้องที่ดี

สีทับหน้า

Majestic Supreme Finish (Wood & Metal) Silky Matt : 2 ทา

การจัดเก็บ

ผลิตภัณฑ์จะต้องจัดเก็บตามข้อกำหนด ควรเก็บในที่แห้ง เย็น และมีการถ่ายเทอากาศที่ดี ไม่ควรเก็บในที่ร้อน และไม่ให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงโดยตรง ควรปิดฝาให้แน่นตลอดเวลา

อายุการเก็บรักษา : 24 เดือน

ผลการทดสอบ

การทดสอบความต้านทานของเชื้อราวัดได้ตามมาตรฐาน SS 150: 1998 (ภาคผนวก C: การทดสอบความต้านทานโรครา)

การทดสอบความต้านทานต่อสารเคมีตามมาตรฐาน NS-EN 12720: 2009 + A1: 2013 และ DIN 68861-1: 2011-01

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

กรุณาศึกษาข้อควรระวังที่ติดไว้บนบรรจุภัณฑ์ก่อนการใช้งาน

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการเผยแพร่แล้ว

รายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพ และความเสี่ยงจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย ดังนี้

การปฐมพยาบาล ตามข้อ 4

การใช้งาน และการจัดเก็บ ตามข้อ 7

การขนส่ง ตามข้อ 14

กฎหมาย และข้อบังคับ ตามข้อ 15

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดในเอกสารข้อมูลทางเทคนิคนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาบนพื้นฐานความรู้จากการทดลองในห้องปฏิบัติการ และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ใดถูกนำไปใช้ในภาวะต่างกัน บริษัทฯ จึงสามารถรับประกันเฉพาะคุณภาพของสินค้าเท่านั้น ผลิตภัณฑ์อาจมีความแตกต่างกันเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละประเทศ จุดประสงค์ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้ใช้ควรปรึกษาใจต้นสำหรับเกี่ยวกับคำแนะนำในการใช้งานผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการ

หากมีข้อความที่ไม่สอดคล้องกันเนื่องจากความแตกต่างของภาษาในเอกสารนี้ ให้ยึดถือฉบับภาษาอังกฤษ (United Kingdom) เป็นสำคัญ