

## DRYGOLIN Nordic Extreme Supermatt

### Produktbeskrivning

#### Typ

Täckande träskydd för utomhusbruk med unik Extreme-teknologi.



#### Egenskaper och fördelar

Extreme-teknologin ger ett överlägset skydd och extremt lång kulörhållbarhet. Färgen är vattenavvisande och regnsäker efter 90 minuter samt självrengörande. Det gör att huset håller och ser vackert ut länge. Produkten ger ytan ett supermatt exklusivt utseende vilket ger en unik kulörupplevelse. Innehåller filmkonserverande medel som skyddar färgytan mot svartmögel.

#### Användningsområde

Används i system med **VISIR Oljegrunning**. Rekommenderas på nytt grundat, tidigare laserat, täcklaserat eller täckfärgsmålrat trä utomhus.



Oppbevares frostfritt



Vann/JOTUN Penselrens

### Produktdata

<b>Emballagestorlek</b>	0,75 L (fyllningsgrad 0,68 L), 3 L (fyllningsgrad 2,7 L) och 10 L (fyllningsgrad 9 L)
<b>Tillgängliga baser</b>	A, B och C.
<b>Brytning</b>	Baser skall inte användas obrutna. Baser skall brytas över <b>Jotun Multicolor</b> . Upp till 10 % med <b>Jotun Multicolor</b> brytpastor.
<b>Glans</b>	Helmatt 3
<b>Generisk typ</b>	En unik formulering med specialakryl och alkyd.
<b>Volymtorrhalt</b>	39 ± 2 volym%
<b>Litervikt</b>	1.27 - 1.12 (A-bas / C-bas)
<b>pH värde</b>	8.2 till 8.8
<b>VOC för bruksfärdig blandning</b>	EU gränsvärde för produkten (kat. A/d): 130 g/l. Produkten innehåller max 75 g/l VOC.

## Appliceringstekniska data

### Anmärkning

För att säkra långa underhållsintervall är det viktigt att påföra tillräckligt på kanter och hyvlade ytor, minst 3 strykningar (100 µm torr färgfilm). Avrunda skarpa kanter.

Ändträ/kapytor bör mättas extra noga med **VISIR Oljegrunding**, 3-4 strykningar vått-i-vått. Gör en provstrykning.

Skall inte blandas med andra färgprodukter och tillsätts ej främmande oljor.

Rör om noga både före och under arbetets gång.

Gammal tjära-, mineralolja-behandling o.dyl. kan ge missfärgning vid ny behandling. Linolja/olja i underlaget kan ge blåsor och avflagnig. Sol på halvtorr behandling kan orsaka skinnbildning och solblåsor. Vid målning på brandskyddsimpregnerad panel kan man få problem med saltutfällningar/avflagnig.

Baser skall brytas över **Jotun Multicolor**. Innehåll i emballage med olika produktionsnummer och emballage som brutits i olika brytmaskiner kan ge nyansskillnader i kulören. Åtgärder för att undvika kulörskillnader:

- Blanda innehållet i emballage med olika produktionsnummer i en extra burk. Rör om noga. Produktionsnummret hittar man på etiketten på framsidan av emballaget, det är sifferkombinationen som står efter bokstäverna SZ eller SV.
- Det är fördelaktigt att använda samma produktionsnummer på samma definierade område. Att byta emballage till ett med ett annat produktionsnummer mitt på väggen eller ett avgränsat område ökar risken för synlig nyansskillnader.
- Det kan vara nyansskillnader på färg som blandas i olika brytmaskiner och/eller om den blandas vid olika tidpunkter. Var uppmärksam på detta om ni behöver komplettera med mera färg/täcklasyr/lasyr i efterhand.
- Om ni upptäcker avvikande kulörer, ta i första hand kontakt med butiken där produkten är inhandlad och i andra hand Jotun Teknisk Service.

### Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel, roller eller spruta.

### Riktlinjer vid högtryckssprutning

<b>Munstyckets diameter</b>	0.46 mm (0.018")
<b>Sprutvinkel</b>	65–80°
<b>Färgtryck</b>	15–18 MPa (150–180 kg/cm <sup>2</sup> )

### Rengöring av verktyg

Vatten och **JOTUN Penseltvätt**.

### Förtunning

Skall inte spädas. Tillsätt inga främmande oljor.

### Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
<b>Rekommenderad, ohyvlat trä:</b>	6 – 8	125 – 167	49 – 65
<b>Rekommenderad, hyvlat trä:</b>	8 – 12	83 – 125	32 – 49

### Förhållanden under applicering

Luftens och underlagets temperatur skall vara över +5 °C vid applicering. Skall inte påföras i direkt solljus.

Måla inte om det är risk för regn eller dagg innan färgfilmen är torr.

Dagar med risk för dagg, bör man därför avsluta målningsarbeten i god tid så att färgen hinner torka innan daggfall.

- Hög luftfuktighet (RH%) förlänger torktiden markant för vattenburna produkter.
- Varm luft kan bära mer fukt än kall luft vilket gör att vid temperaturfall bildas ofta dagg.
- Stillastående luft leder till långsammare torkning och ökad risk för dagg.
- Låg temperatur och dagg kan leda till att produkten inte bildar film/härdar som den ska.

Produkten innehåller filmkonserverande medel som minskar risken för beväxning av alger och mögel på ytan. Vid ogynnsamma torkförhållanden och härdningsförutsättningar kan dessa orsaka en gul missfärgning på ytan. Detta är ett fenomen som försvinner efter en viss tid då ytan utsätts för ljus och UV strålar. Fenomenet påverkar inte produktens effekt mot mögelbeväxning och påverkar inte heller på något vis produktens kvalitet och hållbarhet.

## Torktider

Torktiden beror av underlagets temperatur (min. +5 °C), inträngning i underlaget, luftfuktighet och luftcirkulation.

Avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, vindförhållanden och filmtjocklek.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

<b>Luftfuktighet (RH)</b>	50 %	50 %	50 %
<b>Luftens temperatur</b>	23 °C	15 °C	5 °C
<b>Underlagets temperatur</b>	23 °C	15 °C	5 °C

<b>Dammtorr</b>	0,5 t	1 t	1,5 t
<b>Övermålningsbar efter</b>	2 t	3 t	6 t

<b>TØRKETID/ TØRRETID/ DRYING TIME</b>	<b>Støvtørr/Dammtorr/ Dust dry</b>	0t (h)	0,5t (h)	1t (h)	1,5t (h)	Ved ca. 50 % luftfugtighed/ luftfugtighed At approx. 50% moisture
		+23 °C	+15 °C	+5 °C		
	<b>Overmalbar/Intervall mellan strykningar/ Dry to recoat</b>	0t (h)	2t (h)	3t (h)	6t (h)	
		+23 °C	+15 °C	+5 °C		

## Bruksanvisning

Underlaget skall vara rent, fast och torrt. Avrunda skarpa kanter för att uppnå bästa möjliga kanttäckning.

Underlag	Behandling
Nytt trä:	Nytt trä som stått obehandlat utomhus i mer än 4 veckor rengöres med <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion</b> och stålborstas. Bart, friskt trä påföres 1 x <b>VISIR Oljegrunding pigmentert. VISIR Oljegrunding klar</b> används om temperaturen i luft och underlag är lägre än +5 °C. Stryk ut grundningen noga. Bart ändträ påföres 3-4 strykningar vått-i-vått. Slutstrykning: Nytt, hyvlat trä: 3 strykningar <b>DRYGOLIN Nordic Extreme Supermatt</b> . Nytt, ohyvlat trä: 2 strykningar <b>DRYGOLIN Nordic Extreme Supermatt</b> .
Tidigare behandlat trä:	Tidigare behandlat trä rengörs med <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion</b> . Följ bruksanvisningen. Lös färg och lösa träfibrer avlägsnas genom stålborstning/skrapning. Blanka, hårda ytor mattas ned mekaniskt. Bart trä som uppstått efter stålborstning/skrapning skall grundas med <b>VISIR Oljegrunding. VISIR Oljegrunding klar</b> används om temperaturen i luft och underlag är lägre än +5 °C. Stryk ut grundningen noga. Bart ändträ påföres 3-4 strykningar vått-i-vått. Slutstrykning: 2 strykningar <b>DRYGOLIN Nordic Extreme Supermatt</b> .

Färdiggrundad panel från fabrik:	Skall efterbehandlas inom 1 månad. Applicera <b>VISIR Oljegrunning pigmentert</b> på ändträ/kapytor. Mättas extra noga, 3-4 strykningar vått-i-vått. <b>VISIR Oljegrunning klar</b> används om temperaturen i luft och underlag är lägre än +5 °C. Slutstrykning: Nytt, hyvlat trä: 3 strykningar <b>DRYGOLIN Nordic Extreme Supermatt</b> . Nytt, ohyvlat trä: 2 strykningar <b>DRYGOLIN Nordic Extreme Supermatt</b> .
Ytor som varit målade med slamfärg:	Ytor som varit målade med slamfärg skall behandlas på samma sätt som andra tidigare målade ytor, dock måste förarbetet utföras med extra noggrannhet. Slamfärger är löst bundna färger med liten andel bindemedel. Detta leder till att ytan börjar krita, dvs. färgen är dåligt bunden och smetar när man tar på ytan. För att få ett bra underlag skall så mycket som möjligt av den gamla slamfärgen och nedbrutet grånat trä avlägsnas genom tvättning, skrapning och stålborstning. Bart trä som uppstått efter stålborstning/skrapning skall grundas med <b>VISIR Oljegrunning</b> . För att säkra lång hållbarhet skall ytan förseglas med 1 strykning lacknaftalöst, oljebaserad täckfärg. Påför sedan <b>DRYGOLIN Nordic Extreme Supermatt</b> i önskad kulör.

## Ytterligare information

Produkten skall skakas innan utleverans.

## Underhåll

Tvätta träpanelen med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion** spädd 1:15 vid behov.

## Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

## Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

## Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten.

Flytande färgrester och tvättvätska med färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



## Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

**Första hjälpen**, se punkt 4.

**Hantering och lagring**, se avsnitt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Gällande föreskrifter**, se punkt 15.

### Inomhusmiljö/Emissioner:

Produkten rekommenderas enbart för utomhusbruk.

## Diverse

### Kontaktinformation

Jotun Sverige AB  
Box 151  
421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: 031 69 63 00

### Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.