

## Penguard Express 2064

### Descrizione del prodotto

Pittura epossidica bicomponente, con induritore amminico. Prodotto a rapida essiccazione con alti solidi, applicabile a spessori elevati. Formulato per il trattamento di nuove costruzioni dove viene richiesta una rapida essiccazione emovimentazione. Può essere utilizzato come primer, intermedio, finitura o monomano per superfici esterne. Idoneo per la protezione di acciaio, calcestruzzo e superfici galvanizzate, adeguatamente preparate. Può essere applicato su superfici con temperatura di 0°C.

### Uso tipico

Idoneo per il trattamento di strutture in acciaio e tubolature esposte in ambiente altamente corrosivo come definito nella normativa C5I or C5M (ISO 12944-2). Raccomandato per ambiente offshore, raffinerie, centrali elettriche, ponti ed atterzature per scavi.

### Approvazioni e certificati

Ciclo prequalificato in accordo con NORSOK M-501, Rev. 5, System 1, per esposizione all'esterno in ambiente offshore, sotto i 120 °C.  
Testato in accordo con ISO 12944-5, C5-High environment

Quando utilizzato come parte di un ciclo approvato, questo prodotto è in possesso della seguente certificazione:  
- Low Flame Spread in accordance with EU Directive for Marine Equipment. Approved in accordance with parts 5 and 2 of Annex 1 of IMO 2010 FTP Code, or Parts 5 and 2 of Annex 1 of IMO FTPC when in compliance with IMO 2010 FTP Code Ch. 8

Consultare la vostra sede Jotun per ulteriori informazioni.

Ulteriori approvazioni e certificati possono essere disponibili si richiesta.

### Ulteriori varianti possono essere disponibili

Penguard Express MIO  
Penguard Express ZP  
Penguard Express CF

Consultare la scheda tecnica per ogni variazione

### Colori

grigio, grigio XO, rosso, ocre, rosso chiaro

## Proprietà del prodotto

| Proprietà                    | Prova/Standard    | Descrizione  |
|------------------------------|-------------------|--------------|
| Solidi in volume             | ISO 3233          | 74 ± 2 %     |
| Livello lucentezza (GU 60 °) | ISO 2813          | opaco (0-35) |
| Punto di infiammabilità      | ISO 3679 Method 1 | 32 °C        |
| Peso specifico               | calcolata         | 1.6 kg/l     |

| Area geografica | Normativa   | Prova Standard      | VOC Valore |
|-----------------|---|---------------------|------------|
| China           | GB 30981-2020 Limit of harmful substances of industrial protective coatings | GB/T 23985-2009 8.3 | 248 g/l    |

I valori indicati nella presente scheda sono da considerarsi tipici alla produzione, possono subire leggere variazioni in funzione del colore scelto.

Descrizione brillantezza: In accordo con la definizione Jotun Performance Coating's.

## Spessore per mano

### Limiti tipici applicabili

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Spessore Film Secco | 75 - 250 micron           |
| Spessore Umido      | 100 - 340 micron          |
| Resa teorica        | 9.9 - 3 m <sup>2</sup> /l |

## Preparazione della superficie

### Tabella esplicativa della preparazione della superficie

| Substrato                | Preparazione della superficie  |  |
|--------------------------|--|--|
|                          | Minimo   | Raccomandato   |
| Acciaio al carbonio      | St 2 (ISO 8501-1)  | Sa 2½ (ISO 8501-1)   |
| Acciaio galvanizzato     | La superficie deve essere pulita, asciutta ed sembrare con un profilo ruvido ed opaco  | Lavaggio di sabbia con abrasivi non metallici per impartire un profilo ruvido, pulito ed uniforme.   |
| Alluminio                | La superficie dev'essere abrasa manualmente o meccanicamente con abrasivi non metallici o a mano con panni abrasivi per imprimere alla superficie un profilo graffiato.  | Granigliatura per ottenere un profilo superficiale usando un abrasivo non metallico approvato per ottenere un profilo spigoloso.                         |
| Acciaio shopprimerizzato | Secco, pulito ed approvato primer inorganico di zinco.   | Sabbiatura a spolvero o alternativamente sabbiatura Sa 2 (ISO 8501-1) di almeno 70% della superficie.  |
| Superficie pitturata     | Shop primer compatibile, integro, pulito ed asciutto   | Shop primer compatibile, integro, pulito ed asciutto   |
| Calcestruzzo             | Tempo per ottenere la reticolazione 4 settimane. Umidità max 5%. Preparare meccanicamente la superficie di calcestruzzo, utilizzando; pistola a spilli, dischi abrasivi. | Tempo per ottenere la reticolazione 4 settimane. Umidità max 5%. Preparare la superficie con pallinatura o discatura, preparando anche l'area adiacente. |

Tramite la preparazione superficiale consigliata si otterranno prestazioni ottimali, buona adesione, protezione anticorrosiva, resistenza chimica ed al calore.

## Applicazione

### Metodo di applicazione

Il prodotto può essere applicato con

- Spray: Utilizzare spruzzo airless.
- Pennello: Raccomandato per ritocchi e piccole superfici. Prestare attenzione a raggiungere lo spessore specificato.

### Miscelazione in volume

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Penguard Express 2064 Comp A | 4 Parti |
| Penguard Express Comp B      | 1 Parti |

### Diluyente/solvente per pulizia

Diluyente: Jotun Thinner No. 17

### Parametri per applicazione ad airless

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Tipo Ugello (inch/1000):       | 17-23            |
| Pressione all'ugello (minimo): | 150 bar/2100 psi |

## Essiccazione e Reticolazione

| Temperatura del substrato        | -5 °C | 0 °C | 5 °C | 10 °C | 23 °C | 40 °C  |
|----------------------------------|-------|------|------|-------|-------|--------|
| Superficie secca (al tatto)      | 16 h  | 11 h | 4 h  | 2 h   | 1 h   | 30 min |
| Secco per il calpestio           | 38 h  | 24 h | 10 h | 6 h   | 3 h   | 2 h    |
| Secco per la ricopertura Min     | 24 h  | 14 h | 8 h  | 4 h   | 2 h   | 1 h    |
| Secco/reticolato per il servizio |       | 21 d | 13 d | 8 d   | 4 d   | 3 d    |

Per massimo intervallo di ricopertura fare riferimento all'Application Guide (AG) del prodotto.

I tempi di essiccazione e reticolazione, son stati determinati, con condizioni controllate di temperatura ed umidità relativa al di sotto dell' 85%, con spessore applicato nei mlimiti previsti dal prodotto.

Superficie secca (al tatto): Quando una leggera pressione non lascia impronte o non modifica lo spessore.

Secco per il calpestio: Tempo minimo prima che il rivestimento resista al normale calpestio, senza che si danneggi con impronte.

Secco per la ricopertura, minimo: Il tempo minimo raccomandato prima dell'applicazione della mano seguente.

Secco/reticolato per il servizio: Tempo minimo prima di esporre il rivestimento al servizio dedicato.

## Tempo di induzione e tempo di utilizzo

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Temperatura della pittura | 23 °C |
| Tempo di utilizzo         | 2 h   |

## Resistenza al calore

|                    | Temperatura |        |
|--------------------|-------------|--------|
|                    | Continuo    | Picco  |
| Secco, atmosferica | 120 °C      | 140 °C |

Durata del picco di temperatura 1 ora.

Le temperature indicate sono relative al mantenimento delle proprietà del prodotto. L'apparenza estetica potrebbe cambiare a queste temperature.

## Compatibilità del prodotto

A seconda del tipo di esposizione del sistema di rivestimento, in combinazione con questo prodotto possono essere utilizzati vari primer e finiture. Di seguito sono riportati alcuni esempi. Contattare la Jotun per raccomandazioni su cicli di pittura specifici.

Mano precedente: shop primer a base di zinco silicato, epossidico, mastice epossidico, zincante epossidico, silicato di zinco, shop primer organico

Mano seguente: acrilico, epossidico, poliuretano, polisilossano

## Confezioni (Tipico)

|                              | Volume<br>(litri) | Capacità del contenitore<br>(litri) |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Penguard Express 2064 Comp A | 4/16              | 5/20                                |
| Penguard Express Comp B      | 1/4               | 1/5                                 |

Il volume indicato è quello alla produzione. Nota: locali variazioni nella confezione e/0 nel riempimento possono variare localmente a causa di diverse legislazioni.

## Immagazzinamento

Il prodotto deve essere conservato in conformità alle normative nazionali. Conservare i contenitori in uno spazio asciutto, ombreggiato, fresco, ben ventilato e lontano da fonti di calore e di accensione. I contenitori devono essere tenuti ben chiusi. Maneggiare con cura.

## Tempo di conservazione a 23 °C

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Penguard Express 2064 Comp A | 24 mesi |
| Penguard Express Comp B      | 24 mesi |

In alcuni mercati il tempo di scadenza può essere più breve a causa delle leggi locali. Quanto sopra risulta essere il periodo minimo, trascorso tale periodo è necessario verificare la qualità del prodotto.

## Attenzione

Questo prodotto viene fornito solamente per uso professionale. L'applicatore e gli operatori devono essere istruiti ed avere l'esperienza e la professionalità di miscelare ed applicare correttamente in accordo con la documentazione Jotun. Le linee guida sono basate sull'attuale conoscenza del prodotto. Ogni variazione deve essere richiesta alla sede Jotun per approvazione prima di iniziare il lavoro.

## Salute e sicurezza

Si prega di osservare le disposizioni precauzionali descritte sulla confezione. Non inalare i vapori. Evitare il contatto con la pelle ed in caso di contatto lavare immediatamente con acqua e sapone. Gli occhi dovrebbero, in caso di contatto, essere lavati con acqua e consultare il medico immediatamente.

## Variazioni di colore

Se applicabile, i prodotti destinati principalmente ad utilizzo come primer e le antivegetative possono avere leggere variazioni di colore da lotto a lotto. Tali prodotti ed i prodotti a base epossidica usati come finitura possono sbiadire se esposti alla luce del sole e agli agenti atmosferici.

Il mantenimento del colore e della lucentezza dei prodotti di finitura può variare a seconda del tipo di colore, delle caratteristiche di esposizione come la temperatura, l'intensità dei raggi UV, ecc., della qualità dell'applicazione e del tipo generico di rivestimento. Contattare l'ufficio Jotun locale per ulteriori informazioni.

## Dichiarazioni

Le informazioni in questo documento sono basate sulle nostre migliori conoscenze, basate su test di laboratorio, ed esperienza pratica. I prodotti Jotun sono considerati semilavorati e pertanto vengono utilizzati senza il nostro controllo. La Jotun può garantire solamente la qualità del prodotto. Alcune piccole modifiche possono essere apportate al fine di ottemperare alle legislazioni locali. Jotun si riserva di cambiare la presente scheda senza alcun preavviso.

Gli utilizzatori dovrebbero consultare la sede Jotun per verificare idoneità e proprietà relative all'applicazione ed al servizio richiesto.

La versione inglese farà fede nel caso di incongruenze nelle traduzioni in altre lingue.