

Majestic Beauty & Resist

Descripción del producto

Naturaleza

Este producto es una pintura en emulsión de primera calidad destinada a superficies interiores. Basado en emulsión acrílica.

Características y ventajas

Majestic Beauty & Resist es una pintura de alta calidad para la decoración de paredes y techos con un exclusivo acabado mate, resistente y superlavable. Su novedosa formulación le confiere una elevada resistencia a las manchas y a los roces. Excepcional lavabilidad y resistencia al frote húmedo en las manchas domésticas más habituales. Clase 1 según UNE-EN ISO 11998. Colores duraderos y estables con el tiempo. Excelente cobertura. No huele. No salpica. El producto consigue su máxima resistencia a las 3 semanas de secado.

Uso recomendado

Especialmente formulado como capa de acabado para uso en interiores y recomendado para hoteles, restaurantes, casas y cualquier zona interior donde se desee un elegante acabado.

Substrato

Yeso, hormigón, ladrillo, revocos, placas de yeso laminado etc.

Ficha del producto

Invasado	0.9 L, 2.5L, 4 L, 10 L y 15 L
Colores	Según carta de colores y disponible con el sistema tintométrico Jotun Multicolor.
Sólidos en volumen	40 ± 2 volumen% Teórico
Peso específico	1.17
COV	5 g/l ISO 11890 EU

Datos de aplicación

El producto puede aplicarse mediante

Rodillo : Recomendado.

Brocha : Recomendado para pintar esquinas y cantos.

Pulverización : Usar pistola airless o pistola convencional.

Datos de aplicación para pistola airless

Boquilla	0.021-0.027"
Ángulo de pulverización	65-85°
Presión en boquilla	150 Kg/cm ² (2100 psi)

Espesor de película por capa

Espesor de Película Seca 35 - 50 μm
Espesor de Película Húmeda 85 - 125 μm
Los espesores de película variarán y están calculados como promedio.

Rendimiento teórico 12 - 8.4 m^2/l

El rendimiento depende del espesor de película aplicado, de la textura, de la porosidad del soporte, de las irregularidades, de la temperatura, de las pérdidas durante el pintado, etc.
El rendimiento máximo por capa se obtiene con un espesor mínimo de película seca y viceversa.

Dilución

Listo al uso.

Condiciones durante la aplicación

La temperatura del soporte debería ser como mínimo 10 °C y al menos estar 3°C por encima del punto de rocío, tanto la temperatura como la humedad deben medirse en las proximidades del soporte. En áreas confinadas se necesita disponer de una buena ventilación para asegurar un correcto secado.

Tiempos de secado

Los tiempos de secado varían en función de la circulación del aire, la temperatura, el espesor de película y el número de capas, y se verán afectados consecuentemente. Los valores mostrados en la tabla son los típicos:

- Los datos recomendados indicados lo son para repintar con el mismo tipo genérico de pintura.
- En el caso de aplicaciones multicapa, los tiempos de secado se verán influenciados por el número y la secuencia y por el espesor total de las capas previamente aplicadas.
- La superficie debe estar seca y libre de contaminación antes de la aplicación de la capa siguiente.

Humedad relativa (HR) 50%

Temperatura del sustrato

10 °C

23 °C

Secado superficial (al tacto)

1 h

0.5 h

Secado

12 h

6 h

Seco para repintar, mínimo

12 h

6 h

Instrucciones de uso

Preparación de superficie

El soporte debe estar saneado, limpio, seco y exento de polvo, aceites, grasas, lechadas, etc. Cualquier traza de antiespumante debe ser eliminada. Se recomienda un lijado suave con un material abrasivo adecuado antes de aplicar. Eliminar cualquier resto de polvo y/o partículas sueltas.

Sistema de pintado recomendado

Imprimación

Rehabilit Fondo Penetrante : 1 Capa (1 parte diluida con 4 partes de agua)

Acabado

Majestic Beauty & Resist : 2 Capas

Observaciones

Se pueden especificar otros sistemas, dependiendo del uso.

Los envases con diferentes números de partida deben mezclarse todos juntos antes de usar.

Por favor consultar con el Departamento Comercial de Decoración si se precisa asistencia técnica.

Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco y bien ventilado y alejados de toda fuente de ignición y calor. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados y estancos. La temperatura de almacenaje debe estar comprendida entre 10 y 30 °C.

Tiempo de vida de almacenaje a 23 °C

Majestic Beauty & Resist

48 meses

En algunos mercados el tiempo de vida de almacenaje puede ser inferior debido a la legislación local. El dato indicado es el tiempo de vida de almacenaje mínimo, tras el cual la calidad de la pintura estará sujeta a re-inspección.

Ensayos

La resistencia de la pintura Majestic Beauty & Resist ha sido probada por un centro independiente de investigación aplicada y desarrollo tecnológico según UNE-EN ISO 11998. Se ha comparado la pintura Majestic Beauty & Resist con las pinturas de interior mate y superlavables referentes en el mercado. Se ha certificado la superioridad de Majestic Beauty & Resist en las manchas domésticas más habituales. Consultar el certificado en www.jotun.es o en su distribuidor habitual.

Salud y Seguridad

Observar las indicaciones ambientales y de seguridad contenidas en la etiqueta.

Existe disponible una Ficha de Datos de Seguridad para este producto.

En la Ficha de Datos de Seguridad se indica la información detallada relativa a los riesgos para la salud y la seguridad y las medidas de protección para el uso de este producto.

Medidas de primeros auxilios, consultar la sección 4.

Manipulación y almacenaje, consultar la sección 7.

Transporte, consultar la sección 14.

Información reglamentaria, consultar la sección 15.

Nota de descargo

La información contenida en este documento se ofrece en base a nuestro conocimiento y en ensayos de laboratorio así como en nuestra experiencia práctica. Los productos de Jotun se consideran como mercancías semielaboradas y como tal, los productos se utilizan a menudo bajo condiciones ajenas a Jotun. Jotun solo puede garantizar la calidad del producto en sí. Es posible que se deban realizar ajustes menores en caso de necesidad de cumplir con exigencias legales locales. Jotun reserva el derecho de modificar los datos sin previo aviso.

Los usuarios deben consultar siempre Jotun para una orientación específica sobre la idoneidad de este producto para sus necesidades y prácticas específicas de aplicación general.

Si hay discrepancias de texto entre distintas ediciones idiomáticas, prevalecerá la versión en lengua inglesa (UK).