

## JOTAPROFF Prima Wall 05

### Produktbeskrivning

#### Typ

Slitstark lösningsmedelfri, matt, vattenburen, akrylbaserad dispersionsfärg för inomhusbruk.

#### Egenskaper och fördelar

Har hög mekanisk slitstyrka. Har mycket god vidhäftning till underlaget.

#### Användningsområde

Endast för inomhusbruk. Används som mellan- och slutstrykning där en matt yta önskas.

#### Underlag

För väggar på underlag så som byggskivor/gipsskivor, övermålningsbar tapet, väv, puts betong och spackel.



### Produktdata

<b>Emballagestorlek</b>	10 L (fyllningsgrad 9 L)
<b>Tillgängliga baser</b>	A, B och C.
<b>Brytning</b>	Baser skall brytas över <b>Jotun Multicolor</b> .
<b>Kulör</b>	Lys Råhvid och Klassisk vit (S0500-N)
<b>Glans</b>	Matt 5

Glansgradtabell för JOTAPROFF PRIMA WALL 05



<b>Glans</b>	Matt i alla vinklar.
<b>Generisk typ</b>	Vattenburen akryl
<b>Volymtorrhalt</b>	40 ± 2 volym%
<b>Litervikt</b>	1.38
<b>VOC för bruksfärdig blandning</b>	EU gränsvärde för produkten (kat. A/a): 30 g/l. Produkten innehåller max 1 g/l VOC.

## Appliceringstekniska data

### Anmärkning

Innehållet i emballage med olika produktionsnummer blandas samman innan användning. Rör om noga.

### Appliceringsverktyg / -metoder

Påföres enklast med roller, men även pensel och högtrycksspruta kan användas. Påföres jämnt och fylligt.

### Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstyckets diameter	0,53 mm (0.021")
Sprutvinkel	65–80°
Färgtryck	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

### Rengöring av verktyg

Vatten och **JOTUN Penseltvätt**.

### Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad:	8 – 10	100 – 125	40 – 50

### Förhållanden under applicering

Underlagets och luftens temperatur skall minst vara +10 °C.

### Rengöring av spill

**JOTUN Special wipes** rekommenderas för att rengöra vid spill. **JOTUN Special wipes** är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

### Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.

#### Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Torr för beröring	0,5 t
Övermålningsbar efter	2 t
Brukstorr	24 t
Genomhärdad	4 veckor

## Bruksanvisning

Underlaget skall vara rent, fast och torrt.  
Rengör med **JOTUN Special Målar tvätt**.

Underlag	Behandling
Bar metall:	Grundning: 1 x <b>QUICK Bengalack Rostskyddsfärg (2019) / QUICK Bengalack Rostskyddsfärg</b> . Slutstrykning: 2 x <b>JOTAPROFF Prima Wall 05</b> .
Kritande, smetande, sugande eller porösa underlag:	Grundning: 1 x <b>JOTUN Grundning för vägg</b> . Slutstrykning: 2 x <b>JOTAPROFF Prima Wall 05</b> .
Omålade byggskivor/gipsskivor, övermålningsbar tapet/väv :	Grundning: 1 x <b>JOTUN Grundning för vägg</b> . Slutstrykning: 2 strykningar <b>JOTAPROFF Prima Wall 05</b> .
Textiltapet:	Grundning : 1 x <b>JOTUN Grundning för tapet</b> . Slutstrykning: 2 x <b>JOTAPROFF Prima Wall 05</b> .
Tidigare målade ytor:	Tidigare målade ytor mattslipas och slipdammet avlägsnas. Slutstrykning: 2 x <b>JOTAPROFF Prima Wall 05</b> .
Underlag missfärgade av sot, nikotin eller liknande:	Grundning: 1-2 x <b>JOTUN Kvist- och spärrgrundning</b> . Slutstrykning: 2 x <b>JOTAPROFF Prima Wall 05</b> .

## Underhåll

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten).  
Om tvättning är nödvändigt skall pH-värdet på tvättmedlet inte överstiga pH 9. **JOTUN Special målar tvätt** rekommenderas.  
Vid daglig rengöring skall temperaturen på tvättvattnet vara < +40 °C .

## Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

## Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

## Avfallshantering



Tom och torr hink kan sorteras som plastavfall.  
Metallhandtaget ska tas bort och sorteras som metall.  
Se QR-koden för tips och råd om hantering, samt tips om hur du kan bidra till en lägre miljöbelastning.



Sorteras som plast när tom och torr.



Handtaget tas av

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten.  
Flytande färgrester och tvättvätska med färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Observera att emballaget måste vara tomt och torrt.

## Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanden.

## Green Building-standarder

Den deklarerade produkten bidrar till Green Building Standard-krediter genom att uppfylla följande specifika krav:

BREEAM® International v6.0 (2021)/BREEAM® International (2016):

- Hea 02: VOC exemplary emission (ISO 16000-series) and the VOC content for Interior matt walls and ceilings (Gloss <25@60°) (10 g/l).
- Mat 01: Product-specific Type III EPD (ISO 14025;21930, EN 15804+A2) for Jotun A/S.

BREEAM-NOR v6.0 (2022):

- Hea 02-02: Mönstervalid nivå. VOC-innehåll för "Enkomponents specialfärg" (100 g/l) och emissionskrav (ISO 16000-serien).
- Mat 02: Produktspecifik typ III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804+A2) för Jotun A/S.
- Mat 02: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska prioriteringslistan (A20-listan) och REACH godkännande-/auktorisationslista – Bilaga XIV, förbud och begränsningar – Bilaga XVII och SVHC-kandidatlista.

BREEAM® NOR (2016):

- Hea 02: VOC-halt för "Matt inomhusvägg- och takfärg" (30 g/l) (EU-direktiv 2004/42/CE) och emissionskrav (ISO 16000-serien).
- Mat 01: Product-specific Type III EPD (ISO 14025;21930, EN 15804) for Jotun A/S.
- Mat 01: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.

Ytterligare information: Certifikat och godkännanden kan finnas tillgängliga på begäran.

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

**Första hjälpen**, se punkt 4.

**Hantering och lagring**, se avsnitt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Gällande föreskrifter**, se punkt 15.

## Kontaktinformation

Jotun Sverige AB  
Box 151  
421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: +46 031 69 63 00

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.