

淑女北欧之纯内墙漆

产品描述

类型

淑女北欧之纯是一款高档纯丙烯酸内墙涂料，呈现奢华小羊皮光泽。该产品采用先进的北欧配方技术和高品质的原材料。淑女北欧之纯能够净化甲醛，通过严苛的室内空气质量金级认证，为您带来清新美好的室内空气环境。该产品可以抵抗划痕及细微裂纹，拥有很强的耐擦洗性和抗菌防霉性，持久有效的美化和保护您的家庭。

特点和优点

「新生级」小羊皮质感：「仿生」科技，给漆膜注入新生因子，手触之处，柔若新生肌肤。

四重抗老技术：建立墙面屏障，直击老化困扰，轻松抵御墙面划痕、污渍、细纹及霉菌，让墙面持久靓丽如新

健康环保：欧洲室内空气质量金级认证，净化甲醛。FDA食品接触级测试认证，欧盟玩具认证。不人为添加APEO，甲醛，重金属，VOC等有害物质。纯净水配方。

净味配方：在施工时及施工后气味极低。

抗菌防霉：为您的墙面提供抗菌防霉双重保护。

推荐用途

适用于内墙表面

底材

腻子，石膏板，混凝土，砖块等。

产品数据

包装规格	3 L
颜色	根据色卡，可由佐敦调色系统（内饰系列）加工。
类型	100%纯丙烯酸乳液。
体积固体含量	42 ± 2 体积% 理论

VOC comments < 1 克/升（理论值）

施工参数

备注

小心处置 使用前充分搅拌

该产品可用以下方式施工

辊涂：推荐

喷洒：推荐

刷涂：推荐

无气喷涂的指导参数

喷嘴孔径	0.53-0.69 mm (0.021-0.027")
喷涂扇面夹角	65 - 85°

喷嘴压力 140 - 190 kg/cm² (2100 psi)

佐敦-每升涂料的涂布率

理论 12 平方米/升 - 10 平方米/升

涂布率取决于施工时的漆膜厚度，施工纹理，表面孔隙率，不完整度，温度以及损耗。

推荐每层膜厚

湿膜 80 微米 - 106 微米
干膜 33 微米 - 45 微米

漆膜厚度会有不同，此处为平均厚度。

稀释剂

水

稀释

涂料在充分搅拌后便可使用。如需稀释，最多可添加5%的水。

施工条件

底材的温度应不低于10摄氏度，且要高于空气露点温度3摄氏度，需在底材附近测试温度和相对湿度。要求通风环境良好。封闭区域内要保证干燥充分。

干燥时间

干燥时间取决于空气流通条件，温度，漆膜厚度，施工道数。并且会受相应的影响。表格中给出的数据是基于：

在惰性底材上面的一道涂层

良好通风环境（暴露于户外或空气自由流通）

普通漆膜厚度

所给数据仅作为指导。实际的干燥时间和复涂前时间也许更长或更短，这取决于环境温度、膜厚、通风、下层油漆系统、早期搬运要求和机械力等

1. 建议给出的数据适用于相同类型涂料的覆涂。

2. 多道涂层施工时，干燥时间受数量、顺序及之前涂装漆层的厚度的影响。

3. 在施涂后续涂层之前，表面应是干净的且没有任何污染物

干燥时间是基于设定的环境测试：

相对湿度 (RH) 50%

底材温度

10 °C

23 °C

40 °C

表（触）干

2 小时

1 小时

0.5 小时

硬干

12 h

6 小时

1 小时

干燥后复涂，最短间隔

4 小时

2 小时

1 小时

使用说明

表面处理

底材需要保持完整，干净，整洁，干燥，表面没有灰尘，油脂，水泥等。脱漆剂的所有痕迹必须清理干净。施工前用合适的磨砂材料轻微打磨。清理掉产生的灰尘和疏松的颗粒。

推荐油漆配套

底漆

淑女净味全能底漆：1 道

面漆

淑女北欧之纯内墙漆：2道

备注

根据具体使用部位，可以指定其他配套。

储存

必须按照国家规定储存。储存环境应干燥、阴凉、通风条件好，远离热源和火源。包装容器必须保持密闭。小心处置。

证书

室内空气质量金级认证
芬兰建筑材料释放等级：级别M1
法国VOC释放等级：法国A+

检测依据

ASTM D412-16：硫化橡胶和热塑性弹性体拉伸试验方法
HG/T 4756：内墙耐污渍乳胶漆涂料
GB/T 9756：合成树脂乳液内墙涂料
GB 18582：建筑用墙面涂料中有害物质限量
ISO 22196：在塑料和其他无孔表面抗菌活性的测量
GB/T 1741：漆膜耐霉菌性测定法
JC/T 1074：室内空气净化功能涂覆材料净化性能
GB/T 34676：儿童房装饰用内墙涂料

健康和安全

请遵循包装容器上所显示的环境和预防告示。

此产品的化学品安全说明书已经发布。

关于本产品使用的健康—安全风险和预防措施的信息在产品安全数据手册中列出

急救措施，参见第4节

搬运和存储，参见第7节

运输信息，参见第14节

法规信息，参见第15节

声明

本说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。佐敦的产品被视为半成品，这样产品的使用通常都是在我们控制范围之外。所以佐敦只给予产品本身质量的保证。为适应当地的法规，产品可能会适当调整，我们保留不另外通知而修改说明书的权利。

用户应针对自身的需求及具体应用，咨询佐敦以获得相关产品适用性能的具体指导。

不同语言的版本间如有任何不一致之处，以英语（英国）版为准。