

## JOTAPROFF Prima Wall 07

### Produktbeskrivelse

#### Type

Slitesterk, løsemiddelfri, silkematt vanntynnet akryl dispersjonsmaling for innendørs bruk.

#### Egenskaper og fordeler

Har høy mekanisk slitestyrke. Meget god vedheft til underlaget.

#### Bruksområde

For innendørs bruk. Benyttes som mellom- og toppstrøk der en silkematt flate ønskes.

#### Underlag

Til vegger på underlag som bygningsplater/gipsplater, overmalbar tapet, vev, puss, betong og sandsparkel.



### Produktdata

**Emballasjestørrelser** 3 L (fyllingsgrad 2,7 L) og 10 L (fyllingsgrad 9 L)

**Fås i følgende baser** A, B og C.

**Brekking** Baser skal blandes over **Jotun Multicolor**.

**Glansgrad** Silkematt 7



**Glansgrad** Silkematt i alle vinkler.

**Generisk type** Vannfortynnbar akryl

**Volumbasert tørrstoffinnhold** 39 ± 2 volum%

**Litervekt** 1.33

**VOC for bruksklart produkt** EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

## Påføringsinformasjon

### Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om.

### Påføringsutstyr/-metoder

Påføres best med rull, men pensel og høytrykkssprøyte kan også benyttes. Påføres fyldig og jevnt.

### Veiledende data for høytrykkssprøyting

Dysetørrelse	0,53 mm (0.021")
Viftevinkel	65–80°
Trykk ved dyse	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

### Rengjøring av malerverktøy

Vann og JOTUN Penselrens.

### Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt:	8 – 10	100 – 125	39 – 49

### Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur må minst være +10 °C.

### Rengjøring av søl

JOTUN Spesial wipes anbefales for å rengjøre søl. JOTUN Spesial wipes er en praktisk vaske/renceserviett til bruk før og under malejobben.

### Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.

#### Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Overflatetørr / Berøringstørr	0,5 t
Overmalbar	2 t
Bruktørr	24 t
Gjennomherdet	4 uker

## Bruksanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt.  
Rengjør med **JOTUN Spesialvask før maling**.

Underlag	Behandling
Bart metall:	Grunning: 1 x <b>QUICK Bengalack Grunning</b> . Toppstrøk: 2 x <b>JOTAPROFF Prima Wall 07</b> .
Krittende, smittende, sugende eller porøse underlag:	Grunning: 1 x <b>JOTAPROFF PVA 07</b> . Toppstrøk: 2 x <b>JOTAPROFF Prima Wall 07</b> .
Umalte bygningsplater/ gipsplater, overmalbar tapet/ vev:	Grunning: 1 x <b>JOTAPROFF PVA 07</b> . Toppstrøk: 2 strøk <b>JOTAPROFF Prima Wall 07</b> .
Tekstiltapet:	Grunning: 1 x <b>JOTUN Grunning for tapet</b> . Toppstrøk: 2 x <b>JOTAPROFF Prima Wall 07</b> .
Tidligere malte underlag:	Tidligere malte underlag nedmattes og avstøves. Toppstrøk: 2 x <b>JOTAPROFF Prima Wall 07</b> .
Underlag misfarget av sot, nikotin e.l.:	Grunning: 1-2 x <b>JOTUN Kvist- og sperregrunning</b> . Toppstrøk: 2 x <b>JOTAPROFF Prima Wall 07</b> .

## Vedlikehold

Nymalte flater skal ikke vaskes de første 4 ukene (herdetid for produktet).  
Ved nødvendig vask må pH-verdien på vaskemidlet ikke overstige pH 9. **JOTUN Spesialvask før maling** anbefales.  
Til daglig renhold må temperaturen på vaskevannet være < 40°C.

## Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

## Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

## Avfallshåndtering



Tomt og tørt spann kan sorteres sammen med plastemballasje. Metallhank fjernes og sorteres som metall. Se QR-koden for tips og råd om håndtering, og få tips til hva du gjør for å spare miljøet.



Sorteres som plast når tomt og tørt.



Hanken må av

Flytende maling og vaskevann med malingrester må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Må være tomt og tørt

## Miljømerking



Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen.

### Green Building-standarder

Det deklarerte produktet bidrar til Green Building Standard-kreditter ved å oppfylle følgende spesifikke krav:

BREEAM® International v6.0 (2021)/BREEAM® International (2016)

- Hea 02: VOC exemplary emission (ISO 16000-series) and the VOC content for Interior matt walls and ceilings (Gloss <25@60°) (10 g/l).
- Mat 01: Product-specific Type III EPD (ISO 14025;21930, EN 15804+A2) for Jotun A/S.

BREEAM-NOR v6.0 (2022):

- Hea 02-02: Mønstergyldig nivå. VOC-innhold for "En-komponent spesialmaling" (100 g/l) og emisjonskrav (ISO 16000-serien).
- Mat 02: Produktspesifikk Type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804+A2) for Jotun A/S.
- Mat 02: Produktets sikkerhetsdatablad bekrefter at produktet ikke inneholder noen stoffer på den norske prioriteringslista (A20-lista) og REACH godkjennings-/autorisasjonslista – Vedlegg XIV, forbud og begrensninger – Vedlegg XVII og SVHC kandidatlista.

BREEAM® NOR (2016)

- Hea 02: VOC-innhold for "Innendørs matte vegger og tak" (30 g/l) (EU Directive 2004/42/CE) og emisjonskrav (ISO 16000-serien).
- Mat 01: Produktspesifikk type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Jotun A/S.
- Mat 01: Produktets Sikkerhetsdatablad bekrefter at produktet ikke inneholder noen stoffer på den norske A20-listen.

Tilleggsinformasjon: Sertifikater og godkjenninger kan være tilgjengelige på forespørsel.

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

**Førstehjelpstiltak**, se punkt 4.

**Håndtering og oppbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformasjon**, se punkt 14.

**Opplysninger om lover og forskrifter**, se punkt 15.

## Diverse

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

60120060, 60120061, 60120062, 60120063, 60120064, 60120065

### NOBB modul nummer

60118173

## Kontaktinformasjon

Jotun A/S  
P.O.Box 2021  
3202 Sandefjord  
Tel: 33 45 70 00

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.