

Jotun Anti-skid

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

เป็น aluminium oxide grains ออกแบบมาเพื่อให้กระจายไปในชั้นสุดท้ายของระบบกันลื่น (non-skid) ใช้งานได้ทั้งขนาดละเอียด ปานกลาง หยาบ และหยาบมาก เหมาะกับงานกันไถลในระบบสีเคลือบ ในสภาวะที่อากาศเปลี่ยนแปลง เหมาะสำหรับพื้นผิวตามที่ระบบการเคลือบกำหนดไว้

การใช้งานทั่วไป

สามารถใช้กับตาดฟ้า ทางเดิน ทางขึ้นลง สะพาน เก่งเรือ ที่ต้องการคุณสมบัติกันลื่น การกระจายตัวเกิดขึ้นในขณะที่ฟิล์มยังเปียกระหว่างการปฏิบัติงาน

เจดสี

สีเข้ม

อาจเกิดความแตกต่างของสีเล็กน้อย จากล็อตการผลิตและจากเกรดของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ	ทดสอบ/มาตรฐาน	รายละเอียด
ปริมาณเนื้อสีโดยปริมาตร	ISO 3233	100 %
ความหนาแน่น	คำนวณ	3.9 กก/ลิ
VOC-สหภาพยุโรป	IED (2010/75/EU) (ตามทฤษฎี)	0 กรัม/ลิตร

ข้อมูลที่กำหนดนี้สำหรับโรงงานในการผลิตผลิตภัณฑ์ และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเจดสี

การผสมของผลิตภัณฑ์

ส่วนผสมเดียว

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนกันได้

ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์จริงของระบบสี สีรองพื้นและสีทับหน้าอื่น ๆ ที่สามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์นี้ได้ ดังตัวอย่างที่แสดงข้างล่าง สำหรับระบบสีอื่น ๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โจตัน

Previous coat: อะคริลิค, อีพ็อกซี, อีพ็อกซี-โพลียูรีเทน

สีที่ตามมา: อะคริลิค, อีพ็อกซี, อีพ็อกซี-โพลียูรีเทน, โพลียูรีเทน, โพลีไซลิกแซน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปริมาณที่แนะนำ

อนุภาคขนาดที่ดี (180-250 ไมครอน) สำหรับเคลือบที่ความหนาฟิล์มแห้ง 50-150 ไมครอน เช่นสีทับหน้า
การใช้งานที่แนะนำคือ 1.5 -2.0 กิโลกรัมของสี 10 ลิตร

อนุภาคขนาดกลาง (400 - 600 ไมครอน) สำหรับเคลือบที่ความหนาฟิล์มแห้ง 150 ถึง 400 ไมครอน เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์โฟตามาสติก และ
ทับหน้าฟิล์มหนา
การใช้งานที่แนะนำคือ 2.5 - 3.3 กิโลกรัมของสี 10 ลิตร

ขนาดอนุภาคเนื้อหยาบ (700 - 1000 ไมครอน) สำหรับเคลือบที่ความหนาฟิล์มแห้ง 400-1500 ไมครอน เช่น ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Baltoflake
การใช้งานที่แนะนำคือ 3.0 - 4.0 กิโลกรัมของสี 10 ลิตร

ขนาดอนุภาคหยาบพิเศษ (1200 - 1600 ไมครอน) สำหรับเคลือบที่ความหนาฟิล์มแห้ง 400-1500 ไมครอน เช่น เช่น ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
Baltoflake
การใช้งานที่แนะนำคือ 3.5- 4.0 กิโลกรัมของสี 10 ลิตร

หากพื้นผิวที่ขรุขระมากขึ้น ปริมาณที่ใช้อาจจะต้องเพิ่มขึ้น

บรรจุภัณฑ์ (ทั่วไป)

น้ำหนัก

Jotun Anti-skid

25 กก

ปริมาณที่ระบุสำหรับโรงงาน หมายถึง ขนาดบรรจุและปริมาณอาจแตกต่างกันตามข้อบังคับของแต่ละประเทศ

การจัดเก็บ

ผลิตภัณฑ์จะต้องจัดเก็บตามข้อกำหนด ควรเก็บในที่แห้ง เย็น และมีการถ่ายเทอากาศที่ดี ไม่ควรเก็บในที่ร้อน และไม่ให้อุณหภูมิสูงโดยตรง ควร
ปิดฝาให้แน่นตลอดเวลา

อายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 23 °C

Jotun Anti-skid

48 เดือน

ในบางตลาดการค้าอายุการเก็บรักษาเป็นข้อมูลในเชิงพาณิชย์สามารถเป็นไปตามกฎข้อบังคับของแต่ละประเทศ ซึ่งข้อมูลข้างต้นเป็นอายุการเก็บ
รักษาขั้นต่ำ, หลังจากนั้นคุณภาพของสีจะมีการตรวจสอบอีกครั้ง

ข้อควรระวัง

ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับผู้ทำงานระดับมืออาชีพเท่านั้น ช่างสี (applicators) และผู้ปฏิบัติงานสี (operators) จะต้องผ่านการอบรม. มี
ประสบการณ์และมีความสามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการผสมและทำงานสีที่ถูกต้องตามเอกสารข้อมูลทางวิชาการของโจตัน ช่างสีและผู้ปฏิบัติงาน
ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ แนวทางในการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับพื้นฐานของความรู้ในปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ คำแนะนำ
นอกเหนือจากนี้เพื่อให้เหมาะสมตามเงื่อนไขของงานนั้น ๆ ควรส่งต่อไปยังตัวแทนของบริษัท โจตันที่รับผิดชอบในการอนุมัติก่อนที่จะเริ่มทำงานสี

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

โปรดสังเกตค่าเตือนที่ข้างกระป๋อง ใช้ในที่ที่สามารถระบายอากาศได้ดี ระวัง อย่าสูดดม และการสัมผัสถูกผิวหนัง หากถูกผิวหนังให้รีบเช็ดออก
ด้วยสบู่และน้ำสะอาด หากเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดและปรึกษาแพทย์ทันที

ความเบี่ยงเบนของเจดสี

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับรองพื้น หรือกันเปรียง เจดสีอาจมีความผันแปรได้เล็กน้อยเนื่องจากแบบทางการผลิต โดยที่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้รวมถึงผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอีพ็อกซี หากมีการใช้เป็นที่ยาวสุดท้ายอาจเกิดฝุ่นขอลดจากแสงแดด และสภาวะแวดล้อม

เจดสี และการคงความเงาของผลิตภัณฑ์สีทับหน้า อาจมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเจดสี สภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความเข้มข้นของรังสียูวี ฯลฯ คุณภาพในการปฏิบัติงาน ชนิดของผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้จากโจตัน

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดในเอกสารข้อมูลทางเทคนิคนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาบนพื้นฐานความรู้จากการทดลองในห้องปฏิบัติการ และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ใดถูกนำไปใช้ในภาวะต่างกัน บริษัทฯ จึงสามารถรับประกันเฉพาะคุณภาพของสินค้าเท่านั้น ผลิตภัณฑ์อาจมีความแตกต่างกันทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละประเทศ โจตันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้ใช้ควรปรึกษาโจตันสำหรับเกี่ยวกับคำแนะนำในการใช้งานผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการ

หากมีข้อความที่ไม่สอดคล้องกันเนื่องจากความแตกต่างของภาษาในเอกสารนี้ ให้ยึดถือฉบับภาษาอังกฤษ (United Kingdom) เป็นสำคัญ