

## Jotun Multicolor Industry Colorants

---

### Descrizione del prodotto

Le paste tingenti Jotun Multicolor Industry sono dispersioni stabili altamente concentrate e pigmentate, pompabili, prive di piombo e uretani destinate all'uso in pitture non a base acqua in marina e protezione industriale.

Sono basati su una resina con ampia compatibilità e contengono pigmenti con eccellente/buona resistenza alla luce.

### Uso tipico

Le paste tingenti sono compatibili con le seguenti categorie di pitture a solvente:

- \* Alchidici da corto a medio olio
- \* Bicomponente Uretanico
- \* Bicomponente Epossidico
- \* Vinilico
- \* Acrilico Vinilico
- \* Clorocaucciù
- \* Acrilici, mono e bicomponenti

Le paste tingenti possono essere compatibili anche con altre classi di pitture oltre a quelle precedentemente menzionate.

La dose massima da aggiungere alla pittura dipende dal tipo di legante, quindi non esiste una regola generale. Nella maggior parte dei casi i coloranti danno poco o nessun effetto dannoso fino al 5% in peso per i pigmenti organici e 15% per quelli inorganici.

Valutare sempre i risultati relativi alla miscibilità e alle prestazioni del rivestimento prima di introdurre le paste tingenti a nuovi prodotti e substrati. I risultati potrebbero venire influenzati da diversi additivi, induritori, ecc.

Non usare tinte che includono le seguenti paste tingenti su substrati alcalini come il calcestruzzo fresco o non trattato: AP, PK, RA, RD, VL, YS.

---

#### Physical properties & technical information

Colorant	Sp.g. (g/cm <sup>3</sup> )	Total solids (% weight)	Colour pigment	% weight
Multicolor Industry AP	1,30	74	Orange Yellow	33
Multicolor Industry AY	1,13	68	Orange Yellow	30
Multicolor Industry BL	1,25	71	Blue	16
Multicolor Industry GB	1,27	71	Green bluish	20
Multicolor Industry GR	1,24	76	Green yellowish	18
Multicolor Industry PK	1,05	35	Pink	17
Multicolor Industry PX	1,67	81	Apricot oxide	42
Multicolor Industry RA	1,07	69	Strong red	31
Multicolor Industry RD	1,15	66	Deep red	33
Multicolor Industry RW	1,25	68	Weak red	9
Multicolor Industry RX	1,93	81	Red oxide	59
Multicolor Industry SB	1,17	66	Strong black	16
Multicolor Industry VL	1,43	74	Violet	5
Multicolor Industry WB	1,31	73	Weak black	1,5
Multicolor Industry WT	1,84	82	White	53
Multicolor Industry YB	1,77	77	Yellow exterior	52
Multicolor Industry YS	1,12	69	Yellow strong	31
Multicolor Industry YX	1,69	78	Yellow oxide	46

## Ulteriori informazioni

#### ISTRUZIONI PER L'USO:

Istruzioni dettagliate per l'uso con tintometro etc.: vedi manuale separato.

I prodotti devono essere utilizzati soltanto in combinazione con altri prodotti Jotun e messi in tinta usando tintometri e software omologati da Jotun. Non diluire o aggiungere sostanze di alcun tipo alle paste tingenti, causa variazioni di colore.

I contenitori delle seguenti paste tingenti vanno mescolati tramite agitatore per 1 minuto prima di essere vuotati al fine di garantirne l'omogeneità ed il minimo spreco:

AY, RA, VL, RW, AP, SB, GR, YS, RD, GB, BL e PK

Le latte contenenti le seguenti paste tingenti vanno agitate per 2 minuti in un agitatore:

RX, WT, WB, YX, YB e PX

Evitare di agitare latte parzialmente riempite poiché l'aria presente all'interno potrebbe miscelarsi alla pasta tingente causando una ridotta intensità del colore.

## Confezioni (Tipico)

	<b>Volume (litri)</b>	<b>Capacità del contenitore (litri)</b>
Jotun Multicolor Industry Colorants BG, BR, CR, DR, GT, OY, RO, RT, SG, SK, SR, SU, VI, WH, WK, WR, YE, YO, YT, Master SI 228 White, Master SI 238 Green	3	3

Il volume indicato è quello alla produzione. Nota: locali variazioni nella confezione e/0 nel riempimento possono variare localmente a causa di diverse legislazioni.

## Immagazzinamento

Il prodotto deve essere conservato in accordo con le regolamentazioni nazionali. Mantenere il contenitore chiuso e lontano da fonti di calore e ignizione. I contenitori dovranno essere tenuti accuratamente chiusi. Maneggiare con cura.

La temperatura di immagazzinamento dev'essere inferiore a 35 °C.  
Le latte parzialmente piene devono essere conservate sottosopra per evitare l'essiccamento del contenuto.

### Tempo di conservazione a 23 °C

Tempo di conservazione = 48 mesi per le seguenti paste tingenti:  
AP, AY, BL, GB, GR, PK, PX, RA, RD, RW, SB, VL, WB, YS

Tempo di conservazione = 24 mesi per le seguenti paste tingenti:  
RX, WT, YB, YX

In alcuni mercati il tempo di scadenza può essere più breve a causa delle leggi locali. Quanto sopra risulta essere il periodo minimo, trascorso tale periodo è necessario verificare la qualità del prodotto.

## Attenzione

Questo prodotto viene fornito solamente per uso professionale. L'applicatore e gli operatori devono essere istruiti ed avere l'esperienza e la professionalità di miscelare ed applicare correttamente in accordo con la documentazione Jotun. Le linee guida sono basate sull'attuale conoscenza del prodotto. Ogni variazione deve essere richiesta alla sede Jotun per approvazione prima di iniziare il lavoro.

## Salute e sicurezza

Si prega di osservare le disposizioni precauzionali descritte sulla confezione. Non inalare i vapori. Evitare il contatto con la pelle ed in caso di contatto lavare immediatamente con acqua e sapone. Gli occhi dovrebbero, in caso di contatto, essere lavati con acqua e consultare il medico immediatamente.

## Variazioni di colore

Quando applicabile, il prodotto può essere applicato; come primer o antivegetativa, ci possono essere differnti colori tra un lotto ed un altro. Questo prodotto sfarina se esposto ai raggi solari o alee intemperie.

La ritenzione del colore e della brillantezza su finiture può variare a seconda del tipo di colore, condizioni di esposizione come la temperatura, intensità UV etc. e la qualità dell'applicazione. Contattare l'ufficio Jotun locale per ulteriori informazioni.

## Dichiarazioni

Le informazioni in questo documento sono basate sulle nostre migliori conoscenze, basate su test di laboratorio, ed esperienza pratica. I prodotti Jotun sono considerati semilavorati e pretanto vengono utilizzati senza il nostro controllo. La Jotun può garantire solamente la qualità del prodotto. Alcune piccole modifiche possono essere apportate al fine di ottemperare alle legislazioni locali. Jotun si riserva di cambiare la presente scheda senza alcun preavviso.

Gli utilizzatori dovrebbero consultare la sede Jotun per verificare idoneità e proprietà relative all'applicazione ed al servizio richiesto.

La versione inglese farà fede nel caso di incongruenze nelle traduzioni in altre lingue.

