

DEMIDEKK Classic Dækkende

DEMIDEKK Classic tækklasyr

Produktbeskrivelse

Type

Oliemaling til udendørs brug med moderne vandafvisende teknologi, som giver en meget god og vejrbestandig beskyttelse. Produktet er vandfortyndbart. Anvendes i system med **VISIR Oljegrunning**.



Egenskaber og fordele

Giver et klassisk, dækkende udseende og giver en meget god farvestabilitet og lange vedligeholdelsesintervaller. Indeholder filmkonserverende middel som modvirker overfladeskimmel og algevækst på malingsfilmen. Produktet har gode påføringsegenskaber og god vedhæftning.

Anvendelsesområde

Anvendes på nyt træværk, tidligere olielaseret, træbeskyttet eller malet træværk, også trykimprægneret.



Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
Toning	Baser skal tones i Jotun Multicolor .
Kulører	Tilgængelige færdigtonede farver: Hvid.
Glansgrad	40–60 halvblank.
Generisk type	Akrylforstærket, alkydoliebaseret husmaling.
Tørstofindhold efter volumen	44 ± 2 volumen% Hvid / C-base
Litervægt	1.27 Hvid
pH værdi	8
Flammepunkt	Lukket beholder: 72°C (161.6°F)
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l. Produktet indeholder max 130 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

For at sikre lang holdbarhed er det vigtigt at påføre nok på kanter/høvlede flader/detaljer, min. 3 strøg (100 µm tør malingfilm). Afrund skarpe kanter. Endetræ/snitflader mættes ekstra godt, 3-4 strøg vådt-i-vådt. Lav prøveopstrøg.

Må ikke blandes med andre malingsprodukter og skal ikke tilsættes fremmede olier. Omrøres godt både før og under arbejdet.

Tidligere tjære-/mineraloliebehandling og knaster kan misfarve nyt topstrøg og danne blærer. Linolieholdigt/olieholdigt underlag kan give blæredannelse og afskalning. Sol på halvtør behandling kan give skintørring og solblærer. Malebehandling på brandbeskyttet træværk kan give saltudslag/afskalninger.

Baser skal tones i **Jotun Multicolor**. Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre og fra forskellige tonesystemer kan give nuanceforskelle i farven. Gør som følger for at undgå nuanceforskelle:

- Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen i en ekstraemballage. Omrøres godt. Produktionsnummeret ses foran på emballagen, hvor der er en etiket, som starter med SZ eller SV.
- Man kan med fordel bruge det samme produktionsnr. inden for det samme definerede område. Hvis man skifter til en spand med et andet produktionsnr. midt på en væg eller et lukket område, øges risikoen for synlige nuanceforskelle.
- Hvis malingen er tonet på forskellige tidspunkter og/eller på forskellige tonemaskiner, kan der forekomme nuanceforskelle i farven. Vær opmærksom på dette, hvis du supplerer dit køb af maling/dækkende træbeskyttelse/lasur på et senere tidspunkt.
- Hvis du opdager synlige forskelle, venligst kontakt din forhandler.

Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel eller rulle og pensel. Påføring med sprøjte må kun udføres af professionelle brugere.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0.46 mm (0.018")
Sprøjtevinkel	65–80°
Dysetryk	15–18 MPa (150–180 kg/cm ²)

Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

Fortynder

Produktet er klar til brug og skal ikke fortyndes. Tilsæt ikke fremmede olier. Må ikke blandes med andre malingsprodukter.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet, uhøvlet træværk:	7 – 10	100 – 143	44 – 63
Anbefalet, høvlet træværk:	10 – 15	67 – 100	29 – 44
Kommentarer:	For at sikre lang holdbarhed er det vigtigt at påføre nok på kanter/høvlede flader/detaljer, min. 3 strøg (100 µm tør malingfilm).		

Forhold under påføring

DEMIDEKK Classic täcklasyr

Luftens og underlagets temperatur skal ved påføring være over +5°C.

Undlad at male, hvis der er risiko for dug eller regn, inden malingen er tør.

Hvis der er risiko for dugfald, bør malerarbejdet afsluttes i god tid inden dugfald.

- Høj luftfugtighed (RF%) forlænger tørretiden væsentligt for vandfortyndbare produkter.
- Varm luft indeholder mere fugt end kold luft, hvilket kan føre til dug ved fald i temperaturen.
- Stillestående luft forlænger tørretiden og udgør en større risiko for dug.
- Lav temperatur og dug kan give mangelfuld filmdannelse/hærdning.

Produktet indeholder effektive midler mod overfladeskimmel og algevækst i malingsfilmen. Ved ugunstige forhold for optørring og udhærdning kan der dannes en usynlig, gul forbindelse i overfladen. Dette er et fænomen i overfladen, som vil forsvinde efter nogen tid ved eksponering for lys og UV stråler. Fænomenet påvirker ikke produktets effekt mod overfladeskimmel eller vil på anden måde heller ikke forringe produktets kvalitet og holdbarhed.

Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, vindforhold, indtrængning i underlaget og filmtykkelse.

Høj luftfugtighed og lav temperatur forlænger tørretiden.

Skal der påføres mere end et strøg, bør disse påføres med højst 14 dages mellemrum for at få bedst mulig vedhæftning mellem strøgene.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%	50%	50%
Lufttemperatur	23 °C	15°C	5°C
Overfladetemperatur	23 °C	15°C	5°C

Støvtør	3 time(r)	5 time(r)	6 time(r)
Kan overmales efter	1 dage	1 dage	2 dage

TORKTID/ TØRRETID	Dammtorr/ Støvtør	Ot	3t	5t	6t	Vid/Ved ca. 50 % luftfugtighed/luft- fugtighed
		+23° C	+15° C	+5° C		
	Intervall mellan strykningar/ Interval mellem påføringer	Ot	1 døgn	1 døgn	2 døgn	
		+23° C	+15° C	+5° C		

Brugsanvisning

Underlaget skal være bæredygtigt, rent, fast og tørt. Afrund skarpe kanter for at opnå den bedst mulige kantdækning.

Underlag	Behandling
Nyt træværk:	<p>Nyt træværk behandles før eller umiddelbart efter montering. Smudsige, ubehandlede underlag rengøres med JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens</p> <p>Nyt træværk, der har stået ubehandlet i mere end 4 uger, rengøres med JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens og afrenses med stålcardæsk.</p> <p>Bart, friskt træværk påføres VISIR Oljegrunding. Grundingen skal stryges godt ud. Bart endetræ/snitflader påføres 3-4 strøg vådt-i-vådt.</p> <p>Nyt, høvlet træværk: Færdigmales med 3 strøg DEMIDEKK Classic Dækkende.</p> <p>Nyt, uhøvlet træværk: Færdigmales med 2 strøg DEMIDEKK Classic Dækkende.</p>

Tidligere behandlet træværk:

Tidligere behandlet træværk rengøres med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens**.

Løs træbeskyttelse og løse træfibre afrenses med stålcardæsk/afskrabning. Blanke, hårde underlag mattes mekanisk.

Smudsige/kridtende underlag og underlag med overfladeskimmel rengøres med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens**.

Bare områder efter afrensning med stålcardæsk/afskrabning grundes med **VISIR Oljegrunding**.

Grundede pletter: 1 strøg **DEMIDEKK Classic Dækkende**.

Færdigmales med 2 strøg **DEMIDEKK Classic Dækkende**.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmaessige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 824713

Sikkerhedsregler

0-1

1993

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00
mail@jotun.dk

Forbehold

DEMIDEKK Classic täcklasyr

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.