

DEMIDDEK Classic täcklasyr

Produktbeskrivning

Typ

En utomhus oljetäcklasyr med modern vattenavvisande teknologi som är väldigt väderbeständig. Produkten är vattenburen. Används i system med **VISIR Oljegrunning**.



Egenskaper och fördelar

Ger ett klassiskt täcklaserat utseende och har god kulörhållbarhet och långa underhållsintervaller. Innehåller filmkonserverande medel som bidrar till att reducera risken för beväxning av svartmögel på träytan. Produkten har bra appliceringsegenskaper och god vidhäftning.

Användningsområde

Används på nytt trä, tidigare laserat, täcklaserat eller täckfärgsmålat trä, även tryckimpregnerat.



Produktdata

Emballagestorlek	3 L (fyllningsgrad 2,7 L) och 10 L (fyllningsgrad 9 L)
Tillgängliga baser	A, B och C.
Brytning	Baser skall brytas över Jotun Multicolor .
Kulör	Tillgängliga standardkulörer: Vit.
Glans	40–60 halvblank.
Generisk typ	Alkydoljebaserad färg förstärkt med akryl.
Volymtorrhalt	44 ± 2 volym% Vit / C-bas
Litervikt	1.27 Vit
pH värde	8
Flampunkt	Sluten degel: 72°C (161.6°F)
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/e): 130 g/l. Produkten innehåller max 130 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Blanda innehållet i emballage med olika produktionsnummer för att undvika kulörskillnader. Rör om noga innan användning.

För att säkerställa långa underhållsintervall är det viktigt att påföra tillräckligt med färg på kanter och hyvlade ytor/detaljer. Minst 3 strykningar (100 µm torr färgfilm).

Vid ytbehandling på brandskyddsbehandlad panel kan man få problem med avflagnings/saltutfällning. Gammal tjära-, mineraloljebehandling o.dyl. kan ge missfärgning vid ny behandling. Gör en provstrykning.

Sol på halvtorr färg kan orsaka skinnbildning och solblåsor. Gammal linolja/linoljefärg kan orsaka linoljebåsar. Var uppmärksam på fuktproblem. Underlag som behandlats med linolja, linoljelasyr eller linoljefärg - kan orsaka blåsbildning vid övermåling. Dagg kan leda till daggmattning. Matta fläckar kan uppstå under torkning vid hög luftfuktighet och låg temperatur. Kom ihåg att behandla ändträ.

Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel eller roller och pensel. Sprutmåling av produkten skall enbart utföras av yrkesmässig användare.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstyckets diameter	0.46 mm (0.018")
Sprutvinkel	65–80°
Färgtryck	15–18 MPa (150–180 kg/cm ²)

Rengöring av verktyg

Vatten och **JOTUN Penseltvätt**.

Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m ² /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad, ohyvlat trä:	7 - 10	100 - 143	44 - 63
Rekommenderad, hyvlat trä:	10 - 15	67 - 100	29 - 44

Kommenterar:

För att säkra långa underhållsintervall är det viktigt att påföra tillräckligt på kanter och hyvlade ytor, minst 3 strykningar (100 µm torr färgfilm).

Förtunning

Produkten är färdig att använda och skall inte spädas. Tillsätt inga främmande oljor. Kan inte blandas med andra färger.

Förhållanden under applicering

Lasera inte om det är risk för dagg eller regn innan lasyren har torkat. Luftens och underlagets temperatur skall vara över +5 °C vid applicering.

Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, vindförhållanden, inträngning i underlaget och filmtjocklek.

Hög luftfuktighet och låga temperaturer förlänger torkprocessen.

Skall mer än 1 strykning appliceras, skall dessa påföras med högst 14 dagars mellanrum för att säkerställa bästa möjliga vidhäftning mellan strykningarna.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %	50 %	50 %
Luftens temperatur	5 °C	15 °C	23 °C
Underlagets temperatur	5 °C	15 °C	23 °C

Dammtorr	6 t	5 t	3 t
Övermålningsbar efter	48 t	24 t	24 t

Bruksanvisning

Underlaget ska vara fast, rent och torrt. Avrunda skarpa kanter.

Underlag	Behandling
Nytt trä:	<p>Nytt trä behandlas innan eller omedelbart efter montering. Smutsiga, obehandlade ytor tvättas med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion. Nytt trä som stått obehandlat utomhus i mer än 4 veckor rengöres med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion och stålborstas.</p> <p>Bart, friskt trä påføres VISIR Oljegrunning. Stryk ut grundningen nog. Bart ändträ påføres 3-4 strykningar vått-i-vått.</p> <p>Nytt, hyvlat trä: Färdigbehandlas med 3 strykningar DEMIDEKK Classic täcklasyr. Nytt, ohyvlat trä: Färdigbehandlas med 2 strykningar DEMIDEKK Classic täcklasyr.</p>
Tidigare behandlat trä:	<p>Tidigare behandlat trä rengöres med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion. Lös lasyr/täcklasyr och lösa träfibrer avlägsnas genom stålborstning/skrapning. Blanka, hårda ytor mattas ned mekaniskt. Smutsiga/mögelangripna/kritande ytor tvättas med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion.</p> <p>Bart trä som uppstått efter stålborstning/skrapning skall grundas med VISIR Oljegrunning. Grundande fläckar: 1 strykning DEMIDEKK Classic täcklasyr. Färdigbehandlas med 2 strykningar DEMIDEKK Classic täcklasyr.</p>

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester och tvättvätska med färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.