

# VISIR Oliegrunder Klar

## VISIR Oljegrunding klar

### Produktbeskrivelse

#### Type

Vandafvisende grunder til udendørs brug.

#### Egenskaber og fordele

Produktet indeholder filmkonserverende midler, der forebygger vækst af overfladeskimmel i træoverfladen. Forstærker overfladen og gør den vandafvisende. Binder løse træfibre og sikrer god vedhæftning til den videre behandling. Giver malingsystemet længere holdbarhed.

#### Anvendelsesområde

Anvendes på alt nyt og vejrslidt træværk, inden lasur påføres, også trykimprægneret. Anbefales også under dækkende træbeskyttelse og maling i den kolde årstid (under +5°C).

### Produktdata

<b>Emballagestørrelser</b>	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
<b>Kulører</b>	Upigmenteret, klar.
<b>Generisk type</b>	Grunder baseret på specielle alkydolier.
<b>Tørstofindhold efter volumen</b>	30 ± 2 volumen%
<b>Litervægt</b>	0.92
<b>Flammepunkt</b>	63 °C
<b>VOC for brugsklar blanding</b>	EU grænseværdi for produktet (kat. A/h): 750 g/l. Produktet indeholder max 750 g/l VOC.

### Påføringsinformation

#### Bemærk

Træværket skal færdigbehandles med ønskede produkter inden 1 måned. Underlag, der er behandlet med linolie eller linolieholdig lasur, skal rengøres til bart træværk, da gammel linolie kan forårsage blæredannelse ved behandling med lasur, dækkende træbeskyttelse eller maling. Brug engangshandsker ved håndtering af dette produkt. Det er vigtigt at skifte handsker efter et stykke tid af hensyn til holdbarhed mod kemikalier samt gennemtrængningstid.

#### Påføringsværktøjer / -metoder

Brug en grundingspensel, undgå at tørstryge. Afslut ikke på tværs af træværket, men påfør **VISIR Oliegrunder Klar** helt ud i træværkets længderetning. Grundingen stryges godt ud, da produktet ikke skal danne film på overfladen. Aftør eventuel overskydende grunder fra intakte underlag.

#### Rengøring af maleværktøj

**JOTUN Penselrens** og vand.

### Forbrug pr. strøg (m<sup>2</sup>/liter)

## VISIR Oljegrunding klar

Anbefalet, uhøvlet træværk:	4	-	7
Anbefalet, høvlet træværk:	9	-	11

### Fortynder

Produktet er klar til brug og skal ikke fortyndes.

### Fortyding

Tilsæt ikke fremmede olier.

### Tørretider

Tørretiden er afhængig af underlagets temperatur (min. -5°C), sugevne i underlaget, fugtighed og ventilation.

#### Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%	50%	50%	50%
Lufttemperatur	-5°C	5°C	15°C	23 °C
Overfladetemperatur	-5°C	5°C	15°C	23 °C

Kan overmales efter	1 uge	72 time(r)	48 time(r)	24 time(r)
---------------------	-------	------------	------------	------------

## Brugsanvisning

### Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Afrund skarpe kanter.

Nyt træværk, der har stået ubehandlet i mere end 4 uger, rengøres med **JOTUN 2-i-1 Husvask/Træ- og Murrens** og afrensnes med stålkardæsk.

Tidligere behandlet træværk rengøres med **JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens**. Løs malingsfilm og løse træfibre fjernes ved afrensning med stålkardæsk/afskrabning.

Vinduer rengøres med **JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens**. Skyl godt med rent vand.

### Grundning

Alt bart træværk behandles før eller umiddelbart efter montering med et strøg **VISIR Oljegrunding Klar**.

Grundningen skal stryges godt ud. Dette er især vigtigt, ved brug på hårdtræ.

Bart endetræ påføres 3 strøg vådt-i-vådt. Anbefales under dækkende træbeskyttelse og maling i den kolde årstid.

Grunderen skal overmales snarest og senest inden for 1 måned. For bedst mulig beskyttelse kan træværk, der er grundet om vinteren ved lave temperaturer, påføres 1 x **DEMIDEKK Oliemaling, JOTAPROFF Oliemaling** eller **JOTAPROFF Olieedekbeis** før træværket færdigbehandles med ønsket topstrøg det efterfølgende forår. **VISIR Oliegrunder Klar** kan anvendes som grunder på ædeltræ, inden behandling med **BENAR** produkter.

### Topstrøg

Kan overmales med alle Jotuns lasurer, dækkende træbeskyttelser og malinger.

### Opbevaring

Transporteres og opbevares stående.

### Affaldshåndtering

Tom emballage, rester af grunder og tilsølet materiale skal afleveres til containerplads iht. lokale forskrifter.

Procesvand behandles på samme måde. Fjern mest mulig grunder fra værktøjet, fx med **JOTUN Penselrens**. Flydende grunder må ikke hældes i afløb eller kloak og skal ligeledes bortskaffes iht. lokale forskrifter.



## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 1295083

Sikkerhedsregler

**2-1**

1993

## Diverse

### Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.