

VISIR Oljegrunning klar

Productbeschrijving

Type

Waterafstotende primer dat houtvezels en genereert een goede hechting voor verdere behandelingen.

Kenmerken en voordelen

Het product bevat film conserveringsmiddelen dat schimmelgroei op het oppervlak tegen gaat. Versterkt het oppervlak en maakt het waterafstotend. Verlengt de duurzaamheid van het verfsysteem.

Aanbevolen gebruik

Moet worden gebruikt voor behandeling, kan worden gebruikt op verveerd en geïmpregneerd hout. Ook aan te raden onder dekkende beitsen en verven, tijdens het koude seizoen (onder 5°C). Het product kan niet verspoten worden.



JOTUN PENSELRENS/
tvätt Mineralsk terpentin

Product data

Verpakkings grootte	0,9 L, 2,7 L en 9 L
Kleuren	Niet gepigmenteerd, transparant.
Algemeen type	Primer, gebaseerd op speciale alkyd olie.
Vaste stoffen per volume	30 ± 2 Volume%
Soortelijk gewicht	0.92
Vlampunt	63 °C
VOS voor gebruiksklare mengsels	EU grenswaarde voor dit product (cat. A/h): 750 g/l. Dit product bevat maximaal 750 g/l VOS.

Applicatie gegevens

Opmerkingen

Overschilderen met de vereiste topcoat binnen één maand.
Ondergronden eerder behandeld met lijnolie of beits op basis van lijnolie moet worden gereinigd tot op het blanke hout, omdat bij oude lijnolie blaasvorming kan optreden bij het overschilderen.
Om een juiste handeling te garanderen, is het aan te raden om beschermende handschoenen ten allertijden. Het is belangrijk om zo nu en dan van handschoenen te wisselen met betrekking tot de chemische bestandheid en indringingstijd.

Applicatie methoden

Gebruik een grondverf kwast, vermijd dat de kwast uitdroogt. Schilder niet tegen de richting van de bekleding maar breng **VISIR Oljegrunning klar** in de lengte richting van de bekleding. De primer moet goed worden verspreid om het ontstaan van een filmlaag te voorkomen. Veeg de overtollige primer van de intacte ondergrond af.

Reiniging van gereedschap

Een geschikt reinigingsmiddel en water.

Verbruik en laagdikte

Verbruik (m²/liter)

Aanbevolen, fijnbezaagd hout:	4	-	7
Aanbevolen, geschaafd hout.:	9	-	11

Verdunning

Het product is klaar voor gebruik en mag niet worden verdund.

Verdunning

Niet mengen met Olie additieven.

Droogtijden

De droogtijd hangt af van de oppervlaktetemperatuur (min. -5 ° C), absorptie, vochtigheid en luchtcirculatie.

De droogtijden worden gemeten met de aangegeven waarden:

Relatieve luchtvochtigheid (RH)	50%	50%	50%	50%
Luchttemperatuur	23 °C	15 °C	5 °C	-5 °C
Ondergrond temperatuur	23 °C	15 °C	5 °C	-5 °C

Overschilderbaar na	24 u	48 u	72 u	1 week
----------------------------	------	------	------	--------

TØRKETID		0t	1 dg	2 dg	3 dg	1 uke	
TØRKTID	Overmalbar/ övermålningsbar	+23°C	+15°C	+5°C	-5°C		Ved ca. 50% luftfuktighet
TØRRETID							

Gebruiksaanwijzing

Oppervlakte voorbehandeling

De ondergrond moet gezond, schoon en droog zijn.
Schoor de scherpe randen.

Ondergrond	Behandeling
Nieuw houtwerk:	Oppervlakte voorbehandeling : Nieuw hout dat meer dan 4 weken onbehandeld is geweest moet worden gereinigd met JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens en geborsteld worden met een staalborstel.
Eerder behandeld hout:	Oppervlakte voorbehandeling: Eerder behandeld hout moet worden schoongemaakt met JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens . Verwijder losse verf en houtvezels door borstelen of schrapen.
Raamkozijnen:	Oppervlakte voorbehandeling: Reinig de raamkozijnen met JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens . Grondig reinigen met schoon water.

Grondverf

Voor of direct na installatie van het kale hout, behandel het met één laag **VISIR Oljegrunning klar**. De grondverf moet grondig worden opgeschuurd. Dit is vooral belangrijk wanneer toegepast op hardhout. Breng 3-4 lagen nat-in-nat aan op de kopse kanten. Aan te raden onder dekkende beitsen en verven tijdens het koude seizoen.

De grondverf moet zo snel mogelijk worden afgewerkt. Uiterlijk binnen een maand. Voor een maximale bescherming tijdens de winter, bij lage temperaturen, kan 1 laag **DEMIDEKK Oljetäckfärg** worden aangebracht en het geheel worden afgewerkt in de lente met een toplaag. **VISIR Oljegrunning klar** kan worden gebruikt als primer op tropisch hardhout voordat er **BENAR** producten worden aangebracht.

Afwerking

Kan worden behandeld met alle Jotun verven, dekkende beitsen en verven.

Opslag

Bij opslag en vervoer de container rechtop houden.

Verwijdering van afval

Lege verpakkingen, overgebleven primer en spuitmateriaal moet worden gebracht naar een lokaal milieustation. Verwijder zoveel als mogelijk de primer van het gereedschap met een geschikt reinigingsmiddel. Vloeibare primer mag niet door de riolering of watersystemen gespoeld worden, maar moet worden afgegeven bij een centrum voor gevaarlijk afval.



Gezondheid en veiligheid

Houd rekening met de milieu-en veiligheidsnotities op het blik.

Een veiligheidsinformatieblad is uitgegeven voor dit product. Gedetailleerde veiligheidsinformatieblad over gezondheids-en veiligheidsrisico's en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van dit product wordt vermeld in het product veiligheidsinformatieblad.

Eerste hulp maatregelen, zie paragraaf 4.

Behandeling en opslag, zie paragraaf 7.

Transport informatie verwijzen naar sectie 14.

Wettelijk verplichte informatie, zie paragraaf 15.

Diversen

Contact informatie

Norway Coatings B.V.
Vaalmuiden 9
1046 BV AMSTERDAM
T: 088 450 5400
www.norwaycoatings.nl

Disclaimer

De informatie in dit document wordt gegeven naar de beste kennis van Jotun, gebaseerd op laboratorium testen en praktische ervaring. Jotun producten worden beschouwd als halffabricaten en als zodanig, worden de producten vaak gebruikt onder condities buiten de controle van Jotun. Jotun kan niets dan de kwaliteit van het product zelf garanderen. Kleine productvariaties kunnen om te voldoen aan de lokale eisen worden uitgevoerd. Jotun behoudt zich het recht voor om de informatie te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Gebruikers dienen altijd Jotun te raadplegen voor de specifieke leidraad en algemene geschiktheid van dit product en de specifieke praktische toepassing.

Als er enige inconsistentie is tussen de verschillende taalkwesties van dit document gaat de Engelse (Eng) versie voor.