

VISIR Oljegrundning klar

Produktbeskrivning

Typ

Vattenavvisande grundning som binder lösa träfibrer och säkrar god vidhäftning till slutstrykningen.

Egenskaper och fördelar

Produkten innehåller filmkonserverande medel som motverkar beväxning av svartmögel på träytan. Förstärker ytan och gör den vattenavvisande. Gör så att färgsystemet får ökad hållbarhet.

Användningsområde

Används innan applicering av lasyr på allt nytt och väderslitet trä, även tryckimpregnerat. Rekommenderas även under täcklasyr och täckfärg under vinterhalvåret (under + 5°C).
Produkten skall inte påföras med spruta.



JOTUN PENSELRENS/
tvätt Mineralsk terpentin

Produktdata

Emballagestorlek	0,9 L, 2,7 L och 9 L
Kulör	Opigmenterad, klar.
Generisk typ	Grundning baserad på speciella alkydoljor.
Volymtorrhalt	30 ± 2 volym%
Litervikt	0.92
Flampunkt	63 °C
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/h): 750 g/l. Produkten innehåller max 750 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Panelen skall slutbehandlas med önskad produkt inom 1 månad.
Underlag som är behandlat med linolja eller lasyr med linolja, skall rengöras ned till obehandlat trä, då gammal linolja kan orsaka blåsbildning vid senare behandling med lasyr, täcklasyr eller täckfärg.
För att säkra korrekt hantering av denna produkt bör skyddshandskar av typen engångshandskar användas hela tiden. Det är viktigt att byta handskar regelbundet med hänsyn till dess kemikaliebeständighet samt genombrottstid.

Appliceringsverktyg / -metoder

Använd en grundningspensel, undvik att torrstryka produkten. Avsluta inte mitt på panelen utan påför **VISIR Oljegrundning klar** i hela panelbrädornas längdriktning. Grundningen skall strykas ut noga då produkten inte skall bilda film på ytan. Eventuell överflödigt grundning på intakta ytor skall torkas av.

Rengöring av verktyg

JOTUN Penselvätt och vatten.

Sträckförmåga och skiktjocklek

Förbrukning per strykning (m²/liter)

Rekommenderad, ohyvlat trä:	4	-	7
Rekommenderad, hyvlat trä:	9	-	11

Förtunning

Produkten är färdig att använda och skall inte spädas.

Spädning

Tillsätt inga främmande oljor.

Torktider

Torktiden beror på underlagets temperatur (min. -5°C), underlagets sugförmåga, luftfuktighet och luftcirkulation.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %	50 %	50 %	50 %
Luftens temperatur	23 °C	15 °C	5 °C	-5 °C
Underlagets temperatur	23 °C	15 °C	5 °C	-5 °C

Övermålningsbar efter	24 t	48 t	72 t	1 vecka
-----------------------	------	------	------	---------

TØRKETID TØRKETID TØRRETID	Overmalbar/ övermålningsbar	0t	1 dg	2 dg	3 dg	1 uke	Ved ca. 50% luftfuktighet
		+23°C	+15°C	+5°C	-5°C		

Bruksanvisning

Förbehandling

Underlaget skall vara rent, fast och torrt.
Avrunda skarpa kanter.

Underlag	Behandling
Nytt trä:	Förbehandling : Nytt trä som stått obehandlat utomhus i mer än 4 veckor rengöres med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion och stålborstas.

Tidigare behandlat trä:	Förbehandling: Tidigare behandlat trä rengörs med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion . Lös färg och lösa träfibrer avlägsnas genom stålborstning/skrapning.
Fönsterbågar:	Förbehandling: Fönsterbågar tvättas med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion . Skölj noga med rent vatten.

Grundning

Allt bart trä behandlas innan eller omedelbart efter montering med en strykning **VISIR Oljegrunding klar**. Stryk ut grundningen noga. Detta är särskilt viktigt vid applicering på hårda träslag. Bart ändträ påføres 3-4 strykningar vått-i-vått. Rekommenderas under täcklasyr och täckfärg under vinterhalvåret.

Grundning bör målas över snarast möjligt och senast inom 1 månad. För bästa skydd kan trä som grundas under vinterhalvåret (och sedan skall täcklaseras eller täckmålas) påföras 1 x **DEMIDEKK Oljetäckfärg**, för att sedan slutstryka ytorna med valfri produkt till våren. **VISIR Oljegrunding klar** kan användas som grundning på ädelträ innan behandling med **BENAR** produkterna.

Slutstrykning

Kan överbehandlas med alla Jotuns lasyrer, täcklasyrer och täckfärger.

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras ståendes.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen med t ex. penseltvätt. Avlägsna så mycket grundning som möjligt från verktyget, t ex. med **JOTUN Penseltvätt**. Flytande färgrester och tvättväska utgör farligt avfall och skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.