

## VISIR Oljegrunning klar

### Descrierea produsului

#### Tip

Grund hidrofug care leagă fibrele de lemn libere și oferă o bună aderență pentru tratament ulterior.

#### Proprietăți și beneficii

Produsul conține conservanți eficienți ai filmului care contracarează creșterea mucegaiului pe suprafața lemnului. Intarește suprafața și respinde apa. Prolungeste durabilitatea sistemului de vopsire.

#### Utilizare recomandată

A se folosi înaintea aplicării baițului/vopselei - poate fi folosit pe toate structurile de lemn noi, expuse la exterior sau impregnate. De asemenea recomandat ca strat anterior sub baițuri și vopsele opace în timpul sezonului rece (sub + 5°C).

A nu se aplica produsul prin spreiere.



JOTUN PENSELRENS/  
tvätt Mineralsk terpentin

### Date produs

<b>Capacitate de ambalare</b>	0,9 L, 2,7 L și 9 L
<b>Culori</b>	Nepigmentat, transparent.
<b>Tipul generic</b>	Grund pe bază de uleiuri alchidice speciale.
<b>Volum de solide</b>	30 ± 2 volum%
<b>Greutate specifică</b>	0.92
<b>Punctul de aprindere</b>	63 °C
<b>COV pentru Amestec gata preparat pentru a fi folosit</b>	Limita EU pentru produs (categoria A/h): 750 g/l. Produsul conține maxim 750 g/l COV.

### Date privind aplicarea

#### Observații

Reacoperiti cu stratul final necesar într-un interval de maxim 1 luna.  
Suprafețele tratate anterior cu ulei de in sau produse pe baza de ulei de in, trebuie curatate intrucat acesta poate cauza basicarea daca sunt acoperite cu lacuri, lacuri transparente sau vopsea.  
Pentru a asigura manevrarea corectă a acestui produs, este recomandat să se folosească mănuși de protecție în orice moment. Este importanta inlocuirea manusilor la un interval regulat datorita penetrarii agentilor chimici.

#### Metode de aplicare

Utilizați o perie de grund, evitați periajul uscat. Nu se pensulează peste placarea de lemn /fațadă, dar se aplică **VISIR Oljegrunning klar** în direcția longitudinală a plăcii de placare. Surplusul de grund/amorsa trebuie îndepărtat/intins prin pensulare, astfel încât să nu se formeze o peliculă deasupra stratului suport. Se șterge excesul de primer de pe substraturile intacte.

### Agent de curățare a ustensilelor

**JOTUN Penselrens** sau un agent de curățare suitabil și apă.

### Rata de acoperire și grosimea filmului

#### Rata de acoperire per strat (m<sup>2</sup>/liter)

<b>Recomandat, lemn grunzuros:</b>	4 – 7
<b>Recomandat, lemn neted.:</b>	9 – 11

### Diluant

Acest produs este gata de folosire și nu trebuie diluat.

### Diluție

Nu amestecați cu aditivi pe bază de ulei.

### Timpii de uscare

Timpii de uscare variază în funcție de temperatura suportului (min. -5 °C), gradul de absorbție, umiditate și ventilație.

#### Timpii de uscare sunt măsurați în valorile indicate:

<b>Umiditatea relativă</b>	50%	50%	50%	50%
<b>Temperatura aerului</b>	23 °C	15 °C	5 °C	-5 °C
<b>Temperatură substrat</b>	23 °C	15 °C	5 °C	-5 °C

<b>Poate fi vopsit</b>	24 h	48 h	72 h	1 săptămână
------------------------	------	------	------	-------------

<b>TØRKETID</b> <b>TØRKTID</b> <b>TØRRETID</b>	Overmalbar/ övermålningsbar	0t	1 dg	2 dg	3 dg	1 uke	Ved ca. 50% luftfuktighet
		+23°C	+15°C	+5°C	-5°C		

## Indicații de utilizare

### Pregătirea suprafeței

Substratul trebuie să fie curat și uscat.  
Pentru cea mai bună acoperire a marginilor/muchiilor, șlefuiți muchiile ascuțite.

Substrat	Tratament
Lemn nou:	Pregătirea suprafeței : Lemnul nou/proaspăt lăsat netratat timp de mai mult de 4 săptămâni trebuie să fie curățat cu <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens</b> sau ajutorul unui agent de curățare adecvat și periat cu o perie de sârmă.
Lemn tratat anterior:	Pregătirea suprafeței: Lemnul tratat anterior cu lac/vopsea ar trebui curatat cu <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens</b> sau un agent de curatare corespunzator. Îndepărtați vopseaua în exces și fibrele de lemn cu perie de sârmă sau prin rindeluire.
Ramele ferestrelor:	Pregătirea suprafeței: Curăță ramele ferestrelor cu <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens</b> . sau un agent de curățare adecvat. Clățiți bine cu apă dulce.

### Grund

Înainte sau imediat după instalarea tuturor componentelor din lemn brut, tratați cu un strat de **VISIR Oljegrunning klar** aplicat cu pensula. Grundul în exces trebuie îndepărtat prin pensulare. Acest lucru este deosebit de important atunci când este aplicat pe lemn de esență tare.  
Aplicați 3-4 straturi, ud-pe-ud pe muchii și în zonele tăiate. Recomandat ca strat anterior pentru baițuri și vopsele opace în timpul sezonului rece.

Grundul trebuie reacoperit cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de o lună de zile. Pentru protecția maximă, a lemnului Grundul în timpul Iernii, la temperaturi scăzute, poate fi aplicat un strat de **DRYGOLIN Oljedekkbeis** urmând să fie finisat cu stratul final dorit în Primăvara următoare. **VISIR Oljegrunning klar**, poate fi folosit ca grund pe lemn tropical înaintea aplicării produselor Jotun din gama **BENAR**.

### Strat final

Pot fi tratate cu toate baițurile JOTUN , baițurile opace Jotun si vopsea.

### Depozitare

Se depozitează și transportă în poziție verticală.

### Eliminarea deșeurilor

Recipientele goale sau cu resturi de material trebuie să fie aduse la o stație de reciclare locală. Îndepărtați grundul/amorsa de pe echipament folosind **JOTUN Penselrens** Brush Cleaner sau un agent de curatare corespunzator. Grundurile/amorsele nu trebuie aruncate în sistemul de canalizare sau scurgerile de apa. Acestea trebuie predate centrelor autorizate de eliminare a deșeurilor periculoase.



## Sănătate și siguranță

Vă rugăm să respectați avizele de mediu și de precauție afișate pe container.

A fost emisă Fișă Tehnică de Securitate pentru acest produs.

Informații detaliate cu privire la riscurile și precauțiile de sănătate și siguranță pentru folosirea acestui produs sunt specificate în

**Măsuri de prim-ajutor**, consultați secțiunea 4.

**Manipularea și depozitarea**, consultați secțiunea 7.

**Informații despre transport**, consultați secțiunea 14.

**Informații de reglementare**, consultați secțiunea 15.

## Daunătoare

### Informații de contact

Jotun Romania SRL  
077190 Voluntari, Ilfov, B-dul Pipera, Nr.1 /VI  
Cladirea Nr. 1, Complexul Hyperion Towers, Etaj 7, Birou Nr.1  
Romania

Tel: +40213675253

### Termeni și condiții

Informațiile din acest document au la bază cele mai bune cunoștințe Jotun fondate în urma testelor de laborator și experiența practică. Produsele Jotun sunt considerate ca fiind produse semi-finite, ca atare, acestea sunt adesea folosite în medii necontrolate de Jotun. Jotun nu poate garanta nimic altceva în afară calitatea produsului în sine. Variații minore de produs pot fi puse în aplicare pentru a se conforma cu cerințele locale. Jotun își rezervă dreptul de a modifica datele furnizate fără notificare prealabilă.

Utilizatorii ar trebui să se consulte întotdeauna cu Jotun pentru instrucțiuni specifice privind adecvarea generală a acestui produs pentru nevoile și practicile specifice aplicării lor.

Dacă există o inconsecvență de traducere în textul acestui document, versiunea în limba engleză (Eng) va prevala.