

Penguard Low Temp Additive

Описание продукта

Добавка для повышения степени полимеризации при низкой температуре для следующих продуктов:
 Penguard HB
 Penguard Primer
 Penguard Special

Добавить 2% (0.4 л) в приготовленную смесь объемом 20 л.

Типовое применение

Рекомендуется в случаях, когда требуется быстрое высыхание или окраска при низкой температуре поверхности.

Описание продукта

Свойство	Испытание/Стандарт	Величина
Плотность	определяется путем расчета	1 кг/л

Указанная информация действительна для продуктов фабричного производства. Небольшие изменения возможны в зависимости от цвета покрытия.

Смешивание продукта

Однокомпонентная упаковка

Время высыхания и полимеризации

Температура подложки	2 °C	5 °C	10 °C	23 °C
Penguard Primer				
Высыхание до исчезновения отлипа	10h	5h	2h	1h
Высыхание до твердой пленки, допускающее перемещение людей	24h	16h	8h	4h
Высыхание до нанесения последующего слоя, минимум	18h	12h	6h	3h
Высыхание/полимеризация, достаточные для эксплуатации покрытия		16д	8д	4д
Penguard HB/Penguard Special				

Высыхание до исчезновения отлипа	12 h	6h	3h	2h
Высыхание до твердой пленки, допускающее перемещение людей	30 h	20h	10 h	5h
Высыхание до нанесения последующего слоя, минимум	30h	20 h	10h	5h
Высыхание/полимеризация, достаточные для эксплуатации покрытия		16д	8д	4д

Высыхание до исчезновения отлипа: состояние пленки, когда при небольшом нажатии пальцем на покрытие не остается отпечаток, и покрытие не является липким.

Высыхание до твердой пленки: минимальное время, по истечении которого покрытие может выдерживать перемещение людей по нему без каких-либо отпечатков и повреждений.

Высыхание для нанесения последующего слоя, минимум: минимально рекомендованное время, по истечении которого может быть нанесен следующий слой.

Высыхание/полимеризация, достаточные для эксплуатации покрытия: минимальное время, по истечении которого покрытие может подвергаться воздействию заданной среды.

Стандартная упаковка

	Объем (литры)	Объем контейнера (литры)
Penguard Low Temp Additive	0.4	1

Указанные выше значения действительны для заводских цветов покрытий. В зависимости от требований местного законодательства на отдельных территориях могут использоваться контейнеры с другими характеристиками.

Хранение

Продукт должен храниться в соответствии с национальными правилами. Контейнеры с материалом хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте вдали от источников тепла и воспламенения. Контейнеры держать плотно закрытыми. Соблюдать осторожность.

Срок хранения при 23 °C

Penguard Low Temp Additive	48 месяца(ев)
----------------------------	---------------

В некоторых странах согласно требованиям местного законодательства срок хранения лакокрасочных материалов может быть уменьшен. Указанный выше срок является минимальным временем хранения, по истечении которого продукт подлежит проверке.

Внимание

Продукт предназначен только для профессионального использования. Исполнители должны пройти обучение, обладать опытом, а также иметь возможности и средства для смешивания и нанесения покрытия в соответствии с технической документацией Jotun. При работе с продуктом обязательно использование средств индивидуальной защиты (СИЗ). Указанная выше информация основана на наших текущих знаниях о продукте. Все отступления, учитывающие специфику конкретных проектов, должны быть представлены на одобрение ответственному представителю Jotun до начала работ.

Охрана здоровья и безопасность

Соблюдать меры безопасности, указанные на таре. Использовать при хорошей вентиляции. Не вдыхать аэрозоль. Избегать попадания на кожу. При попадании на кожу немедленно промыть чистящим средством, мылом и водой. Глаза промыть водой и немедленно вызвать врача.

Изменение цвета

Цвет грунтовочных и необрастающих покрытий может немного отличаться в зависимости от партии материала. Под воздействием солнечных лучей и атмосферных условий эти покрытия могут выцветать и образовывать продукты меления.

Сохранение цвета и глянца на верхних слоях/финишных покрытиях может варьироваться в зависимости от типа цвета, условий эксплуатации, таких как температура, интенсивность ультрафиолетового излучения, а также качества нанесения и т. д.. Обратитесь в местный офис Jotun для получения дополнительной информации.

Отказ от ответственности

Изложенная в настоящем документе информация основывается на наших последних лабораторных тестированиях и практическом опыте. Лакокрасочные материалы являются полуфабрикатами и зачастую используются без контроля со стороны Jotun. В связи с этим Jotun не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта. Небольшие отступления от установленных параметров могут быть допущены, если это необходимо согласно требованиям, действующим по месту выполнения работ. Jotun сохраняет за собой право без предупреждения изменять содержащиеся в настоящем документе сведения.

Лицам, использующим специализированные покрытия, рекомендуется обращаться в Jotun для подтверждения методов нанесения и соответствия выбранного покрытия своим потребностям.

В случае обнаружения несоответствий между версиями данного документа, составленными на различных языках, преимущественную силу имеет версия на английском языке (Великобритания).