

VISIR Oljegrunding pigmentert



Produktbeskrivelse

Type

Råtehindrende, vannavvisende grunning kun til utendørs bruk.

Egenskaper og fordeler

Binder løse trefibre og sikrer god heft for videre behandling. Produktet inneholder middel mot råte- og svertesopper.

Den spesielle pigmenteringen beskytter treverket mot skadelig UV-lys og har en farge som ligner treverk. Forsterker overflaten og gjør den vannavvisende. Gir lenger holdbarhet til malingsystemet.

Bruksområde

Benyttes før påføring av dekkbeis og maling - på alt nytt og værslitt utvendig treverk. Ved temperaturer under + 5 °C skal **VISIR Oljegrunding klar** benyttes.

Bruksbetingelser

Maksimalt forbruk (4 m²/l) må ikke overskrides.

Må ikke brukes på materialer som kommer i direkte kontakt med næringsmidler eller fôr. Under påføring må jord tildekkes.

Må ikke brukes nær overflatevann. Avrenning til overflatevann må forhindres.

Må ikke brukes på materialer som kommer i direkte kontakt med vann eller jord.

Produktet skal ikke sprøytes.

Bruk biocidprodukter forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.



Vann og
JOTUN Penselrens

Produktdata

Emballasjestørrelser	1 L, 3 L og 10 L
Farger	Likner på treverk.
Generisk type	Grunning, basert på spesielle alkydoljer.
Volumbasert tørrstoffinnhold	40 ± 2 volum%
Litervekt	1
pH-verdi	7.5 til 8.5
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/h): 30 g/l. Produktet inneholder maks 30 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Rør godt om før bruk.
Benyttes **VISIR Oljegrunding pigmentert** under en transparent beis kan dette gi en annen farge enn vist på fargekart/oppstrøksprøver. Gjør prøveoppstrøk. Under transparent beis anbefales **VISIR Oljegrunding klar**. Underlag som er behandlet med linolje eller linoljeholdig beis, må rengjøres til bart treverk, da gammel linolje kan forårsake blæredannelse ved overbehandling med beis, dekkbeis eller maling.
For å sørge for riktig håndtering av dette produktet, anbefales det å bruke vernehansker av type engangshansker. Det er viktig å bytte hansker etter en tid av hensyn til holdbarhet mot kjemikalier, samt gjennomtrengningstid.

Påføringsutstyr/-metoder

Benytt en grunningspensel, unngå tørrstryking. Avslutt ikke på tvers av kledningen, men påfør **VISIR Oljegrunding pigmentert** helt ut i kledningens lengderetning. Grunningen må strykes godt ut da produktet ikke skal danne film på overflaten. Tørk av eventuell overflødig grunding fra intakte flater.

Rengjøring av malerverktøy

Vann og **JOTUN Penselrens**.

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	
Anbefalt, uhøvlet treverk:	4 - 7
Anbefalt, høvlet treverk:	6 - 8
Kommentarer:	Maksimalt forbruk (4 m ² /l) må ikke overskrides.

Forhold under påføring

Temperatur i luften og underlaget må være over +5 °C.

Tørketider

Tørketiden avhenger av underlagets temperatur (min. +5 °C), sugeevne, luftfuktighet og luftbevegelse.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %	50 %	50 %
Lufttemperatur	23 °C	15 °C	5 °C
Underlagstemperatur	23 °C	15 °C	5 °C

Overmalbar	24 t	48 t	72 t
------------	------	------	------

TØRKETID	Overmalbar/	0t	1 dg	2 dg	3 dg	Ved ca. 50 %	+23° C	
TØRKETID	Övermålningsbar					luftfuktighet	+15° C	
TØRRETID							+5° C	

Bruksanvisning

Forbehandling

Underlaget skal være rent, fast og tørt.
Avrund skarpe kanter for å oppnå best mulig kantdekk.

Underlag	Behandling
Nytt treverk, som har stått ubehandlet i mer enn 4 uker:	Nytt treverk, som har stått ubehandlet i mer enn 4 uker rengjøres med JOTUN 3-i-1 Kraftvask og soppfjerner og stålborstes.
Tidligere behandlet treverk:	Tidligere behandlet treverk rengjøres med JOTUN 3-i-1 Kraftvask og soppfjerner . Løs malingfilm og løse trefibre fjernes ved stålborsting/skraping. Skyll godt med rent vann.
Vindusrammer:	Vindusrammer rengjøres med JOTUN 3-i-1 Kraftvask og soppfjerner . Skyll godt med rent vann.

Grunning

Nytt treverk behandles før eller umiddelbart etter montering med ett strøk **VISIR Oljegrunding pigmentert**. Grunningen må strykes godt ut.
Bar endeved/kuttflater påføres 3-4 strøk vått-i-vått.
Treverket skal ferdigbehandles med ønskede produkter innen 1 måned.
For maksimal beskyttelse kan treverk grunnet om vinteren, ved lave temperaturer, påføres 1 x **DRYGOLIN Oljedekkbeis** før treverket ferdigbehandles med ønsket toppstrøk påfølgende vår.

Toppstrøk

Kan overbehandles med alle Jotuns dekkbeiser og malinger.

Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Tomemballasje, grunningsrester og tilsølt materiale leveres til lokal miljøstasjon. Fjern mest mulig grunning fra verktøyet f.eks. med **JOTUN Penselrens**. Flytende grunning må ikke tømmes i avløp eller vassdrag men leveres til lokal miljøstasjon.



Må være tomt og tørt

Sertifikater

Godkjent iht. BPR, Godkjeningsnr. NO-2011-0003.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

45732922, 45937984, 51257061

NOBB modul nummer

41875503

Kontaktinformasjon

Jotun A/S
P.O.Box 2021
3202 Sandefjord
Tel: 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laborietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.