

TRESTJERNER Gulvolie

TRESTJERNER Gulvolje

Produktbeskrivelse

Type

TRESTJERNER Gulvolie er en eksklusiv overfladebehandling, der er baseret på alkydforstærkede planteolier.

Egenskaber og fordele

Nem at påføre. Meget lugtsvag. **TRESTJERNER Gulvolie** giver en silkeamat overflade, der fremhæver træværkets naturlige nuancer og struktur. Den smudsafvisende overflade er nem at rengøre og vedligeholde. Produktet kan tones i mange farver.

Anvendelsesområde

Overfladebehandling til indendørs brug på nye eller nedslebne trægulve og på nedslebet parketgulv. Kan også anvendes på ludbehandlet træværk, køkkenborde af træ og møbler, paneler, tømmer og massivt træ. **TRESTJERNER Gulvolie** anvendes som en olie til vedligeholdelse på tidligere oliebehandlede gulve. **TRESTJERNER Gulvolie** kan også anvendes til farvelægning/indfarvning af gulve i kombination med efterfølgende overlakering/behandling med hård voksolie.

Produktdata

Emballagestørrelser	0,75 l (BASE 0,68 l) og 3 l (BASE 2,7 l)
Fås i følgende baser	Klar, Hvid og B-base. Klar bruges både som færdigtonet farve og som base.
Kulører	Færdigtonede farver: Klar og Hvid.
Tørstofindhold efter volumen	51 ± 2 volumen% (Hvid)
Litervægt	1.16 (Hvid)
Flammepunkt	Lukket beholder: 62°C (143.6°F)
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l. Produktet indeholder max 400 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Omrøres godt fra bunden og opefter.
Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug for at undgå farveforskelle.
Pga. fare for selvantændelse skal brugte klude o.l. straks brændes eller lægges i vand.

Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel, rulle, poleringsmaskine.

TRESTJERNER Gulvolje

Manuel påføring:

- 1) Omrør olie godt både før og under brug. Hæld olien over i et rullekar og sæt rullekarret på en papplade for at undgå dryp og stænk. Maskér gulvlister.
- 2) Påfør olien i felter. Start oliebehandlingen langs lister tilsvarende 4-5 planker. Benyt en flad lakpensel. Påfør så olien i træværkets længderetning med en rulle med forlængerskaft.
- 3) Olien skal ligge blank og våd på træværket i 2-5 minutter. Tilføj mere olie, hvis den tørre ind/trækker ind.
- 4) Overfør overskydende olie til næste felt med en ikke-smittende gummispartel. Det foregående, oliebehandlede felt aftørres og poleres omhyggeligt med fnugfrie bomuldsklude umiddelbart efter påføring. Brug mange klude.
- 5) Start på næste felt med 4-5 planker på samme måde til underlaget er færdigbehandlet. NB! Al overskydende gulvolie skal fjernes. Gulvolie må ikke danne film. Et færdigt oliebehandlet underlag skal virke mættet og have et mat udseende.
- 6) Efter ca. 12 timer kan gulvet efterpoleres/færdigpoleres med en lille mængde olie for at opnå en glattere overflade samt yderligere indfarvning og dybde.
- 7) Olie, som måtte pible op fra sprækker mellem gulvbrædderne, efter at gulvet er færdigbehandlet, aftørres.
- 8) Olien skal hærde i 7 dage. Gulvet er klar til brug efter ca. 16 timer, men det er under udhærdningen vigtigt, at overfladen ikke bliver smudsig, fugtig eller dækkes til.

Maskinel påføring:

- 1) Omrør olie godt både før og under brug.
- 2) Hæld en passende mængde olie på gulvet og arbejd olien ned i træværket med en hvid eller rød pad under poleringsmaskinen. Fordel overskydende olie med poleringsmaskinen og tilføj mere olie efter behov. Ved behandling af store flader bør arbejdet opdeles i mindre felter. Brug flade sko uden riller/knopper, hvis det skulle blive nødvendigt at gå i olie under arbejdet.
- 3) Polér den færdigbehandlede flade med fnugfrie bomuldsklude under den hvide eller røde pad. Gentag poleringen med tørre bomuldsklude til overfladen er tør og har en god finish.
- 4) Begynd på næste felt og følg tilsvarende fremgangsmåde til hele underlaget er behandlet med olie. NB! Al overskydende gulvolie skal fjernes. Gulvolie må ikke danne film. Et færdigt oliebehandlet underlag skal virke mættet og have et mat udseende.
- 5) Efter ca. 12 timer kan gulvet efterpoleres/færdigpoleres med en lille mængde olie for at opnå en glattere overflade samt yderligere indfarvning og dybde.
- 6) Olie, som måtte pible op fra sprækker mellem gulvbrædderne, efter at gulvet er færdigbehandlet, aftørres.
- 7) Olien skal hærde i 7 dage. Gulvet er klar til brug efter ca. 16 timer, men det er under udhærdningen vigtigt, at overfladen ikke bliver smudsig, fugtig eller dækkes til.

Fortynder

Mineralsk terpentint

Rækkeevne og filmtykkelse

Forbrug pr. strøg (m²/liter)

Anbefalet:

15 - 25

Forhold under påføring

Temperaturen skal min. være +5°C under brug.

NB! Det færdige resultat er afhængig af underlagets struktur og sugsevne, antal behandlinger og påføringsmetode. Ved oliebehandling af flader, der tidligere er behandlet med olie eller er behandlet med olie fra fabrik, skal underlaget være sugende.

Bemærk: Gulvolie må *ikke* danne film. Al overskydende gulvolie skal fjernes efter at have ligget blank og våd på træværket i 2-5 minutter.

Et færdigt oliebehandlet underlag skal virke mættet og have et mat udseende.

Tørretider

Lavere temperatur, højere luftfugtighed og forbrug ud over anbefalet mængde vil forlænge tørretiden.

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Overlakeres efter	48 time(r)
Klar til brug	16 time(r)
Gennemhærdet	Ca. 7 dage

TRESTJERNER Gulvolie kan overlakeres/overbehandles efter 2 døgn.

Brugsanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt samt affedt, uden sæberester, voks og lign.

NB! Grundig rengøring med TRESTJERNER Gulvrens er en forudsætning for en ensartet sugeevne i underlaget og et vellykket resultat.

Nyt og nedslebet træværk:	Afrenses grundigt med TRESTJERNER Gulvrens. Brug moppe og egnet gulvklud. Vent med at oliebehandlet underlaget til det er helt tørt.
Tidligere lakerede og malede underlag:	Slibes ned til bart træværk/parket. Brug slibemaskine for at sikre en ensartet og omhyggelig slibning. Afslut med slibepapir korn 180. Fjern slibestøv med en microfiberklud.
Farvesætning/indfarvning af gulve:	Brug da 1 behandling med TRESTJERNER Gulvolie og 2 strøg lak.
Overlakering/ overbehandling:	TRESTJERNER Gulvolie kan overlakeres med TRESTJERNER Gulvlak Vandfortyndbar , TRESTJERNER Gulvmat og TRESTJERNER Gulvlak Alkyd iht. de forskellige lakkers anvendelsesområde (se teknisk datablad). TRESTJERNER Gulvlak Alkyd anbefales kun på mørke underlag. TRESTJERNER Gulvolie kan også overbehandles med TRESTJERNER Hård Voksolie . Brug da 1 behandling med TRESTJERNER Gulvolie og 1 strøg TRESTJERNER Hård Voksolie . TRESTJERNER Gulvolie kan overlakeres/overbehandles efter 2 døgn.

Vedligeholdelse

Daglig rengøring:	Støvsugning/Overtørring med moppe med tør microfiberklud.
Regelmæssig rengøring (ved smudsige gulve):	Rengøring med TRESTJERNER Oliepleje og vand (i forholdet 1:20). Benyt kun en let fugtet moppe.
Anbefalet rengøringsmiddel:	TRESTJERNER Oliepleje og vand (forhold 1:20).

Intervallerne for vedligeholdelse bliver påvirket af mekaniske forhold, og periodisk vedligeholdelse skal derfor gøres efter behov.

Periodisk vedligeholdelse:

TRESTJERNER Gulvolie anvendes som en olie til vedligeholdelse. Det oliebehandlede gulv bør vedligeholdes/tilføres mere olie, når overfladen er blevet lysere eller ser tør ud. Vedligeholdelse af oliebehandlede gulve skal igangsættes, inden det er slidt ned til bart træværk. Brug samme farve/kvalitet som oprindeligt anvendt på gulvet.

TRESTJERNER Gulvolie påføres manuelt eller maskinelt (alt efter hvilket metode, der tidligere er anvendt), når den anvendes som en olie til vedligeholdelse. Påføres i tynde lag. Rengør først med TRESTJERNER Gulvrens og vand i forholdet 1:20 for at fjerne snavs/smuds. Anvend i øvrigt samme fremgangsmåde, som det er beskrevet under påføringsudstyr/-metoder ovenfor.

Når **TRESTJERNER Gulvolie** anvendes som en olie til vedligeholdelse, er gulvet klar til brug efter ca. 8 timer.

Forbrug: 50–100 m²/liter.

Frekvens for offentlige gulve: 1-4 gange pr. år eller oftere, afhængig af slitage/trafikforhold, og hvor ofte det rengøres med en fugtig moppe.

Frekvens for gulve i boligen: Hvert andet år, afhængig af slitage/trafikforhold, og hvor ofte det rengøres med en fugtig moppe.

Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

Opbevaring

Produktet tåler frost. Transporteres og opbevares stående.

Affaldshåndtering

Tomme beholdere og beholdere med rester i leveres til kommunal genbrugsstation eller miljøbilen.



Miljømærkning

Green Building Standard

Det deklarerede produkt lever op til følgende krav:

- Emissionskravene til M1: Classification of Indoor Environment 2018
- Kriterier for egenskaber i BASTA (2018:A2)

BREEAM® NOR (2016)

Hea 02: VOC-indhold for "Interior/exterior trim varnishes and wood stains, including opaque wood stains" (400 g/l) (EU Directive 2004/42/CE) og emissionskrav (ISO 16000-serien).

Mat 01: Produktspecifik Type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Skandinavien.

Mat 01: Sikkerhedsdatabladet bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer, som er på den norske A20 liste.

BREEAM® NOR (2012)

Hea 9: VOC-indhold for "Interior/exterior trim varnishes and wood stains, including opaque wood stains" (400 g/l) (EU Directive 2004/42/CE) og emissionskrav (ISO 16000-serien).

Mat 1.3: Produktspecifik type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Skandinavien.

Mat 1.5: Dette Sikkerhedsdatablad bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer, som er på den norske A20 liste.

Flere certifikater og godkendelser kan fås ved henvendelse.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

2-1

1993

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Forhandler bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtig produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske (Norge) version, der er gældende.