

TYRILIN Terrasslasyr

Produktbeskrivning

Typ

TYRILIN Terrasslasyr är en transparent högkvalitativ behandling av impregnerat trä baserat på väderbeständiga alkydoljor blandade med naturliga tjära.

Egenskaper och fördelar

Lasyren ger en vacker och hållbar yta med upp till 3 års underhållsintervall. **TYRILIN Terrasslasyr** är speciellt utformad för att ge en vacker glöd och tåla ett tufft klimat. Lasyren är producerad av utvalda oljor och trätjära, den innehåller aktiva medel som motverkar ytmögel. Terrasslasynen är förstärkt med UV-filter och transparenta högkvalitativa pigment för bra väderbeständighet och vacker glöd och levereras därför endast i fyra färdiga färger. Lasyren har mycket god inträngning i träet och ger en vattenavvisande yta. Kan appliceras vid minusgrader. Underlaget skall vara torrt och frostfritt.

TYRILIN Terrasslasyr har hög torrhalt och god inträngning i trä.

Användningsområde

Rekommenderas på tryckimpregnerat och vacuum-impregnerat trä på tex terrassgolv, skärmskydd, trädgårdsmöbler osv.

Produktdata

Emballagestorlek	3 L
Kulör	Standardkulörer: Varg, Gaupe, Rödrev och Jerv.
Glans	Matt utseende: 1 strykning TYRILIN Terrasslasyr Blankt utseende: 3 strykningar TYRILIN Terrasslasyr
Generisk typ	Produkten är baserad på väderbeständiga alkydoljor blandade med trätjära.
Volymtorrhalt	39 ± 2 volym%
Litervikt	0.9
Flampunkt	Sluten degel: 55°C (131°F)
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/i): 500 g/l. Produkten innehåller max 493 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Rör om noga både före och under arbetets gång. Innehållet i emballage med olika produktionsnummer blandas samman innan användning.

Utseendet kan variera något beroende på underlaget, t.ex. på olika trätyper. Genomblödning av harts/kåda runt kvistar kan naturligt förekomma.

Appliceringsverktyg / -metoder

Roller + lasyrpensel; eller enbart lasyrpensel. Bästa resultat uppnås vid applicering med roller och sedan efterstryka med en lasyrpensel.

Behandla 2-3 brädor i hela dess längd. Torka av överskott av lasyr med en torr borste eller luddfri trasa. Bart ändrä påføres 3-4 strykningar vått-i-vått.

Rengöring av verktyg

Lacknafta. Tvätta sedan med tvål och ljummet vatten.

Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m ² /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad:	6 - 8	125 - 167	49 - 65
Kommenterar:	Beroende av underlagets sugförmåga.		

Förtunning

Produkten är färdig att använda och skall inte spädas.

Förhållanden under applicering

Kan appliceras vid minusgrader. Underlaget skall vara torrt och frostfritt.

Torktider

Torktiden påverkas av ändrad temperatur, luftfuktighet och filmtjocklek. Lägre temperatur, högre luftfuktighet och applicering av större mängd än vad som rekommenderas kommer att förlänga torktiden avsevärt.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Dammtorr	6-8 timmar
Brukstorr / försiktig användning	Ca. 24 timmar

Bruksanvisning

Underlaget skall vara rent och torrt. Nya ytor rengörs med **BUTINOX Terrasselsner** och sköljdes med vatten. Tvätta med **BUTINOX Kraftvask**.

Underlag	Behandling
----------	------------

Nytt, impregnerat trä:	<p>Tvättas med BUTINOX Terrasstvätt före behandling. Det rekommenderas att nytt tryckimpregnerat virke får torka minst 2 månader innan det behandlas. Impregneringsmedlet skall vara genomtorrt och fixerat i träet, så att det inte påverkar oljans kulör och torkprocess.</p> <p>På grund av normalt sett högt innehåll av fukt och impregneringssalter i nytt impregnerat virke, kan dette ge problem vad gäller vidhäftning och avflagnig. När man behandlar nytt impregnerat virke för första gången, skall det aldrig appliceras mer än en strykning TYRILIN Terrasslasyr. Fortsatt behandling som nämns under för "Tidigare behandlat terrassgolv".</p> <p>Det rekommenderas att det går 3 år innan vidare behandling med TYRILIN Terrasslasyr. Därefter vanligt underhåll med tvätt och en strykning TYRILIN Terrasslasyr. Behandla 3-4 hela brädor åt gången.</p>
Tidigare behandlade terrassegolv och obehandlade slitna ytor:	<p>Gammal olja och lasyr tas bort med BUTINOX Terrassförnyare, efterbehandlas med BUTINOX Terrasstvätt och sköljs med vatten. På obehandlade, slitna ytor skall lösa, nedbrutna träfibrer avlägsnas med stålborste eller slipning ned till friskt trä. Önskas ett matt utseende appliceras endast en ny strykning TYRILIN Terrasslasyr. Önskas en yta med hög glans och ökad slitstyrka, appliceras tre strykningar TYRILIN Terrasslasyr.</p> <p>Därefter vanligt underhåll med tvätt och en strykning TYRILIN Terrasslasyr. Behandla 3-4 hela brädor åt gången.</p>

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Produkten skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformation

Scanox, Box 151, 421 22 Västra Frölunda
tel: +4631-696313

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.