

BUTINOX Olie Transparent

BUTINOX Oljebeis

Produktbeskrivelse

Type

BUTINOX Olie Transparent er en transparent olielasur med lang holdbarhed til udendørs træværk.

Egenskaber og fordele

Olien trænger godt ind i underlaget, hindrer fugtoptagelse og stabiliserer træværket, så det ikke sprækker. Lasuren har et højt tørstofindhold, er forstærket med lysfilter og transparente pigmenter (farvede baser) for at give maksimal vejrbestandighed og beskyttelse mod skadeligt sollys. Indeholder filmkonserverende middel mod overfladeskimmel. Grundning er ikke nødvendigt.

Anvendelsesområde

BUTINOX Olie Transparent anvendes udendørs på nyt træværk, tømmer, trykimprægneret træværk, Royal-imprægneret træ og på tidligere olielaseret træværk. **BUTINOX Olie Transparent**, er specielt udviklet til træværk, der er monteret vertikalt. Til træterrasser, trætrapper, havemøbler af træ etc. anbefales **BUTINOX Terrassebeis**.

Produktdata

Emballagestørrelser	3 og 10 liter
Fås i følgende baser	C, Gul og Rød transparent
Toning	Baser skal tones.
Tørstofindhold efter volumen	52 ± 2 volumen%
Litervægt	0.92
Flammepunkt	Lukket beholder: 62°C (143.6°F)
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l. Produktet indeholder max 400 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Omrøres godt før brug. Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Dug på halvtør behandling kan give matte skjolder. Sol på halvtør behandling kan give solblærer. Linolieblærer kan forekomme, hvis anvendt på linolieholdigt underlag.

Husk at behandle endetræet ekstra omhyggeligt, det samme gælder bjælker, spær og rundtømmer, der er begyndt at sprække.

Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel eller rulle og pensel.

Stryg lasuren godt ud og bearbejd kun 3-4 længder ad gangen. For at undgå tydelige "helligdage" skal man arbejde uden pauser i hele træværkets længde.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0.015"
Sprøjtgevinkel	65-80°

BUTINOX Oljebeis

Dysetryk Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm²)

Sprøjtepåføring skal udføres af professionelle.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet, uhøvlet træværk:	5 - 8	125 - 200	65 - 104
Anbefalet, høvlet træværk:	10 - 12	83 - 100	43 - 52
		-	-

Rengøring af maleværktøj

JOTUN Penselrens.

Fortynder

Produktet er klar til brug og skal ikke fortyndes.

Forhold under påføring

Kan påføres i minusgrader. Underlaget skal være tørt og uden rimfrost.

Tørretider

Tørretiden påvirkes af ændring i temperatur, luftfugtighed og filmtykkelse. Dug på halvtør behandling kan give matte skjolder. Sol på halvtør behandling kan give solblærer.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%	50%	50%	50%
Lufttemperatur	-5°C	5°C	15°C	23 °C
Overfladetemperatur	-5°C	5°C	15°C	23 °C

Støvtør	48 time(r)	22 time(r)	10 time(r)	5 time(r)
Kan overmales efter	96 time(r)	48 time(r)	24 time(r)	12 time(r)

Brugsanvisning

Underlaget skal være rent og tørt.

Underlag	Behandling
----------	------------

Nyt, uhøvlet træværk:	<p>Nyt træværk behandles før eller umiddelbart efter montering. Træværk, som har stået uden behandling i mere end 3 uger vaskes ned med BUTINOX Husvask og Kraftvask (fortyndet med vand 1:20) og afrenses med stålkardæsk eller slibes let. Afrund skarpe kanter.</p> <p>Påfør BUTINOX Træ- og Murrens iht. brugsanvisningen. Påfør 2 strøg BUTINOX Olie Transparent. Stryg lasuren ud på højst 2-3 brædder ad gangen i hele længden for at undgå skjolder. Bart endetræ/snitflader påføres 3-4 strøg vådt-i-vådt.</p>
Nyt, høvlet træværk:	<p>Nyt træværk behandles før eller umiddelbart efter montering. Træværk, som har stået uden behandling i mere end 3 uger vaskes ned med BUTINOX Husvask og Kraftvask (fortyndet med vand 1:20) og afrenses med stålkardæsk eller slibes let. Afrund skarpe kanter.</p> <p>Påfør BUTINOX Træ- og Murrens iht. brugsanvisningen. Påfør 3 strøg BUTINOX Olie Transparent. Stryg lasuren ud på højst 2-3 brædder ad gangen i hele længden for at undgå skjolder. Bart endetræ/snitflader påføres 3-4 strøg vådt-i-vådt.</p>
Gammel, intakt lasur:	<p>Rengør med BUTINOX Husvask og Kraftvask (fortyndet med vand 1:10). Skyl godt med rent vand.</p> <p>Påfør BUTINOX Træ- og Murrens iht. brugsanvisningen. Påfør 1-2 strøg BUTINOX Olie Transparent. Stryg lasuren ud på højst 2-3 brædder ad gangen i hele længden for at undgå skjolder. Bart endetræ/snitflader påføres 3-4 strøg vådt-i-vådt.</p>
Nedbrudte underlag og vejrslidt lasur:	<p>Rengør med BUTINOX Husvask og Kraftvask (fortyndet med vand 1:10). Skyl godt med rent vand. Vejrslidt underlag afrenses med stålkardæsk eller slibes ned til friskt træværk. Gammel, vejrslidt lasur børstes eller slibes for at fjerne løse træfibre.</p> <p>Påfør BUTINOX Træ- og Murrens iht. brugsanvisningen. Bart træværk pletmales først for at udjævne farveforskelle. Påfør 2 strøg BUTINOX Olie Transparent. Stryg lasuren ud på højst 2-3 brædder ad gangen i hele længden for at undgå skjolder. Bart endetræ/snitflader påføres 3-4 strøg vådt-i-vådt.</p>
Industrielt grundede underlag:	<p>Smudsige underlag rengøres med BUTINOX Husvask og Kraftvask (fortyndet med vand 1:10). Skyl godt med rent vand.</p> <p>Påfør 2 strøg BUTINOX Olie Transparent. Stryg lasuren ud på højst 2-3 brædder ad gangen i hele længden for at undgå skjolder. Bart endetræ/snitflader påføres 3-4 strøg vådt-i-vådt. Underlagets farve vil påvirke det færdige resultat og afvige fra et ubehandlet underlag. Lav prøveopstrøg for at se, om farven er som ønsket.</p>
Industrielt laserede underlag:	<p>Smudsige underlag rengøres med BUTINOX Husvask og Kraftvask (fortyndet med vand 1:10). Skyl godt med rent vand.</p> <p>Påfør 1 strøg BUTINOX Olie Transparent. Stryg lasuren ud på højst 2-3 brædder ad gangen i hele længden for at undgå skjolder. Bart endetræ/snitflader påføres 3-4 strøg vådt-i-vådt. Underlagets farve vil påvirke det færdige resultat og afvige fra et ubehandlet underlag. Lav prøveopstrøg for at se, om farven er som ønsket.</p>
Royalimprægneret træværk:	<p>Royalimprægneret træværk, udendørs eksponering i min. 3 år anbefales inden behandling med BUTINOX Olie Transparent.</p> <p>Rengør med BUTINOX Husvask og Kraftvask (fortyndet med vand 1:10). Skyl godt med rent vand. Løse partikler og træfibre afrenses med stålkardæsk.</p> <p>Påfør BUTINOX Træ- og Murrens iht. brugsanvisningen. Påfør 1 strøg BUTINOX Olie Transparent for at genopfriske farven, eller 2 strøg BUTINOX Olie Transparent, hvis der ønskes større farveændring eller længere holdbarhed. Stryg lasuren ud på højst 2-3 brædder ad gangen i hele længden for at undgå skjolder. Bart endetræ/snitflader påføres 3-4 strøg vådt-i-vådt.</p>

Opbevaring

Kan opbevares ved frostgrader.

Affaldshåndtering

Tomme beholdere og beholdere med rester i leveres til kommunal genbrugsstation eller miljøbilen.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 497505

Sikkerhedsregler

2-1

1993

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00
mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske (Norge) version, der er gældende.