

# BUTINOX Oljelasyr

## BUTINOX Oljebeis

### Produktbeskrivning

#### Typ

**BUTINOX Oljelasyr** är en transparent oljelasyr med lång hållbarhet för utvändigt trä.

#### Egenskaper och fördelar

Lasyren har goda penetrerande egenskaper och hindrar fuktupptagning och minskar risken för sprickbildning i träet. Lasyren har hög torrhalt och är förstärkt med ljusfilter och transparenta pigment (färgade baser) för optimal väderbeständighet och skydd mot skadligt solljus. Innehåller filmkonserverande medel som minskar risken för beväxning av svartmögel. Grundning är inte nödvändigt.

#### Användningsområde

**BUTINOX Oljelasyr** rekommenderas utomhus på utvändigt träpanel, timmer, tryckimpregnerat trä, Royalimpregnerat trä och tidigare oljelaserad träpanel. **BUTINOX Oljelasyr** är utvecklad speciellt för fasadvägg. Till terrasser, trätappor, utemöbler osv. rekommenderas **BUTINOX Terrassolja/Lasyr**.

### Produktdata

<b>Emballagestorlek</b>	3 och 10 liter
<b>Tillgängliga baser</b>	C, Gul och Röd transparent
<b>Brytning</b>	Baser skall brytas.
<b>Volymtorrhalt</b>	52 ± 2 volym%
<b>Litervikt</b>	0.92
<b>Flampunkt</b>	Sluten degel: 62°C (143.6°F)
<b>VOC för bruksfärdig blandning</b>	EU gränsvärde för produkten (kat. A/e): 400 g/l. Produkten innehåller max 400 g/l VOC.

### Appliceringstekniska data

#### Anmärkning

Rör om noga innan användning. Innehållet i emballage med olika produktionsnummer blandas samman innan användning. Dagg på halvtorr behandling kan leda till daggmattning. Sol på halvtorr behandling kan orsaka solblåsor. Om produkten används på underlag som tidigare behandlats med linolja/linoljaoljelasyr kan linojebåsar uppkomma.

Kom ihåg att det är extra viktigt att behandla ytor som, ändträ, hårt väderutsatt timmer och timmer som börjat spricka.

#### Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel eller roller och pensel.

Stryk ut lasyren noga och arbeta med 3-4 brädor åt gången (hela panelens längd). För att undvika tydliga överlappningar bör man arbeta utan uppehåll i hela brädans längd.

#### Riktlinjer vid högtryckssprutning

<b>Munstyckets diameter</b>	0.015"
<b>Sprutvinkel</b>	65-80°

**Färgtryck** Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm<sup>2</sup>)

Applicering med spruta skall utföras av yrkeskunnig.

### Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad, ohyvlat trä:	5 - 8	125 - 200	65 - 104
Rekommenderad, hyvlat trä:	10 - 12	83 - 100	43 - 52
		-	-

### Rengöring av verktyg

JOTUN Penseltvätt.

### Förtunning

Produkten är färdig att använda och skall inte spädas.

### Förhållanden under applicering

Kan appliceras vid minusgrader. Underlaget skall vara torrt och frostfritt.

### Torktider

Torktiden påverkas av ändrad temperatur, luftfuktighet och filmtjocklek. Dagg på halvtorr behandling kan leda till daggmattning. Sol på halvtorr behandling kan orsaka solblåsor.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %	50 %	50 %	50 %
Luftens temperatur	-5 °C	5 °C	15 °C	23 °C
Underlagets temperatur	-5 °C	5 °C	15 °C	23 °C
Dammtorr	48 t	22 t	10 t	5 t
Övermålningsbar efter	96 t	48 t	24 t	12 t

## Bruksanvisning

Underlaget skall vara rent och torrt.

Underlag	Behandling
----------	------------

Nytt, ohyvlat trä:	<p>Nytt trä behandlas innan eller omedelbart efter montering. Panel som har stått obehandlad längre än 3 veckor tvättas med <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion</b> och stålborstas eller slipas lätt. Avrunda skarpa kanter.</p> <p>Påför <b>JOTUN Alg- och mögeldesinfektion</b> enligt bruksanvisning. Applicera 2 strykningar <b>BUTINOX Oljelasyr</b>. Lasera max 2-3 hela panellängder åt gången för att undvika överlappningar. Bart ändträ påføres 3-4 strykningar vått-i-vått.</p>
Nytt, hyvlat trä:	<p>Nytt trä behandlas innan eller omedelbart efter montering. Panel som har stått obehandlad längre än 3 veckor tvättas med <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion</b> och stålborstas eller slipas lätt. Avrunda skarpa kanter.</p> <p>Påför <b>JOTUN Alg- och mögeldesinfektion</b> enligt bruksanvisning. Applicera 3 strykningar <b>BUTINOX Oljelasyr</b>. Lasera max 2-3 hela panellängder åt gången för att undvika överlappningar. Bart ändträ påføres 3-4 strykningar vått-i-vått.</p>
Gammal intakt lasyr:	<p>Tvätta med <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion</b> spädd 1:10. Skölj noga med rent vatten.</p> <p>Påför <b>JOTUN Alg- och mögeldesinfektion</b> enligt bruksanvisning. Applicera 1-2 strykningar <b>BUTINOX Oljelasyr</b>. Lasera max 2-3 hela panellängder åt gången för att undvika överlappningar. Bart ändträ påføres 3-4 strykningar vått-i-vått.</p>
Nedbrutet trä och vädersliten lasyr:	<p>Tvätta med <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion</b> spädd 1:10. Skölj noga med rent vatten. Väderslitna ytor stålborstas eller slipas ned till friskt trä. Gammal vädersliten lasyr stålborstas eller slipas ned för att avlägsna lösa träfibrer.</p> <p>Påför <b>JOTUN Alg- och mögeldesinfektion</b> enligt bruksanvisning. Bart trä fläcklaseras först tunnt för att utjämna kulörskillnader. Applicera 2 strykningar <b>BUTINOX Oljelasyr</b>. Lasera max 2-3 hela panellängder åt gången för att undvika överlappningar. Bart ändträ påføres 3-4 strykningar vått-i-vått.</p>
Industriellt grundade ytor:	<p>Tvätta med <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion</b> (följ bruksanvisningen). Skölj noga med rent vatten.</p> <p>Applicera 2 strykningar <b>BUTINOX Oljelasyr</b>. Lasera max 2-3 hela panellängder åt gången för att undvika överlappningar. Bart ändträ påføres 3-4 strykningar vått-i-vått. Kulören på underlaget påverkar slutkulören, och kommer inte att stämma med en obehandlad yta. Gör en provstrykning för att säkerställa att ni får rätt kulör.</p>
Industriellt laserade ytor:	<p>Tvätta med <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion</b> (följ bruksanvisningen). Skölj noga med rent vatten.</p> <p>Applicera 1 strykning <b>BUTINOX Oljelasyr</b>. Lasera max 2-3 hela panellängder åt gången för att undvika överlappningar. Bart ändträ påføres 3-4 strykningar vått-i-vått. Kulören på underlaget påverkar slutkulören, och kommer inte att stämma med en obehandlad yta. Gör en provstrykning för att säkerställa att ni får rätt kulör.</p>

Royalimpregnerat trä:	<p>Royalimpregnerat trä skall ha exponerats ute i minst 3 år innan behandling med <b>BUTINOX Oljelasyr</b>.</p> <p>Tvätta med <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion</b> spädd 1:10. Skölj noga med rent vatten. Lösa partiklar och träfibrer ska avlägsnas genom stålborstning.</p> <p>Påför <b>JOTUN Alg- och mögeldesinfektion</b> enligt bruksanvisning. Applicera 1 x <b>BUTINOX Oljelasyr</b> för att fräscha upp kulören, eller 2 x <b>BUTINOX Oljelasyr</b> om större ändring av kulören eller längre hållbarhet är önskvärt. Lasera max 2-3 hela panellängder åt gången för att undvika överlappningar. Bart ändträ påføres 3-4 strykningar vått-i-vått.</p>
-----------------------	---

## Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

## Lagring

Kan förvaras i minusgrader.

## Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen med t ex. penseltvätt. Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.



## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

**Första hjälpen**, se punkt 4.

**Hantering och lagring**, se avsnitt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Gällande föreskrifter**, se punkt 15.

## Diverse

### Kontaktinformation

Jotun Sverige AB

Box 151  
421 22 Västra Frölunda

Tlf.: 031 69 63 00

### **Ansvarsfriskrivning**

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.