

BUTINOX Futura Grunning

Produktbeskrivning

Typ

BUTINOX Futura Grunning är en pigmenterad vattenburen oljegrundning för allt nytt och väderslitet utvändigt trä.

Egenskaper och fördelar

Produkten innehåller ämnen som motverkar svartmögel samt effektiva biocider som motverkar rötsvamp. Motverkar rötangrepp.

Pigmenteringen motsvarar kulören på nytt trä och skyddar träet mot skadligt UV-ljus.

BUTINOX Futura Grunning ger mycket god vidhäftning för slutstrykningen och är vattenavvisande.

BUTINOX Futura Grunning bör övermålas snarast möjligt, men kan stå upp till 1 månad innan slustrykning påföres.

Användningsområde

Grundningen kan användas på både hyvlade och ohyvlade ytor. **BUTINOX Futura Grunning** skall användas på nytt, obehandlat eller nedbrutet tidigare behandlat utvändigt trä. Det är viktigt att nytt utvändigt trä alltid behandlas med en strykning **BUTINOX Futura Grunning** innan det slutstryks. Träet skall sedan färdigbehandlas snarast möjligt (senast inom 1 månad) med **BUTINOX Futura Täcklasyr** eller **BUTINOX Futura Täckfärg**.

Begränsningar i användning

Vid applicering skall jord täckas. Får inte användas i närheten av ytvattentäkt. Avrinning till ytvattentäkt skall förhindras. Får inte användas på material som kommer i direkt kontakt med vatten eller jord. Skall inte användas på material som kommer i direkt kontakt med livsmedel eller djurfoder.

Produktdata

Emballagestorlek	3 och 10 L.
Kulör	Levereras pigmenterad. Om den grundade ytan laseras med en transparent lasyr kan detta påverka den slutliga kulören på lasyren. Gör en provstrykning.
Volymtorrhalt	40 ± 2 volym%
Litervikt	1
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/h): 30 g/l. Produkten innehåller max 30 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Produkten tål inte frost. Rör om noga innan användning. Undvik grundning om det finns risk för dagg eller regn.

Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel.
Skall inte appliceras med spruta.

Rengöring av verktyg

Såpa och vatten.

	Förbrukning per strykning (m ² /liter)	Filmtjocklek per skikt (m ² /liter)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Ohyvlat virke:	4 - 7	143 - 250	57 - 100
Hyvlat virke:	6 - 8	125 - 167	50 - 67
Kommenterar:	Maximal förbrukning (4 m ² /liter) får inte överskridas.		

Förtunning

Skall inte spädas.

Förhållanden under applicering

Vid applicering och hela torkperioden (~24 timmar) måste temperaturen i luften och underlaget vara över + 5 °C. Använd BUTINOX Oljegrunding vid minusgrader. Endast för utomhusbruk.

Torktider

Torktiden påverkas av ändrad temperatur, luftfuktighet och filmtjocklek.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Övermålningsbar efter	Ca. 24 t
------------------------------	----------

Bruksanvisning

Förbehandling:	Underlaget ska vara fast, rent och torrt. Panel/trä som stått obehandlat utomhus längre än 3 veckor stålborstas eller slipas lätt. Nedbruten och vädersliten lasyr eller färg skrapas/slipas till fast bundet trä. Grått/väderslitet trä slipas ned till friskt trä. Avlägsna lösa träfiber. Underlag som är behandlat med linolja eller lasyr med linolja, skall rengöras ned till obehandlat trä, då gammal linolja kan orsaka blåsbildning vid senare behandling med lasyr, täcklasyr eller täckfärg. Smutsiga ytor tvättas med BUTINOX Kraftvask . Påför BUTINOX Alg - och Mögeldesinfektion enligt bruksanvisning.
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slutstrykning:

Ny panel skall behandlas innan, eller omedelbart efter montering med **BUTINOX Futura Grunning**. Applicera tunt på hyvlade ytor. Gammalt bart eller nedbrutet tidigare behandlat underlag grundas med **BUTINOX Futura Grunning** efter förbehandlingen. Bart ändträ påföres 3-4 strykningar vått-i-vått.

Grundning bör målas över snarast möjligt och senast inom 1 månad. På hyvlat trä rekommenderas en tunn strykning **BUTINOX Futura Grunning**. Produkten skall tränga in träet och inte bilda film på ytan.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Tomma emballage och oljerester lämnas till kommunalt mottagning för avfall eller till närmaste miljöstation.



Certifikat

Godkänd enligt BPD: Behörighetsklass 2: 5049, Behörighetsklass 3: 5048

Godkännandebrev som en biocidprodukt enligt PT8 kan skickas på begäran.
Kontakt info@scanox.no

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Produktkod: 7300

De tre första tecknen i artikelnumret: 17V

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB

Box 151
421 22 Västra Frölunda

Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.