

NonStop

Ürün tanımı

Tür

Bu self polishing sualtı boyasıdır. Özel olarak geliştirilmiş eşsiz bir reçine sistemine sahiptir.

Özellikler ve faydalar

Sualtında kirlenmeye karşı mükemmel koruma sağlayan yüksek performans ürünüdür. Bütün sezon boyunca temiz bir gövde sağlayarak sürekli yenilenen tamamen aktif bir yüzey sağlar.

Tavsiye edilen kullanım

Ürün tatlı suda seyir halindeki tekneler için önerilmez. Alüminyum gövdeler için onaylanmış sistem çerçevesinde sadece beyaz ve gri renklerin kullanımı önerilir.

Ambalaj (Standart)

	Miktar (litre)	Ambalaj hacmi (litre)
NonStop	0.75 / 2.5	0.75 / 3

Belirtilen miktarlar, fabrikada üretilen renkler içindir. Ambalaj miktarları ve dolulukları lokal kurallara göre farklılık gösterebilir.

Ürün bilgileri

Renkler	beyaz, gri, mavi, koyu mavi, kırmızı, siyah		
Katı madde oranı	52	± 2	Hacim%
Parlama noktası	28 °C		
Uçucu organik bileşik	445	g/l	US EPA method 24
VOC- Solvent Emission Directive	290	g/kg	SED (1999/13/EC)

Uygulama bilgisi

Ürün aşağıdaki ekipmanlarla uygulanabilir:

Rulo: Önerilir. Belirtilen kuru film kalınlığına ulaşmak için özen gösterilmelidir.

Fırça: Kullanılabilir. Belirtilen kuru film kalınlığına ulaşmak için özen gösterilmelidir.

Sprey: Geniş alanlar için konvansiyonel sprej veya havasız tabanca.

Havalı püskürtme için rehber bilgiler

Meme tipi	1.6-1.8 mm (0.063-0.070")
Memedeki basınç	0.35-0.45 MPa (49-63 psi)

Hava kompresörüyle filtreler arasındaki uzaklık en az 10 m olmalıdır. Bu ürün mutlaka profesyonel kullanıcı tarafından uygulanmalıdır.

Her kat için yayılma oranı

Teorik olarak 10 m²/l - 4,2 m²/l

Her kat için tavsiye edilen kuru film kalınlığı

Islak 100 µm - 240 µm

Kuru 50 µm - 120 µm

Karışım Oranı (hacmen)

Tek bileşenli

Tiner

Jotun Thinner No. 7 / Thinner No. 7

Kuruma süreleri

Kuruma zamanı artan film kalınlığıyla artış gösterecek. Yüzey, sonraki katın uygulanması öncesinde kuru ve her türlü kirden arınmış olmalıdır. Uygulama yapıldıktan sonra 9 ay içinde denize indirilmelidir. Uygulama sonrası suya indirilmedi ise tekne çevresi kapatılmalı ve kapalı alanda tutulmalıdır. Verilen bilgi sadece kılavuz olarak değerlendirilmelidir. Gerçek kuruma süresi ve tekrar kaplama öncesi geçen zaman, ortam sıcaklığı, film tabakası, havalandırma, nem oranı, altındaki boya sistemi, erken kullanım gereksinimi, mekanik güç, vs. bağlı olarak daha kısa veya uzun olabilir.

Bağıl nem (BN) 50 %

Yüzey sıcaklığı	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
Yüzey Kuruması	8 saat	5 saat	3 saat	2 saat
Sert Kuruma	24 saat	16 saat	12 saat	4 saat
Üzerine kat uygulama, minimum	16 saat	12 saat	8 saat	4 saat
Suya maruz kalma için kuruma/ kürlenme	30 saat	24 saat	12 saat	8 saat

Kullanım talimatları

Yüzey Hazırlığı

Yağlı ve kirli yüzeylerin Jotun Yat deterjanıyla yıkanması tavsiye edilir.

Ön hazırlık

Yüksek basınçlı suyla yıkama. En iyi sonucu almak için yüzey her türlü kirden ve yağdan arınmış olmalıdır. Eğer eski self polishing zehirli iyi kondisyonda ise bu ürün direk olarak uygulanabilir. (Bazı ürünlerin üzerine direkt bir sonraki boya katını uygulamak güç olabilir ve bu durumda üzerine bir kat vinil astar bağlayıcı uygulanmalıdır. Uyumluluk tabloları Jotun'dan kontrol edilebilir). Eğer sert veya herhangi bir zehirli kondisyonu iyi değilse ıslak zımpara veya mekanik temizlik ile uygun yüzey elde edildikten sonra uygulanmalıdır. Eğer yüzeydeki zehirli bilinmiyor ise ıslak zımpara veya mekanik temizlikle uygun yüzey elde edildikten sonra tavsiye edilen bir astar uygulanmalıdır.

Astar

Tavsiye edilen astar boya sistemi ile ön hazırlığı yapılmış yüzey. AntiPest veya Vinyl Primer. Bu ürünün uygulama detayları için Teknik Bilgi Formuna bakınız.

Son kat

İki kat uygulayın

Uyarılar

Partiler arasında bazı renk değişimleri olabilir. Gölge farklılıklarını engellemek için bileşenleri değişik batch numaraları ile karıştırın.

Depolama

Ürün, ulusal düzenlemelere uygun olarak depolanmalıdır. Ambalajlar, kuru, serin, iyi havalandırılan yerlerde, ısı ve kıvılcım kaynaklarından uzakta depolanmalıdır. Dikkatlice taşıyınız.

23 °C 'deki Raf Ömrü

NonStop

48 Ay

Bazı lokasyonlarda, yerel ticari mevzuatlar sebebiyle ambalaj üzerindeki raf ömrü daha kısa yazılabilir. Yukarıda belirtilen asgari raf ömrü denetimlerle kontrol edilmelidir.

Sağlık ve Güvenlik

Lütfen ambalaj üzerinde yazan güvenlik uyarılarına dikkat edin.

Bu ürün için güvenlik bilgi formu yayınlanmıştır.

Ürünün güvenlik bilgi formunda kullanım için dikkat edilecek hususlar, güvenlik riskleri ve sağlık ile ilgili detaylı bilgi tanımlanır.

İlk yardım önlemleri için, 4 no'lu bölüme danışın.

Kullanma ve depolama için, 7 no'lu bölüme danışın.

Nakil bilgisi için, 14 no'lu bölüme danışın.

Yönetmelik bilgisi için, 15 no'lu bölüme danışın.

Yasal Uyarı

Bu belgedeki bilgiler, Jotun'un laboratuvar testleri ve saha tecrübelerine dayanarak verilmiştir. Jotun ürünleri yarı mamul olarak değerlendirilir, fakat Jotun'un kontrolü dışındaki durumlarda da kullanılabilirliğinden dolayı sadece ürünün kalitesi garantilenmektedir. Yerel yönetmelik ve piyasa gereksinimlerini karşılamak için üründe bazı değişiklikler uygulanabilir. Jotun, yayınladığı bilgileri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanıcılar, ihtiyaçları ve özel uygulamalar konusunda yönlendirme almak için mutlaka Jotun'a danışmalıdır.

Bu belgenin farklı dillerdeki düzenlemeleri arasında herhangi bir tutarsızlık varsa, İngilizce (UK) versiyonu geçerli olacaktır.