

## Farm 80

### Productbeschrijving

#### Type

Dit is een stroperige elastomeer compound.

#### Kenmerken en voordelen

Het heeft zeer goede hechting op houten onderdelen.

#### Aanbevolen gebruik

Ontwikkeld om kleine en middel grote scheuren te repareren.

### Product data

<b>Kleuren</b>	donkerbruin		
<b>Vaste stoffen</b>	100 ± 2	Volume%	
<b>Vlampunt</b>	35 °C		
<b>VOS-USA</b>	271	g/l	EPA Method 24
<b>VOS-emissie van oplosmiddelen, Richtlijn</b>	2,28	g/kg	SED (1999/13/EC)

### Verpakking (typisch)

	<b>Volume / Hoeveelheid (liters)</b>	<b>Grote van verpakking (liters)</b>
Farm 80	1	1

De hoeveelheid is gebaseerd op in de fabriek geproduceerde kleuren. Let op dat er variaties in de lokale verpakking en hoeveelheden kunnen zijn, door lokale regelgeving.

### Applicatie gegevens

#### Het product kan aangebracht worden met

Kwast: Gebruik een stevige nylon kwast.

Plamuurmes, Troffel/spatel: Kan worden gebruikt.

## Product mengverhouding (in volume)

Één component

## Verdunning

Jotun Thinner No. 2 / Jotun White Spirit

## Droogtijden

**Relatieve luchtvochtigheid (RH) 50%**

<b>Substraat temperatuur</b>	10 °C	23 °C	40 °C
<b>Stof droog</b>	2h	1.5h	1h
<b>Hard droog</b>	48h	24h	18h
<b>Overschilderbaar, minimum</b>	6h	4h	3h

## Klaar voor gebruik

### Oppervlakte voorbehandeling

Ondergronden met vet, olie of andere vervuiling, schoonmaken met Jotun Yachting reiniger. Voor het beste resultaat, moet de ondergrond schoon zijn, droog en helemaal vuilvrij.

### Voorbehandeling

Alle ondergronden dienen geschuurd te worden met korrel P80-P180 Reinig met Jotun Thinner No. 2 / Terpetine.

### Grondverf

Lees voor gebruik van het Jotun Yachting product de TDS.

### Vulmiddel

Plamuur de oneffenheid.

### Toplaag

Opbouw: Eindig met 2 lagen van de gekozen topcoat. Onderwaterschip: Eindig met 2 lagen van de gekozen antifouling.

### Opmerkingen

Lichte kleuren antifouling kunnen verkleuren door doorbloeden van de ondergrond.

### Opslag

Het product moet bewaard worden overeenkomstig met nationale regels. Bewaar de containers in een droge, koele en goed geventileerde ruimte en buiten bereik van hitte en ontstekings bronnen. Containers moeten goed gesloten blijven. Voorzichtig behandelen.

### Houdbaarheid in gesloten verpakking bij 23 °C

Farm 80 48 Maand(en)

In sommige commerciële markten kan een kortere houdbaarheid gedecteerd worden door de lokale regelgeving. Bovenstaand is de minimale houdbaarheid, hierna is de kwaliteit van de verf onderhevig aan goedkeuring

---

## Gezondheid en veiligheid

Houd rekening met de milieu-en veiligheids notities op het blik.

Een veiligheid informatieblad is uitgegeven voor dit product.

Gedetailleerde informatie over gezondheids-en veiligheidsrisico's en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van dit product wordt vermeld in de product veiligheidsinformatieblad.

Eerste hulp maatregelen, zie paragraaf 4.

Behandeling en opslag, zie paragraaf 7.

Transport informatie verwijzen naar sectie 14.

Wettelijk verplichte informatie, zie paragraaf 15.

---

## Afwijzing

De informatie in dit document wordt gegeven naar de beste kennis van Jotun, gebaseerd op laboratorium testen en praktische ervaring. Jotun producten worden beschouwd als halffabrikaten en als zodanig, worden de producten vaak gebruikt onder condities buiten de controle van Jotun. Jotun kan niets dan de kwaliteit van het produkt zelf garanderen. Kleine produktvariaties kunnen om te voldoen aan de lokale eisen worden uitgevoerd. Jotun behoudt zich het recht voor om de informatie te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Gebruikers dienen altijd Jotun te raadplegen voor de specifieke leidraad en algemene geschiktheid van dit produkt en de specifieke praktische toepassing.

Als er enige inconsistentie is tussen de verschillende taalkwesties van dit document gaat de Engelse (verenigd Koninkrijk) versie voor.