

## Farm 80

### Descrizione del prodotto

#### Tipo

Questo è un sigillante elastomerico viscoso.

#### Caratteristiche e benefici.

Possiede una eccellente adesione su substrati in legno.

#### Uso raccomandato.

Formulato come riempitivo per piccoli e medi spessori.

### Proprietà del prodotto

<b>Colori</b>	marrone scuro		
<b>Solidi</b>	100	± 2	%
<b>Punto di infiammabilità</b>	35 °C		
<b>VOC-USA</b>	271	g/l	EPA Method 24
<b>VOC- Direttiva sull'emissione di solventi</b>	2,28	g/kg	SED (1999/13/EC)

### Confezioni (Tipico)

	Volume (litri)	Capacità del contenitore (litri)
Farm 80	1	1

Il volume indicato è quello alla produzione. Nota: locali variazioni nella confezione e/0 nel riempimento possono variare localmente a causa di diverse legislazioni.

### Dati applicativi

#### Il prodotto può essere applicato con

Pennello: Utilizzare un pennello di nylon rigido.

Spatola, Spatola: Può essere utilizzato.

#### Miscelazione in volume

Monocomponente

#### Diluyente

Jotun Thinner No. 2 / JOTUN White Spirit

## Tempi di essiccazione

<b>Umidità relativa (RH)</b>	50 %	50 %	50 %
<b>Temperatura del substrato</b>	10 °C	23 °C	40 °C
<b>Superficie secca al tatto</b>	2h	1.5h	1h
<b>Secco al tatto</b>	48h	24h	18h
<b>Secco per la ricopertura Min</b>	6h	4h	3h

## Istruzioni per l'uso

### Preparazione della superficie

Lavare con il detergente Jotun Yachting detregent raccomandato tutte le superfici con olio, grasso ed altri contaminanti. Per ottenere il miglior risultato, il substrato deve essere pulito, asciutto ed esente da contaminanti.

### Preparazione

Tutte le superfici devono essere carteggiate con carta P80-P180. Pulire con Jotun thinner N°2 / acqua ragia.

### Primer

Riferirsi alle schede tecniche per la selezione e l'utilizzo del prodotto Jotun Yachting.

### Stucco

Riempire il cratere.

### Finitura

Fuoribordo.: Finire con due mani della finitura scelta. Superfici immerse.: Finire con due mani dell'antivegetativa scelta.

### Osservazioni.

Colori chiari di antivegetative possono cambiare colore per affioramenti di composti mano sottostante.

### Immagazzinamento

Il prodotto deve essere conservato in accordo con le regolamentazioni nazionali. Mantenere il contenitore chiuso e lontano da fonti di calore e ignizione. I contenitori dovranno essere tenuti accuratamente chiusi. Maneggiare con cura.

### Tempo di conservazione a 23 °C

Farm 80 48 mesi

In alcuni mercati il tempo di scadenza può essere più breve a causa delle leggi locali. Quanto sopra risulta essere il periodo minimo, trascorso tale periodo è necessario verificare la qualità del prodotto.

## Salute e sicurezza

Si invita ad osservare le precauzioni scritte sul contenitore.

La scheda di sicurezza di questo prodotto è stata emanata. Informazioni dettagliate relative alla salute e sicurezza, per l'utilizzo di questo prodotto, sono specificate nella scheda di sicurezza.

Misure di primo pronto soccorso, vedere sezione 4.

Maneggio ed immagazzinamento, veder sezione 7.

Informazioni sul trasporto, vedere sezione, 14.

Informazioni sulle normative, vedere sezione 15.

---

## Dichiarazioni

Le informazioni in questo documento sono basate sulle nostre migliori conoscenze, basate su test di laboratorio, ed esperienza pratica. I prodotti Jotun sono considerati semilavorati e pertanto vengono utilizzati senza il nostro controllo. La Jotun può garantire solamente la qualità del prodotto. Alcune piccole modifiche possono essere apportate al fine di ottemperare alle legislazioni locali. Jotun si riserva di cambiare la presente scheda senza alcun preavviso.

Gli utilizzatori dovrebbero consultare la sede Jotun per verificare idoneità e proprietà relative all'applicazione ed al servizio richiesto.

La versione inglese farà fede nel caso di incongruenze nelle traduzioni in altre lingue.