

## Farm 80

### Описание продукта

#### Тип

Вязкий эластомерный состав.

#### Характеристики и преимущества

Обладает очень хорошей адгезией к деревянным поверхностям.

#### Инструкция по применению

Предназначен для заполнения щелей малого и среднего размера.

### Описание продукта

Цвета	темно-коричневый		
Сухой остаток	100	В± 2	объем%
Температура вспышки	35 °C		
ЛОС-США	271	г/л	EPA Method 24
ЛОС-Директива по выделению растворителей	2,28	г/кг	SED (1999/13/EC)

### Стандартная упаковка

	Объем (литры)	Объем контейнера (литры)
Farm 80	1	1

Указанные выше значения действительны для заводских цветов покрытий. В зависимости от требований местного законодательства на отдельных территориях могут использоваться контейнеры с другими характеристиками.

### Характеристики по нанесению.

#### Продукт может наноситься следующими способами

Кисть: Использовать жесткую нейлоновую кисть.

Шпатель, шпатель: Можно использовать.

## Соотношение компонентов при смешивании (по объему)

Однокомпонентная упаковка

## Растворитель

Jotun Thinner No. 2 / JOTUN White Spirit

## Время высыхания

Относительная влажность (RH)	50 %	50 %	50 %
Температура подложки	10 °C	23 °C	40 °C
Высыхание до исчезновения отлипа	2h	1.5h	1h
Время высыхания до образования твердой пленки	48h	24h	18h
Высохший до нанесения последующего слоя, минимум	6h	4h	3h

## Инструкция по применению

### Подготовка поверхности

Поверхности с жировыми, масляными и другими загрязнениями промыть рекомендованным средством серии Jotun Yachting. Для получения наилучшего результата окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой.

### Предварительная обработка

Все поверхности должны быть прошкурены наждачной бумагой зернистостью P80-P180. Очистить разбавителем Jotun No. 2/уайт-спиритом JOTUN.

### Грунт

Указания по использованию выбранного продукта серии Jotun Yachting даны в техническом паспорте (TDS).

### Шпатлевка

Заполнить щель.

### Финишный слой

Надводный борт: В завершение нанесите два слоя выбранного верхнего покрытия. Подводная часть: В завершение нанесите два слоя выбранного необрастающего покрытия.

### Заметки

Необрастающие покрытия светлых цветов могут изменить свой цвет вследствие миграции пигментов.

### Хранение

Продукт должен храниться в соответствии с национальными правилами. Контейнеры с материалом хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте вдали от источников тепла и воспламенения. Контейнеры держать плотно закрытыми. Соблюдать осторожность.

### Срок хранения при 23 °C

Farm 80 48 месяца(ев)

В некоторых странах согласно требованиям местного законодательства срок хранения лакокрасочных материалов может быть уменьшен. Указанный выше срок является минимальным временем хранения, по истечении которого продукт подлежит проверке.

---

## **Охрана здоровья и безопасность**

Пожалуйста, ознакомьтесь с мерами предосторожности и информацией о воздействии на окружающую среду, указанными на упаковке.

Для данного продукт выпущен Паспорт безопасности.  
Дополнительная информация по охране здоровья и технике безопасности для данного продукта доступна в Паспорте безопасности.  
Меры по оказанию первой помощи, см. раздел 4.  
Хранение и транспортировка, см. раздел 7  
Информация по транспортировке приведена в разделе 14.  
Нормативная информация приведена в разделе 15.

---

## **Отказ от ответственности**

Изложенная в настоящем документе информация основывается на наших последних лабораторных тестированиях и практическом опыте. Лакокрасочные материалы являются полуфабрикатами и зачастую используются без контроля со стороны Jotun. В связи с этим Jotun не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта. Небольшие отступления от установленных параметров могут быть допущены, если это необходимо согласно требованиям, действующим по месту выполнения работ. Jotun сохраняет за собой право без предупреждения изменять содержащиеся в настоящем документе сведения.

Лицам, использующим специализированные покрытия, рекомендуется обращаться в Jotun для подтверждения методов нанесения и соответствия выбранного покрытия своим потребностям.

В случае обнаружения несоответствий между версиями данного документа, составленными на различных языках, преимущественную силу имеет версия на английском языке (Великобритания).