

## SENS Vegg panel list 30

### Produktbeskrivelse

#### Type

Vanntynnet, løsemiddelfri akrylmaling for innendørs bruk i tørre rom.

#### Egenskaper og fordeler

**SENS Vegg panel list 30** er trygg fra første strøk. **SENS** er en helsevennlig malingsserie. **SENS** har ingen malingslukt eller skadelig avdamping. **SENS Vegg panel list 30** gir et fint, holdbart resultat.

#### Bruksområde

Toppstrøk på flater som panel, puss, betong, MDF, bygningsplater, tapet, vev og sandsparkel.

### Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	3 L (innhold 2,7 L)
<b>Fås i følgende baser</b>	Hvit og A-base
<b>Brekking</b>	Baser skal blandes over <b>Jotun Multicolor</b> . Inntil 10 % med <b>Jotun Multicolor</b> brekkfarger. Godkjennelsen fra NAAF for <b>SENS</b> -serien gjelder kun ved bruk av <b>Jotun Multicolor</b> brekkfarger.
<b>Farger</b>	Hvit base kan benyttes ublandet som hvit.
<b>Glansgrad</b>	30 Halvblank
<b>Generisk type</b>	Akryl.
<b>Tørrestoff pr volum</b>	38 ± 2 volum%
<b>Litervekt</b>	1.3
<b>VOC for bruksklart produkt</b>	EU grenseverdi for produktet (kat. A/b): 100 g/l. Produktet inneholder maks 0.3 g/l VOC.

### Påføringsinformasjon

#### Anmerkning

Rør godt om. Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk.

#### Påføringsutstyr/-metoder

Rull eller pensel.  
Produktet må kun sprøytes av profesjonelle brukere.

#### Veiledende data for høytrykkssprøyting

<b>Dysetørrelse</b>	0,53 mm (0.021")
<b>Viftevinkel</b>	65–80°

#### Rengjøring av maleverktøy

Vann

#### Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m <sup>2</sup> /liter)	Anbefalt filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt:	8 - 10	100 - 125	38 - 48

### Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur må ved påføring være over +10 °C. Luft godt i forbindelse med malerarbeidet.

### Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og filmtykkelse. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding.

#### Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Overflatetørr / Berøringstørr	1 t
Overmalbar	2 t
Gjennomherdet	4 uker

## Bruksanvisning

### Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Rengjør med **JOTUN Spesialvask før maling**. Bruk hansker. Tidligere malt treverk: Nedmattes og avstøves.

### Grunning

Umalt gulnet panel og underlag misfarget av sot, nikotin e.l.: 2 x **JOTUN Kvist- og sperregrunning**. Bruk hansker.

Tekstiltapet grunnes med **JOTUN Grunning for tapet**.

For sensitive personer anbefales det at andre utfører malerarbeidet med **JOTUN Kvist- og sperregrunning** eller **JOTUN Grunning for tapet**.

### Toppstrøk

2 x **SENS Vegg panel list 30**.

På sugende, porøse underlag anbefales det å male 3 strøk for å unngå skjolder.

### Vedlikehold

Nymalte flater skal ikke vaskes de første 4 ukene (herdetid for produktet). Ved nødvendig vask må pH-verdien på vaskemidlet ikke overstige pH 8,5. **JOTUN Spesialvask før maling** anbefales. Til daglig renhold må temperaturen på vaskevannet være < 40°C.

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

### Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

## Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## Miljømerking



Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen.

## Godkjenninger



ASTMA- OG  
ALLERGIFORBUNDET  
*- gjør Norge friskere*

SENS-serien er utviklet i samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund, NAAF. JOTUN og NAAF har et løpende samarbeid om videreutvikling av serien for å sikre at **SENS**-serien har så minimale helse- og allergisikeroer som mulig. For mer fakta om astma og allergi, se [www.naaf.no](http://www.naaf.no).



Astma- og allergiforbundets anbefaling gjelder ikke under påføring av malingen, men først etter 14 dager etter avsluttet påføring (TVOC <10 µg/m<sup>2</sup>/h). Utøv forsiktighet og sørg for god ventilasjon under utherdningstiden (2 uker).

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

## Forskjellig

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

44817246, 44817254

### Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.