

# JOTUN Sprutspackel grov 6988

## Produktbeskrivning

### Typ

Färdigblandad grovkornigt lättspackel med extra god fyllnadsegenskaper, anpassad för applicering med spruta.

### Egenskaper och fördelar

Produkten är lättarbetad så att man snabbt och enkelt åstadkomma ett perfekt resultat. Det är mycket lätt att slipa.

### Användningsområde

Används inomhus i torra rum för spackling av väggar och tak på underlag så som betong, lättbetong, puts och gips.

## Produktdata

<b>Emballagestorlek</b>	15 L
<b>Kulör</b>	Ljusgrå
<b>Generisk typ</b>	Spackelmasa baserad på EVA polymerdispersion med sfärisk aluminiumsilikat, expanderad perlit och dolomit.
<b>Viskositet</b>	Krämig.
<b>Litervikt</b>	1 ca.
<b>Partikelstorlek</b>	0,3 mm
<b>pH värde</b>	7 till 8

## Appliceringstekniska data

### Appliceringsmetoder

Spacklet appliceras med spackelspruta eller bazooka.

### Förhållanden under applicering

Underlagets och luftens temperatur skall vara mellan 15°C-30°C vid applicering. I första hand rekommenderas normal inomhustemperatur.

### Förbrukning per strykning

1 m<sup>2</sup>/liter vid en skiktjocklek på 1 mm.

## Förtunning

Skall inte förtunnas.

## Rengöring av verktyg

Verktyg rengöres med vatten innan spacklet hunnit torka. Spackel som torkat in avlägsnas genom blötläggning i vatten. Spackelrester på hud avlägsnas med vatten och tvål.

## Torktider

Torktiden beror på filmtjocklek, temperatur, luftfuktighet och luftväxling. Tjocka lager, låg temperatur, hög luftfuktighet och liten luftväxling förlänger torktiden.

### Luftfuktighet (RH) 50 %

Luftens temperatur 23 °C

Underlagets temperatur 23 °C

Övermålningsintervall, minimum 8-10 timmar

## Bruksanvisning

### Förarbete

Utstående ojämnheter och betonggrader avlägsnas med spackelspade eller genom slipning. Före spackling utföres skall ytan vara torr och fri från damm, sand, olja och andra föroreningar. Ytorna som spacklas skall vara fast bundna, rena och fria från damm och lösa partiklar.

### Spackel, fogmassa

Spacklet appliceras med spackelspruta eller bazooka. Spacklet kan appliceras i skikt upptill 10 mm. Tjockare lager förlänger torktiden markant. Det kan vara en fördel att applicera spacklet i flera lager, dock skall man slipa mellan lagren och innan vidare behandling. Föregående lager måste vara torrt innan vidare behandling.

### Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående. Lagringstid: Lagringstid ca. 12 månader i öppnat emballage.

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

---

## **Ansvarsfriskrivning**

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.