

## Jotafloor Sealer WB

### وصف المنتج

ذا المنتج عبارة مكون واحد واضح مع جزيئات نانو مستحلب الحجم. وهو سريع الجفاف. تساعد الجزيئات في تحقيق تغلغل وعزل أفضل للسطح في البيئات المعرضة للعوامل الجوية فقط. مناسب خصيصًا للأسطح الخرسانية المعدة بشكل صحيح.

### الاستخدام القياسي

وهو عازل/بادئ يوفر درجة عالية جدًا من الالتصاق بالأسطح. مصمم خصيصًا لاستخدامات مرور المشاة والأرضيات ذات الاستخدام الخفيف.

### الألوان

شفاف

### بيانات المنتج

الخاصية	اختبار/معياري	الوصف
المواد الصلبة حسب الحجم	ISO 3233	24 ± 2 %

البيانات المقدمة نموذجية للمنتجات المصنعة بالمصنع وتخضع لتباين طفيف بناء على اللون.

### سُمك الطلاء لكل طبقة

#### نطاق المواصفات الموصى به

سمك طبقة الطلاء الجافة	15 - 25	µm
سمك الطبقة الرطبة	60 - 105	µm
معدل الفرد النظري	16 - 9,6	m <sup>2</sup> /l

### إعداد السطح

لضمان التماسك لمدة طويلة للمنتج التالي، ينبغي أن تكون جميع الأسطح نظيفة وجافة وخالية من أي تلو.

#### جدول ملخص لتجهيز السطح

السطح	إعداد السطح	
	الحد الأدنى	موصى به*
خرسانة	الحد الأدنى 4 أسابيع المعالجة الحد الأقصى لمحتوى الرطوبة 5%. بادئ تصنيع متوافق نظيف وجاف وغير تالف وفقًا لمواصفات D ASTM/ 6 NO SP13/NACE SSPC ICR/5 503.6R-97/SSPC-TR ACI/ 05- 4258 NACE02203/03741 المبدأ التوجيهي الفني	الحد الأدنى 4 أسابيع المعالجة الحد الأقصى لمحتوى الرطوبة 5%. بادئ تصنيع متوافق نظيف وجاف وغير تالف وفقًا لمواصفات D ASTM/ 6 NO SP13/NACE SSPC ICR/5 503.6R-97/SSPC-TR ACI/ 05- 4258 NACE02203/03741 المبدأ التوجيهي الفني

## التطبيق

### أساليب التطبيق

يمكن تطبيق المنتج بواسطة

مُوصى بها

قلممو:

مُوصى بها

البكرة:

### نسبة خلط المنتج (بالحجم)

حزمة واحدة

### مذيب مخفف/منظف

مُخفف:

الماء

## وقت الجفاف والمعالجة

درجة حرارة السطح	10 °C	23 °C	40 °C
جفاف السطح (عند اللمس)	2 h	45 min	min
جاف للسير	4 h	2 h	1 h
تجفيف الطلاء الزائد، الحد الأدنى	4 h	2 h	1 h

جفاف السطح (اللمس): هي حالة من الجفاف لا يترك فيها الضغط الطفيف بإصبع أي علامات ولا يكشف السمك. ويمكن تنظيف الرمل الجاف المنثور على السطح بالفرشاة دون أن يلتصق أو يتسبب في تلف السطح.

جاف للسير: أدنى فترة زمنية يمكن لطبقة الطلاء تحمل المرور الطبيعي على القدمين دون ترك علامات دائمة أو انطباع أو أي تلف بدني آخر.

أدنى وقت للجفاف لاستقبال الطبقة التالية: أقل وقت يجب انتظاره قبل دهان الطبقة التالية.

## توافق المنتج

بناءً على التعرض الفعلي لنظام الطلاء، هناك أنواع مختلفة من طبقات الطلاء النهائية والبيانات يمكن استخدامها مع هذا المنتج. بعض الأمثلة موضحة أدناه، ويمكنك الاتصال بجوتن للحصول على توصية بنظام محدد.

طبقة الطلاء التالية:

water borne acrylic

## التعبئة (النموذجية)

الحجم (الترات)	حجم الحاويات (الترات)
Jotafloor Sealer WB	5/20

الحجم المبين خاص بالألوان المنتجة بالمصنع. يرجى ملاحظة أن المتغيرات المحلية في حجم العبوة والأحجام المعبأة قد تتباين نتيجة للوائح المحلية.

## التخزين

ينبغي تخزين المنتج طبقاً للقوانين الوطنية. تتمثل شروط التخزين في أن تُحفظ الحاويات في مكان جاف بارد بتهوية جيدة وبعيداً عن مصدر الحرارة والإشعاع. يجب الاحتفاظ بالحاويات مغلقة بإحكام.

### مدة الصلاحية عند 23 درجة مئوية

Jotafloor Sealer WB 24

شهر (شهور)

في بعض الأسواق، قد يفرض التشريع المحلي مدة أقل للصلاحية التجارية. تمثل المدة الواردة أعلاه الحد الأدنى لمدة الصلاحية، وبعدها لا بد من إعادة فحص الطلاء للتأكد من جودته.

## انتبه

هذا المنتج للاستخدام بواسطة محترفين فقط. ينبغي أن يكون عمال الدهان والتشغيل مدربين وخبراء ولديهم القدرة والمعدات لخلط/تقليب ودهان طبقات الطلاء بشكل صحيح ووفقاً لمستندات جوتن الفنية. ينبغي على عمال الدهان والتشغيل استخدام معدات الوقاية الشخصية الملائمة لاستخدام هذا المنتج. هذه الإرشادات التوجيهية يستند إلى المعرفة الحالية بهذا المنتج. يجب إرسال أي تعديل مقترح لملائمة ظروف الموقع إلى وكيل جوتن المسؤول للموافقة عليه قبل بدء العمل.

## الصحة والسلامة

يرجاء مراجعة المحاذير الموضحة على العبوة. يستخدم في ظروف تهوية جيدة. لا تستنشق رذاذ. تجنب ملامسته للجلد. في حالة الانسكاب على الجلد يجب إزالته فوراً باستخدام الغسول المناسب أو الصابون أو الماء، يجب غسل الماء جيداً بدون تدليك والسعي إلى رعاية طبية فورية.

## تباين الألوان

عند التطبيق، تتعرض المنتجات المعنية بشكل أساسي كمواد ومضادات للحشيف لتغير لطيف من تشغيلة لأخرى. هذه المنتجات تبهت وتتعرض للطبشرة عند التعرض لأشعة الشمس والتجوية.

## إخلاء المسؤولية

تم تقديم المعلومات الواردة في هذا المستند وفقاً لأحدث المعلومات المتوفرة لدى شركة Jotun، وبناءً على الاختبارات المعملية والخبرة العملية. تعتبر منتجات Jotun من السلع شبه الجاهزة، وباعتبارها كذلك، فإن هذه المنتجات دائماً ما يتم استخدامها وفقاً لشروط معينة تحت رقابة شركة Jotun. ولا تضمن شركة Jotun أي شيء سوى جودة المنتج نفسه. تحتفظ شركة Jotun بالحق في تغيير البيانات المقدمة دون إخطار مسبق. وينبغي على المستخدمين الرجوع إلى شركة Jotun للحصول على الإرشادات الخاصة بمدى ملائمة هذا المنتج بوجه عام لاحتياجاتهم الخاصة وللإستخدامات المحددة. وفي حالة التضارب بين إصدارات اللغات المختلفة من هذا المستند، فإن النسخة الإنجليزية (المملكة المتحدة) هي التي تكون سارية ويتم العمل بها.

وينبغي على المستخدمين الرجوع إلى شركة Jotun للحصول على الإرشادات الخاصة بمدى ملائمة هذا المنتج بوجه عام لاحتياجاتهم الخاصة وللإستخدامات المحددة

إصدارات اللغات المختلفة من هذا المستند، فإن النسخة الإنجليزية (المملكة المتحدة) هي التي تكون سارية ويتم العمل بها.