

BUTINOX Olie Dækkende 2011-2023

BUTINOX Oljedekkbeis 2011-2023

Produktbeskrivelse

Type

Dækkende oliebaseret træbeskyttelse til udendørs brug.



Egenskaber og fordele

BUTINOX Olie Dækkende gir et udseende med afdæmpet træstruktur, med god beskyttelse og holdbarhed. Fuldig konsistens og gode egenskaber for sammenflydning. Kan påføres i minusgrader.

Anvendelsesområde

Anvendes i system med **BUTINOX Oljegrunding** eller **BUTINOX Futura Grunding**. Anbefales udendørs på nyt grundet, grundet trykimprægneret eller tidligere laseret eller malet træværk eller på træværk malet med dækkende træbeskyttelse.

Også velegnet til tagrender, beslag o.l. af plast og metal, som normalt bruges i bygninger. Bort metal påføres først **QUICK Bengalack Grunder**.

Produktdata

Emballagestørrelser	3 (base 2,7) og 10 (base 9) liter.
Fås i følgende baser	A, B, C, oker, oksydrød og gul.
Toning	Baser skal tones i Jotun Multicolor.
Kulører	Hvid.
Tørstofindhold efter volumen	54 ± 2 volumen%
Litervægt	1.22
Partikkel størrelse	(Hvid)
Flammepunkt	Lukket beholder: 62°C (143.6°F)
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l. Produktet indeholder max 400 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Omrøres godt før brug. Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug for at undgå farveforskelle.

Underlag, der tidligere har været behandlet med tjære- eller mineralolieholdig lasur, kan give misfarvning.

Underlag, der er behandlet med linolie eller linolieholdig træbeskyttelse/lasur, kan forårsage blæredannelse ved videre behandling.

Påføringsværktøjer / -metoder

Rulle og pensel til træbeskyttelse; eller kun pensel til træbeskyttelse.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0.38-0.46 mm (0.015-0.018")
Sprøjtevinkel	65-80°
Dysetryk	150-180 kg/cm ²

Sprøjtepåføring skal udføres af professionelle.

Rengøring af maleværktøj

JOTUN Penselrens.

Fortynder

Må ikke fortyndes.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet, uhøvlet træværk:	5 - 8	125 - 200	68 - 108
Anbefalet, høvlet træværk:	10 - 12	83 - 100	45 - 54

Forhold under påføring

Dug på halvtør behandling kan give matte skjolder.
Sol på halvtør maling kan give skintørring og solblærer.

Tørretider

Tørretiden påvirkes af ændring i temperatur, luftfugtighed og filmtykkelse.
Lav temperatur og høj luftfugtighed forlænger tiden før næste strøg kan påføres.

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Kan overmales efter 24 timer

Brugsanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Underlag	Behandling
Nyt træværk:	Nyt træværk behandles før eller umiddelbart efter montering med et strøg BUTINOX Oljegrunning . Bart endetræ/snitflader påføres 3-4 strøg vådt-i-vådt. Påfør 2 strøg BUTINOX Olie Dækkende . Mal 2-3 planker ad gangen i træværkets længderetning for at undgå skjolder. Husk at behandle endetræet.

<p>Træværk, som har stået uden behandling i mere end 3 uger:</p>	<p>Rengør med JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens (følg brugsanvisningen). Skyl godt med rent vand. Afrens løse træfibre og løs maling med stålkardæsk/afbørstning. Påfør BUTINOX Træ- og Murrens iht. brugsanvisningen. Påfør BUTINOX Oliegrunder. Bart endetræ/snitflader påføres 3-4 strøg vådt-i-vådt.</p> <p>Påfør 2 strøg BUTINOX Olie Dækkende. Mal 2-3 planker ad gangen i træværkets længderetning for at undgå skjolder. Husk at behandle endetræet.</p>
<p>Bart og vejrslidt træværk:</p>	<p>Rengør med JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens (følg brugsanvisningen). Skyl godt med rent vand. Afrens med stålkardæsk. Fjern løse træfibre. Påfør BUTINOX Træ- og Murrens iht. brugsanvisningen. Påfør BUTINOX Oliegrunder. Bart endetræ/snitflader påføres 3-4 strøg vådt-i-vådt.</p> <p>Påfør 2 strøg BUTINOX Olie Dækkende. Husk at behandle endetræet.</p>
<p>Tidligere malebehandlede og intakte underlag:</p>	<p>Rengør med BUTINOX Husvask og Kraftvask (fortyndet med vand 1:10). Skyl godt med rent vand. Påfør BUTINOX Træ- og Murrens iht. brugsanvisningen.</p> <p>Påfør 1-2 strøg BUTINOX Olie Dækkende. Mal 2-3 planker ad gangen i træværkets længderetning for at undgå skjolder. Husk at behandle endetræet.</p>
<p>Gammelt, vejrslidt lasur, dækkende træbeskyttelse eller maling:</p>	<p>Rengør med BUTINOX Husvask og Kraftvask (fortyndet med vand 1:10). Skyl godt med rent vand. Afrens løse træfibre og løs maling med stålkardæsk/afbørstning. Påfør BUTINOX Træ- og Murrens iht. brugsanvisningen. Bart træværk grundes med BUTINOX Futura Grunning.</p> <p>Påfør 2 strøg BUTINOX Olie Dækkende. Mal 2-3 planker ad gangen i træværkets længderetning for at undgå skjolder. Husk at behandle endetræet. Påfør 2 strøg</p>

Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

Opbevaring

Kan opbevares og bruges i minus grader.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 3404386

Sikkerhedsregler

2-1

1993

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S

Jernet 6

6000 Kolding

Tlf.: +45 76 30 32 00

Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Forhandler bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske (Norge) version, der er gældende.