

BUTINOX Oljetäcklasyr 2011-2023

BUTINOX Oljedekkbeis 2011-2023

Produktbeskrivning

Typ

Oljetäcklasyr för utvändigt trä.



Egenskaper och fördelar

BUTINOX Oljetäcklasyr ger ett täcklaserat utseende som visar trästrukturen. Produkten ger gott skydd och har bra hållbarhet. Fyllig konsistens och bra utflytning. Kan appliceras vid minusgrader.

Användningsområde

Används i system med **BUTINOX Futura Grunning**. Rekommenderas på nytt grundat, grundat tryckimpregnerat trä, tidigare laserat, täcklaserat, eller täckfärgsmålat trä utomhus. Även lämplig för hängrännor, beslag av plast och metall som vanligtvis används på byggkonstruktioner. Bar metall grundas först med **QUICK Bengalack Rostskyddsfärg**.

Produktdata

Emballagestorlek	3 (bas 2,7) och 10 (bas 9) liter.
Tillgängliga baser	A, B, C, ocker, oxidröd och gul.
Brytning	Baser skall brytas före användning.
Kulör	Vit.
Volymtorrhalt	54 ± 2 volym%
Litervikt	1.22
Partikelstorlek	(Vit)
Flampunkt	Sluten degel: 62°C (143.6°F)
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/e): 400 g/l. Produkten innehåller max 400 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Rör om noga innan användning. Blanda innehållet i emballage med olika produktionsnummer för att undvika kulörskillnader.

Underlag som tidigare har varit behandlade med produkter innehållande tjära eller mineralolja kan orsaka missfärgningar.

Underlag som behandlats med linolja, linoljelasyr eller linoljefärg - kan orsaka blåsbildning vid övermålning.

Appliceringsverktyg / -metoder

Roller + lasyrpensel; eller enbart lasyrpensel.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstyckets diameter 0.38-0.46 mm (0.015-0.018")

Sprutvinkel 65-80°

Färgtryck 150-180 kg/cm²

Applicering med spruta skall utföras av yrkeskunnig.

Rengöring av verktyg

JOTUN Penseltvätt.

Förtunning

Skall inte spädas.

Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m ² /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad, ohyvlat trä:	5 - 8	125 - 200	68 - 108
Rekommenderad, hyvlat trä:	10 - 12	83 - 100	45 - 54

Förhållanden under applicering

Dagg på halvtorr behandling kan leda till daggmattnig.
Sol på halvtorr färg kan orsaka skinnbildning och solblåsor.

Torktider

Torktiden påverkas av ändrad temperatur, luftfuktighet och filmtjocklek.
Lägre temperatur och högre luftfuktighet förlänger tiden för övermålning.

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Övermålningsbar efter 24 timmar

Bruksanvisning

Underlaget skall vara rent, fast och torrt.

Underlag	Behandling
Nytt trä:	Nytt trä behandlas innan eller omedelbart efter montering med 1 x BUTINOX Futura Grunning . Bart ändträ påföres 3-4 strykningar vått-i-vått. Applicera 2 strykningar BUTINOX Oljetäcklasyr . Applicera produkten på 2-3 brädor i hela dess längd för att undvika överlappningar. Kom ihåg att behandla ändträ.

<p>Panel som har stått obehandlad längre än 3 veckor:</p>	<p>Tvätta med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion (följ bruksanvisningen). Skölj noga med rent vatten. Stålbörsta/skrapa, avlägsna lös färg, lasyr samt lösa träfibrer. Påför JOTUN Alg- och mögeldesinfektion enligt bruksanvisning. Applicera BUTINOX Futura Grunning. Bart ändträ påføres 3-4 strykningar vått-i-vått.</p> <p>Applicera 2 strykningar BUTINOX Oljetäcklasyr. Applicera produkten på 2-3 bräddor i hela dess längd för att undvika överlappningar. Kom ihåg att behandla ändträ.</p>
<p>Bart och väderslitet trä:</p>	<p>Tvätta med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion (följ bruksanvisningen). Skölj noga med rent vatten. Stålbörstas/skrapas. Avlägsna lösa träfibrer. Påför JOTUN Alg- och mögeldesinfektion enligt bruksanvisning. Applicera BUTINOX Futura Grunning. Bart ändträ påføres 3-4 strykningar vått-i-vått.</p> <p>Applicera 2 strykningar BUTINOX Oljetäcklasyr. Kom ihåg att behandla ändträ.</p>
<p>Tidigare behandlade och intakta ytor:</p>	<p>Tvätta med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion spädd 1:10. Skölj noga med rent vatten. Påför JOTUN Alg- och mögeldesinfektion enligt bruksanvisning.</p> <p>Applicera 1-2 strykningar BUTINOX Oljetäcklasyr. Applicera produkten på 2-3 bräddor i hela dess längd för att undvika överlappningar. Kom ihåg att behandla ändträ.</p>
<p>Gammal vädersliten lasyr, täcklasyr eller täckfärg:</p>	<p>Tvätta med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion spädd 1:10. Skölj noga med rent vatten. Stålbörsta/skrapa, avlägsna lös färg, lasyr samt lösa träfibrer. Påför JOTUN Alg- och mögeldesinfektion enligt bruksanvisning. Bart trä grundas med VISIR Oljegrunding pigmentert.</p> <p>Applicera 2 strykningar BUTINOX Oljetäcklasyr. Applicera produkten på 2-3 bräddor i hela dess längd för att undvika överlappningar. Kom ihåg att behandla ändträ. Applicera 2 strykningar</p>

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Kan lagras och användas i minusgrader.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten/penseltvätt. Flytande färgrester och tvättvätska med färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: +46 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.