

## Tankguard Special Ultra

### Описание продукта

Двухкомпонентное эпоксидное покрытие типа «новолак» с полиаминным механизмом отверждения. Специальное покрытие для грузовых танков, обладающее отличной химической стойкостью. Период восстановления после перевозки метанола составляет 5 дней. Трехслойная система обеспечивает оптимальную химостойкость в условиях окружающей атмосферы и контакта с жидкостью. Может использоваться для качественно подготовленных поверхностей из углеродистой, оцинкованной и нержавеющей стали. Может наноситься при температуре поверхности до +5°C.

### Типовое применение

Морские суда:

Специально разработанное покрытие для внутренних поверхностей резервуаров хранения химических веществ. Покрытие обладает отличной стойкостью к воздействию большого количества продуктов и имеет очень низкую химическую абсорбцию, что позволяет часто менять перевозимый груз. См. перечень веществ морской номенклатуры, устойчивостью к которым обладает данный продукт (Marine Product Resistance List), на [www.jotunprl.com](http://www.jotunprl.com).

### Одобрения и сертификаты

Стойкость к авиационному топливу Avtur F-34 FSII подтверждена стандартом 80-97 министерства обороны Великобритании (ред. 5, приложение G)

В соответствии с Федеральным управлением по лекарственным средствам (FDA) США, Пункт 21, Часть 175.300, одобрено для контакта с жидкими пищевыми продуктами.

По запросу могут быть предоставлены дополнительные сертификаты и одобрения.

### Цвета

светло-красный, желтый, светло-серый

### Описание продукта

Свойство	Испытание/Стандарт	Величина
Сухой остаток (по объему)	ISO 3233	70 ± 2 %
Уровень глянца (GU 60 °)	ISO 2813	полуглянцевый (35-70)
Температура вспышки	ISO 3679 Method 1	28 °C
Плотность	определяется путем расчета	1.6 кг/л
ЛОС-США/Гонконг	США EPA метод 24 (тест) (CARB(SCM)2007, SCAQMD rule 1113, Hong Kong)	300 г/л
ЛОС-Евросоюз	IED (2010/75/EU) (теоретический)	342 г/л

Указанная информация действительна для продуктов фабричного производства. Небольшие изменения возможны в зависимости от цвета покрытия.

Приведенные данные действительны для смешанной краски.

Описание степени глянца: В соответствии с концепцией Jotun Performance Coatings.

## Толщина одного слоя

### Рекомендуемый диапазон толщин

Толщина сухой пленки	80 - 150 мкм
Толщина сырой пленки	115 - 215 мкм
Теоретическая кроющая способность	8.8 - 4.7 м <sup>2</sup> /л

Максимальная рекомендуемая толщина пленки часто превышается в местах перекрытия слоев и на труднодоступных участках. Данный продукт можно наносить с превышением максимальной спецификационной толщины на 50% без потери технических свойств.

## Подготовка поверхности

Для обеспечения надлежащей адгезии к предыдущему продукту все поверхности должны быть сухими и чистыми.

## Требования к подготовке различных поверхностей

Поверхность	Подготовка поверхности	
	Минимальная	Рекомендуется
Углеродистая сталь	Sa 2½ (ISO 8501-1)	Sa 2½ (ISO 8501-1)
Нержавеющая сталь	Для создания шероховатой поверхности необходимо выполнить ручное или механизированное шлифование поверхности с помощью неметаллических абразивов, специализированного инструмента или нащадочной бумаги.	Абразивоструйная очистка с применением одобренного неметаллического абразива, позволяющая получить поверхность с острым профилем.
Оцинкованная сталь	Поверхность должна быть чистой, сухой и шероховатой.	Легкая струйная очистка с применением неметаллического абразива для получения чистой шероховатой поверхности.

## Нанесение

### Методы нанесения

Продукт может наноситься следующими способами

# Технический паспорт

## Tankguard Special Ultra



Распыление:	Использовать безвоздушное распыление.
Кисть:	Рекомендуется для полосовой окраски и окраски небольших площадей. Необходимо обеспечить номинальную толщину покрытия.
Валик:	Валиком окрашиваются только голубницы, вырезы малого диаметра, небольшие трубы и т.п.

### Соотношение компонентов при смещивании (по объему)

Tankguard Special Ultra Comp A	4 части(ей)
Tankguard Special Ultra Comp B	1 части(ей)

### Разбавитель/очиститель

Растворитель: Jotun Thinner No. 23

### Параметры безвоздушного распыления

Диаметр сопла (дюйм/1000): 17-23

Давление на сопле (минимальный): 150 бар/2100 фунт/кв.дюйм

### Время высыхания и полимеризации

Температура подложки	5 °C	10 °C	15 °C	23 °C	30 °C	40 °C
Высыхание до исчезновения отлипа	24 ч	16 ч	6 ч	4 ч	3 ч	2 ч
Высыхание до твердой пленки, допускающее перемещение людей	36 ч	24 ч	10 ч	7 ч	4 ч	3 ч
Высыхание до нанесения последующего слоя, минимум	36 ч	24 ч	20 ч	16 ч	14 ч	10 ч
Высыхание/полимеризация, допускающие эксплуатацию покрытия в морской воде	15 д	7 д	5 д	4 д	3 д	2 д
Высыхание/полимеризация, достаточные для эксплуатации покрытия	30 д	14 д	10 д	7 д	4 д	3 д

Максимальные межслойные интервалы указаны в руководстве по нанесению для данного продукта.

Время высыхания и полимеризации определены при контролируемой температуре и относительной влажности менее 85%. Покрытие имело среднюю толщину из диапазона толщин для данного продукта.

Процедура горячего отверждения (hot curing) является необязательной, но она необходима для перевозки определенных агрессивных грузов. Подробнее см. в примечаниях раздела III Морские Покрытия Грузовых Танков (Jotun Marine Tank Coating).

Высыхание до исчезновения отлипа: состояние пленки, когда при небольшом нажатии пальцем на покрытии не остается отпечаток, и покрытие не является липким.

Высыхание до твердой пленки: минимальное время, по истечении которого покрытие может выдерживать перемещение людей по нему без каких-либо отпечатков и повреждений.

Высыхание для нанесения последующего слоя, минимум: минимально рекомендованное время, по истечении которого может быть нанесен следующий слой.

Высыхание/полимеризация, допускающие эксплуатацию покрытия в морской воде: минимальное время, по истечении которого покрытие может быть безвозвратно погружено в морскую воду.

Высыхание/полимеризация, достаточные для эксплуатации покрытия: минимальное время, по истечении которого покрытие может подвергаться воздействию заданной среды.

## Время индукции и жизнеспособность

Температура краски	5 °C	10 °C	15 °C	23 °C	30 °C
Время индукции	30 мин	25 мин	20 мин	15 мин	10 мин
Жизнеспособность	4 ч	3 ч	3 ч	2 ч	1.5 ч

## Стойкость к воздействию высокой температуры

	Temperatura	
	Постоянная	Пиковая
Сухая окружающая среда	140 °C	150 °C
При контакте с жидкостью, (морская вода)	80 °C	90 °C
При контакте с жидкостью, сырая нефть	120 °C	130 °C

Дополнительную информацию о устойчивости, к которым обладает данный продукт можно найти в перечне веществ морской номенклатуры (Marine Product Resistance List), доступной на веб-сайте Jotun, или связаться с местным офисом ООО «Йотун Пэйнтс».

Продолжительность пикового периода не более 1 часа.

При указанной температуре защитные свойства покрытия не изменяются, однако, внешний вид покрытия может быть нарушен.

Следует отметить, что, находясь в жидкости, покрытие устойчиво при различных температурах, однако, степень устойчивости зависит от типа жидкости и характера контакта с ней (постоянный или непостоянный). Термостойкость определяется всей системой покрытия. При использовании в составе системы убедитесь, что все покрытия, входящие в систему, имеют равнозначную термостойкость.

## Совместимость с другими покрытиями

В зависимости от условий эксплуатации продукт может использоваться с различными грунтами и верхними покрытиями. Примеры совместимых покрытий приведены ниже. Для получения более подробных рекомендаций обратитесь в компанию Jotun.

Предыдущий слой:      самостоятельно

Последующий слой:      самостоятельно

## Стандартная упаковка

Объем (литры)	Объем контейнера (литры)
------------------	-----------------------------

Tankguard Special Ultra Comp A	16	20
Tankguard Special Ultra Comp B	4	5

Указанные выше значения действительны для заводских цветов покрытий. В зависимости от требований местного законодательства на отдельных территориях могут использоваться контейнеры с другими характеристиками.

## Хранение

Продукт должен храниться в соответствии с национальными правилами. Контейнеры с материалом хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте вдали от источников тепла и воспламенения. Контейнеры держать плотно закрытыми. Соблюдать осторожность.

### Срок хранения при 23 °C

Tankguard Special Ultra Comp A	24 месяца(ев)
Tankguard Special Ultra Comp B	24 месяца(ев)

В некоторых странах согласно требованиям местного законодательства срок хранения лакокрасочных материалов может быть уменьшен. Указанный выше срок является минимальным временем хранения, по истечении которого продукт подлежит проверке.

## Внимание

Продукт предназначен только для профессионального использования. Исполнители должны пройти обучение, обладать опытом, а также иметь возможности и средства для смешивания и нанесения покрытия в соответствии с технической документацией Jotun. При работе с продуктом обязательно использование средств индивидуальной защиты (СИЗ). Указанная выше информация основана на наших текущих знаниях о продукте. Все отступления, учитывающие специфику конкретных проектов, должны быть представлены на одобрение ответственному представителю Jotun до начала работ.

## Охрана здоровья и безопасность

Соблюдать меры безопасности, указанные на таре. Использовать при хорошей вентиляции. Не вдыхать аэрозоль. Избегать попадания на кожу. При попадании на кожу немедленно промыть чистящим средством, мылом и водой. Глаза промыть водой и немедленно вызвать врача.

## Изменение цвета

Цвет грунтовочных и необрастающих покрытий может немного отличаться в зависимости от партии материала. При воздействии солнечного света и атмосферных условий покрытия, используемые в качестве финишного слоя на основе эпоксидной смолы или необрастающих покрытий, могут выцветать и образовывать продукты меленения.

Сохранение цвета и глянца на верхних слоях/финишных покрытиях может варьироваться в зависимости от цвета, условий эксплуатации, таких как температура, интенсивность ультрафиолетового излучения, а также качества нанесения и основы покрытия. Обратитесь в местный офис Jotun для получения дополнительной информации.

## Отказ от ответственности

# Технический паспорт

## Tankguard Special Ultra



Изложенная в настоящем документе информация основывается на наших последних лабораторных тестированиях и практическом опыте. Лакокрасочные материалы являются полуфабрикатами и зачастую используются без контроля со стороны Jotun. В связи с этим Jotun не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта. Небольшие отступления от установленных параметров могут быть допущены, если это необходимо согласно требованиям, действующим по месту выполнения работ. Jotun сохраняет за собой право без предупреждения изменять содержащиеся в настоящем документе сведения.

Лицам, использующим специализированные покрытия, рекомендуется обращаться в Jotun для подтверждения методов нанесения и соответствия выбранного покрытия своим потребностям.

В случае обнаружения несоответствий между версиями данного документа, составленными на различных языках, преимущественную силу имеет версия на английском языке (Великобритания).