

## Clipper I

### Produkt beschrijving

#### Type

Dit produkt is een conserverende olie voor houten boten.

#### Kenmerken en voordelen

Gebaseerd op een speciale olie die heel goed penetreerd. Het verschaft een heel goede basis voor een afwerking met een Jotun Yachting blanke lak.

#### Aanbevolen gebruik

Ideaal voor en buiten en binnen oppervlakten.

### Verpakking (typisch)

	Volume / Hoeveelheid (liters)	Grote van verpakking (liters)
Clipper I	0.75 / 2.5	0.75 / 2.5

De hoeveelheid is gebaseerd op in de fabriek geproduceerde kleuren. Let op dat er variaties in de lokale verpakking en hoeveelheden kunnen zijn, door lokale regelgeving.

### Product data

<b>Kleuren</b>	helder
<b>Algemeen type</b>	alkyd
<b>Vaste stoffen</b>	24 ± 2 Volume%
<b>Vlampunt</b>	62 °C
<b>VOC (Volume/Volume):</b>	630 g/l US EPA method 24
<b>VOS-emissie van oplosmiddelen, Richtlijn</b>	5,3 g/kg SED (1999/13/EC)

### Applicatie gegevens

#### Het product kan aangebracht worden met

Kwast: Effect kwasten.

### Product mengverhouding (in volume)

Één component

### Verdunning

Jotun Thinner No. 2

### Droogtijden

Relatieve luchtvochtigheid (RH) 50%

Ondergrond temperatuur	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
Stof droog	12h	10h	1.5h	1h
Overschilderbaar, minimum	24h	20h	7h	6h

## Gebruiksaanwijzing

### Oppervlakte voorbehandeling

Ondergronden met vet, olie of andere vervuiling, schoonmaken met Jotun Yachting reiniger. Verwijder los zittende lak, verweerd hout en loszittende houtvezels op reeds geschilderde ondergronden. Voor het beste resultaat, moet de ondergrond schoon zijn, droog en helemaal vuilvrij.

### Voorbehandeling

Nieuw vettig hardhout grondig reinigen met Jotun Thinner 18 en vervolgens schuren. Verweerde delen opschuren tot schoon oppervlak. Geschilderde ondergronden moeten worden gereinigd met loog, afgespoeld met schoon water en geschuurd met een fijne korrel. Alle ondergronden dienen geschuurd te worden met korrel P80-P180 Verwijder het schuurstof.

### Grondverf

Breng 1-3 (afhankelijk van de zuiging van de ondergrond) lagen nat-in-nat Clipper 1 aan.

### Toplaag

Breng de aanbevolen Jotun blanke lak aan.

### Opmerkingen

Klaar voor gebruik. Geen Thinner toevoegen.

Met het produkt vervuilde materialen zoals poetslappen, reinigingsdoeken en beschermende kleding kunnen spontaan vlam vatten na enkele uren.

Vuile gebruikte materialen moeten aan het einde van dag van de werkvloer worden verwijderd en buiten worden opgeslagen.

Vervuild materiaal moet na elke werkdag verwijderd worden van de werkplek en buiten opgeslagen worden.

### Opslag

Het product moet bewaard worden overeenkomstig met nationale regels. Bewaar de containers in een droge, koele en goed geventileerde ruimte en buiten bereik van hitte en ontstekings bronnen. Containers moeten goed gesloten blijven. Voorzichtig behandelen.

### Houdbaarheid in gesloten verpakking bij 23 °C

Clipper I 48 Maand(en)

In sommige commerciële markten kan een kortere houdbaarheid gedicteerd worden door de lokale regelgeving. Bovenstaand is de minimale houdbaarheid, hierna is de kwaliteit van de verf onderhevig aan goedkeuring

---

## Gezondheid en veiligheid

Houd rekening met de milieu-en veiligheidsnotities op het blik.

Een veiligheidsinformatieblad is uitgegeven voor dit product.

Gedetailleerde veiligheidsinformatieblad over gezondheids-en veiligheidsrisico's en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van dit product wordt vermeld in het product veiligheidsinformatieblad.

Eerste hulp maatregelen, zie paragraaf 4.

Behandeling en opslag, zie paragraaf 7.

Transport informatie verwijzen naar sectie 14.

Wettelijk verplichte informatie, zie paragraaf 15.

---

## Disclaimer

De informatie in dit document wordt gegeven naar de beste kennis van Jotun, gebaseerd op laboratorium testen en praktische ervaring. Jotun producten worden beschouwd als halffabricaten en als zodanig, worden de producten vaak gebruikt onder condities buiten de controle van Jotun. Jotun kan niets dan de kwaliteit van het product zelf garanderen. Kleine productvariaties kunnen om te voldoen aan de lokale eisen worden uitgevoerd. Jotun behoudt zich het recht voor om de informatie te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Gebruikers dienen altijd Jotun te raadplegen voor de specifieke leidraad en algemene geschiktheid van dit product en de specifieke praktische toepassing.

Als er enige inconsistentie is tussen de verschillende taalkwesties van dit document gaat de Engelse (Verenigd Koninkrijk) versie voor.