

Clipper I

Ürün tanımı

Tür

Bu ürün ahşap tekneler için koruyucu yağdır.

Özellikler ve faydalar

Yüksek nüfuz etme özelliklerine sahip özel bir yağdır. Jotun Yat vernikleme işlemi için iyi bir zemin sağlar.

Tavsiye edilen kullanım

Dış yüzeylerin dekorasyon ve korunması için idealdir.

Ambalaj (Standart)

	Miktar (litre)	Ambalaj hacmi (litre)
Clipper I	0.75 / 2.5	0.75 / 2.5

Belirtilen miktarlar, fabrikada üretilen renkler içindir. Ambalaj miktarları ve dolulukları lokal kurallara göre farklılık gösterebilir.

Ürün bilgileri

Renkler	Şeffaf		
Genel tip	alkid		
Katı madde oranı	24 ± 2 Hacim%		
Parlama noktası	62 °C		
Uçucu organik bileşik	630	g/l	US EPA method 24
VOC- Solvent Emission Directive	5,3	g/kg	SED (1999/13/EC)

Uygulama bilgisi

Ürün aşağıdaki ekipmanlarla uygulanabilir:

Fırça: Lekeler için uygun fırça

Karışım Oranı (hacmen)

Tek bileşenli

Tiner

Jotun Thinner No. 2

Kuruma süreleri

Bağıl nem (BN) 50 %

Yüzey sıcaklığı

5 °C

10 °C

23 °C

40 °C

Yüzey Kuruması

12saat

10saat

1.5saat

1saat

Üzerine kat uygulama, minimum

24saat

20saat

7saat

6saat

Kullanım talimatları

Yüzey Hazırlığı

Yağlı ve kirli yüzeylerin Jotun Yat deterjanıyla yıkanması tavsiye edilir. Boyalı yüzeylerde, vernik kalıntılarını, aşınmış ahşap ve ahşap liflerini kaldırın. En iyi sonucu almak için yüzey her türlü kirden ve yağdan arınmış olmalıdır.

Ön hazırlık

Yeni yağlı tropikal ahşap hafif zımparalamadan sonra, Jotun Tiner 18 veya selülozik vernik için olan tinerle yıkanmalı. Aşınmış yüzeyler ham ahşaba varana kadar zımparalanmalı. Boyalı yüzeyler alkalik deterjanla yıkanmalı, hafif zımparadan sonra tatlı suyla durulanmalı. Tüm yüzeyler P80-P180 kağıdıyla zımparalanmış olmalı. Zımpara tozunu alınız.

Astar

Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak Clipper I'i ıslak üstüne ıslak 1 ile 3 kat arasında uygulayınız.

Son kat

Önerilen Jotun yat verniğini uygulayın.

Uyarılar

Kullanıma hazırdır. Tiner eklemeyiniz.

Ürün ile temas etmiş olan malzemeler belirli bir süre kendiliğinden tutuşabilir

Çalışma alanında boya bulaşmış malzemeler, çalışma günü sonunda dışarıda tutulmalıdır.

Kirlenmiş maddeler her çalışma günü sonunda çalışma alanından çıkarılmalı ve dışarıda saklanmalıdır.

Depolama

Ürün, ulusal düzenlemelere uygun olarak depolanmalıdır. Ambalajlar, kuru, serin, iyi havalandırılan yerlerde, ısı ve kıvılcım kaynaklarından uzakta depolanmalıdır. Dikkatlice taşıyınız.

23 °C 'deki Raf Ömrü

Clipper I

48 Ay

Bazı lokasyonlarda, yerel ticari mevzuatlar sebebiyle ambalaj üzerindeki raf ömrü daha kısa yazılabilir. Yukarıda belirtilen asgari raf ömrü denetimlerle kontrol edilmelidir.

Sağlık ve Güvenlik

Lütfen ambalaj üzerinde yazan güvenlik uyarılarına dikkat edin.

Bu ürün için güvenlik bilgi formu yayınlanmıştır.
Ürünün güvenlik bilgi formunda kullanım için dikkat edilecek hususlar, güvenlik riskleri ve sağlık ile ilgili detaylı bilgi tanımlanır.
İlk yardım önlemleri için, 4 no'lu bölüme danışın.
Kullanma ve depolama için, 7 no'lu bölüme danışın.
Nakil bilgisi için, 14 no'lu bölüme danışın.
Yönetmelik bilgisi için, 15 no'lu bölüme danışın.

Yasal Uyarı

Bu belgedeki bilgiler, Jotun'un laboratuvar testleri ve saha tecrübelerine dayanarak verilmiştir. Jotun ürünleri yarı mamul olarak değerlendirilir, fakat Jotun'un kontrolü dışındaki durumlarda da kullanılabilirliğinden dolayı sadece ürünün kalitesi garantilenmektedir. Yerel yönetmelik ve piyasa gereksinimlerini karşılamak için üründe bazı değişiklikler uygulanabilir. Jotun, yayınladığı bilgileri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanıcılar, ihtiyaçları ve özel uygulamalar konusunda yönlendirme almak için mutlaka Jotun'a danışmalıdır.

Bu belgenin farklı dillerdeki düzenlemeleri arasında herhangi bir tutarsızlık varsa, İngilizce (UK) versiyonu geçerli olacaktır.