

Clipper II

Ürün tanımı

Tür

Bu ürün çok şeffaf alkyd bazlı ahşap yağı ve verniğidir UV filtresi içerir. Clipper I ile kullanımı ahşap teknlerde yüzey işleme için iyi bir sistem sağlar.

Özellikler ve faydalar

İyi su ve aşınma diremcine sahiptir, iyi esneklik sağlar. Hızlı kurumalıdır.

Tavsiye edilen kullanım

Suhattı üstünde kalan bütün ahşap yüzeylerde kullanılır.

Ambalaj (Standart)

	Miktar (litre)	Ambalaj hacmi (litre)
Clipper II	0.75 / 2.5	0.75 / 2.5

Belirtilen miktarlar, fabrikada üretilen renkler içindir. Ambalaj miktarları ve dolulukları lokal kurallara göre farklılık gösterebilir.

Ürün bilgileri

Renkler	Şeffaf
Genel tip	alkid
Katı madde oranı	46 ± 2 Hacim%
Parlama noktası	35 °C
Uçucu organik bileşik	413 g/l US EPA method 24

Uygulama bilgisi

Ürün aşağıdaki ekipmanlarla uygulanabilir:

Fırça: Lekeler için uygun fırça

Her kat için yayılma oranı

Teorik olarak 23 m²/l - 15 m²/l

Her kat için tavsiye edilen kuru film kalınlığı

Islak	45 µm - 65 µm
Kuru	20 µm - 30 µm

Karışım Oranı (hacmen)

Tek bileşenli

Tiner

Jotun Thinner No. 2

Kuruma süreleri

Bağıl nem (BN) 50 %

Yüzey sıcaklığı

5 °C

10 °C

23 °C

40 °C

Yüzey Kuruması

10saat

6saat

1saat

1saat

Sert Kuruma

24saat

20saat

12saat

8saat

Üzerine kat uygulama, minimum

48saat

36saat

24saat

12saat

Kullanım talimatları

Yüzey Hazırlığı

En iyi sonucu almak için yüzey her türlü kirden ve yağdan arınmış olmalıdır. Boyalı yüzeylerde, vernik kalıntılarını, aşınmış ahşabı ve ahşap liflerini kaldırın. Yeni yağlı tropikal ahşap hafif zımparalamadan sonra, Jotun Tiner 18 veya selülozik vernik için olan tinerle yıkanmalı. Aşınmış yüzeyler ham ahşaba varana kadar zımparalanmalı. Boyalı yüzeyler alkalin deterjanla yıkanmalı, hafif zımparadan sonra tatlı suyla durulanmalı.

Tüm yüzeyler P80-P180 kağıdıyla zımparalanmış olmalı. Zımpara tozunu alınız.

Tavsiye edilen boya sistemi

Astar

Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak Clipper I'i ıslak üstüne ıslak 1 ile 3 kat arasında uygulayınız. Alternatif olarak, Jotun tineriyle e %20-30 oranında inceltilmiş ürünü tek kat uygulayın.

Son kat

3 kat uygulayınız. P240-P320 hafif zımpara ile her kat arasında yapılması önerilir.

Uyarılar

Ürün ile temas etmiş olan malzemeler belirli bir süre kendiliğinden tutuşabilir. Çalışma alanında boya bulaşmış malzemeler, çalışma günü sonunda dışarıda tutulmalıdır. Kirli maddeler her çalışma günü sonunda çalışma alanından çıkarılmalı ve dışarıda saklanmalıdır.

Depolama

Ürün, ulusal düzenlemelere uygun olarak depolanmalıdır. Ambalajlar, kuru, serin, iyi havalandırılan yerlerde, ısı ve kıvılcım kaynaklarından uzakta depolanmalıdır. Dikkatlice taşıyınız.

23 °C 'deki Raf Ömrü

Clipper II

48 Ay

Bazı lokasyonlarda, yerel ticari mevzuatlar sebebiyle ambalaj üzerindeki raf ömrü daha kısa yazılabilir. Yukarıda belirtilen asgari raf ömrü denetimlerle kontrol edilmelidir.

Sağlık ve güvenlik

Lütfen ambalaj üzerinde yazan güvenlik uyarılarına dikkat edin.

Bu ürün için güvenlik bilgi formu yayınlanmıştır.
Ürünün güvenlik bilgi formunda kullanım için dikkat edilecek hususlar, güvenlik riskleri ve sağlık ile ilgili detaylı bilgi tanımlanır.
İlkyardım önlemleri için, 4 no'lu bölüme danışın.
Kullanma ve depolama için, 7 no'lu bölüme danışın.
Nakil bilgisi için, 14 no'lu bölüme danışın.
Yönetmelik bilgisi için, 15 no'lu bölüme danışın.

Yasal Uyarı

Bu belgedeki bilgiler, Jotun'un laboratuvar testleri ve saha tecrübelerine dayanarak verilmiştir. Jotun ürünleri yarı mamul olarak değerlendirilir, fakat Jotun'un kontrolü dışındaki durumlarda da kullanılabilir. Bu nedenle sadece ürünün kalitesi garantilenmektedir. Yerel yönetmelik ve piyasa gereksinimlerini karşılamak için üründe bazı değişiklikler uygulanabilir. Jotun, yayınladığı bilgileri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanıcılar, ihtiyaçları ve özel uygulamalar konusunda yönlendirme almak için mutlaka Jotun'a danışmalıdır.

Bu belgenin farklı dillerdeki düzenlemeleri arasında herhangi bir tutarsızlık varsa, İngilizce (UK) versiyonu geçerli olacaktır.