

Teak Oil

Produktbeskrivning

Typ

Produkten är baserad på vegetabiliska oljor.

Egenskaper och fördelar

Produktens goda inträngningsförmåga ger ett utmärkt skydd för teak.

Användningsområde

Används för att skydda teakdäck från oxidation och nedbrytning.

Emballage (standard)

	Volym (liter)	Förpackningsstorlek (liter)
Teak Oil	0.5 / 5	0.5 / 5

Angiven volym avser fabriktillverkade kulörer. Notera att det förekommer variationer i förpackningsstorlekar beroende på nationella föreskrifter.

Produktdata

Kulör	halmfärgad
Generisk typ	alkyd
Torrhalt	20 ± 2 volym%
Flampunkt	Sluten degel: 47°C (116,6°F)
Flampunkt	42 °C
VOC (Volym/Volym):	650 g/l US EPA method 24

Appliceringstekniska data

Möjliga appliceringsmetoder

Pensel: Pensel avsedd för lasyr.

Blandningsförhållande (volym)

Enkomponent

Förtunning

Jotun Thinner No. 2 / JOTUN Lacknafta (White Spirit)

Torktider

Luftfuktighet (RH) 50 %

Underlagets temperatur

10 °C

23 °C

40 °C

Hanterbar

1h

1h

1h

Övermålningsintervall, minimum

1h

1h

1h

Bruksanvisning

Förbehandling

På tidigare behandlade ytor skall lös olja, lack, grånat trä och lösa träfibrer avlägsnas. Teakytor som är missfärgade och har fläckar ska tvättas med rekommenderat JOTUN tvättmedel. För bästa resultat skall underlaget vara rent, torrt och helt fritt från föroreningar.

Förbehandling

Skölj noga med rent vatten. Tvätta med Teak Cleaner.

Sista strykningen

Applicera en strykning. Avlägsna all överflödiga olja med en torr och ren trasa efter 15 minuter. Skadat eller väldigt torrt trä kan behöva ytterligare 1 strykning, om så är fallet skall processen upprepas.

Anmärkning

Trasor, papper, skyddskläder och annat material som är nedsmutsat med produkten kan självantända upp till några timmer efter.

Lagring

Produkten skall lagras i enlighet med nationella bestämmelser i ett torrt och svalt utrymme med god ventilation och hållas borta från värmekälla eller låga. Burkarna måste hållas väl tillslutna. Hanteras varsamt.

Hållbarhet vid 23 °C

Teak Oil

48 månad(er)

I vissa länder kan den lagringsbeständigheten vara kortare på grund av nationell lagstiftning. Ovanstående är minimum lagringsbeständighet, därefter bedöms den utifrån att den har kontrollerats.

Avfallshantering

Färgrester och tvättvätska (rengöring av verktyg) skall lämnas till lokal miljöstation.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.
Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.
Första hjälpen, se punkt 4.
Hantering och lagring, se avsnitt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.