

JOTUN Mur Grunder

JOTUN Mur grunning

Produktbeskrivelse

Type

Grunning til mineralske underlag udendørs.

Egenskaber og fordele

Trænger godt ind, udjævner uens sugsevne i underlaget, binder løse partikler og giver god vedhæftning til efterfølgende topstrøg.

Anvendelsesområde

Grunder til beton, eternit (ikke Supereternit) og puds med et højt cementindhold. Produktet anbefales kun til udendørs brug.

Produktdata

| | |
|-----------------------------------|--|
| Emballagestørrelser | Iht. den til enhver tid gældende prisliste. |
| Toning | Må ikke tones i Jotun Multicolor |
| Kulører | Farveløs. |
| Glansgrad | Mat |
| Generisk type | Acryl. |
| Tørstof | 18 ± 2 volumen% |
| Litervægt | 1,03 Teoretisk |
| Flammepunkt | Ikke tilgængelig. |
| VOC for brugsklar blanding | EU grænseværdi for produktet (kat. A/h): 30g/l. Produktet indeholder max 30 g/l VOC. |

Påføringsinformation

Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel, rulle eller sprøjte.

Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

Forbrug pr. strøg

Anbefalet 5 m²/l - 7 m²/l

Afhængig af underlagets beskaffenhed.

Forbrug pr. strøg

Våd (beregnet)

Anbefalet 143 µm - 200 µm

JOTUN Mur grunning

Tør (beregnet)

Anbefalet 26 µm - 36 µm

Tørretider

Tørretiden afhænger af underlagets temperatur (min. +5°C), sugeevne, luftfugtighed og ventilation.

Angiven tørretid måles ved nævnte værdier

Relativ Fugtighed (R.F.) 50%

| | | |
|---------------------|------|------|
| Lufttemperatur | 10°C | 23°C |
| Overfladetemperatur | 10°C | 23°C |

| | | |
|---------------------|------------|-----------|
| Støvtør | 1 time(r) | 30 min. |
| Kan overmales efter | 10 time(r) | 5 time(r) |

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Overfladeskimmel, sod og anden smuds fjernes med JOTUN Kraftvask med efterfølgende skyling med rent vand (vinduer bør afdækkes). Fugtniveauet i underlaget skal være max. 6% ved behandling.

| Underlag | Forarbejde |
|------------------------------|--|
| Ny beton / ubehandlet beton: | Formolie/slamhud fjernes med mekanisk rensning/sandblæsning. Alle byggetekniske mangler skal udbedres, inden malebehandlingen starter. Underlaget skal være tørt inden videre behandling. |
| Pudsede underlag: | Løs puds skal fjernes. Alle byggetekniske mangler skal udbedres, inden malebehandlingen starter. Pudsarbejder udføres i henhold til gældende standarder. Pudsreparationer skal være tør og hærdet før videre behandling. |
| Ubehandlet tegl: | Teglsten skal pudses i henhold til gældende standarder inden videre behandling. Pudsreparationer skal være tør og hærdet før videre behandling. |
| Tidligere malet: | Løstsiddende maling skal fjernes. Underlaget skal være tørt inden videre behandling. |
| Cementfiberplader : | Behandles iht. pladeleverandørens anbefaling. |

Forbehandling

JOTUN Træ- og Murrens kan påføres iht. brugsanvisningen.

Grunding

JOTUN Mur Grunder påføres bart murværk.

Topstrøg

2 x JOTUN Mur Akryl Maling.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmaessige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 2479378

0-1 **1993**

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.