

JOTUN Mur grunning

Produktbeskrivelse

Type

Grunning til bruk på mineralske underlag utendørs.

Egenskaper og fordeler

Gir god inntrengning, utjevner ulik sugeevne i underlaget, binder av løse partikler og gir god heft til etterfølgende toppstrøk.

Bruksområde

Grunning for betong, eternitt (ikke Supereternitt) og sementrik puss. Produktet anbefales kun til bruk utendørs.

Produktdata

Emballasjestørrelser	3 L og 10 L
Fås i følgende baser	
Brekking	Skal ikke brytes over Jotun Multicolor.
Farger	Fargeløs.
Glansgrad	Matt
Generisk type	Akryl.
Tørrestoff pr volum	18 ± 2 volum%
Litervekt	1,03 Teoretisk
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/h): 30 g/l. Produktet inneholder maks 30 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Påføringsutstyr/-metoder

Pensel, rull eller sprøyte.

Rengjøring av maleverktøy

Vann og JOTUN Penselrens.

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	Anbefalt filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt:	5 - 7	143 - 200	26 - 36
Kommentarer:	Avhengig av underlagets beskaffenhet.		

Tørketider

Tørketiden avhenger av underlagets temperatur (min. +5 °C), sug, luftfuktighet og luftbevegelse.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier

Relativ luftfuktighet (RH) 50 %

Lufttemperatur	10 °C	23 °C
Underlagstemperatur	10 °C	23 °C

Støvtørr	1 t	30 min.
Overmalbar	10 t	5 t

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Sopp, sot og annen smuss fjernes med JOTUN 2-i-1 Kraftvask og soppfjerner, med etterfølgende skylling med rent vann (vinduer bør tildekkes). Fuktnivået i underlaget skal være maksimum 6 % ved behandling.

Underlag	
Ny betong/ubehandlet betong:	Formolje/slamhud skal fjernes med mekanisk rensing/sandblåsing. Alle byggt tekniske mangler skal utbedres før malerarbeidet påbegynnes. Flatene må være tørre før videre behandling.
Pussede flater:	Løs puss skal fjernes. Alle byggt tekniske mangler skal utbedres før malerarbeidet påbegynnes. Pussarbeider utføres i henhold til gjeldende standarder. Pussreparasjoner må være tørre og herdet før videre behandling.
Ubehandlet tegl:	Teglstein må pusses i henhold til gjeldende standarder før videre behandling. Pussreparasjoner må være tørre og herdet før videre behandling.
Tidligere malt:	Løstsittende maling skal fjernes. Flatene må være tørre før videre behandling.
Sementfiberplater :	Behandles iht. plateleverandørens anbefaling.

Grunning

JOTUN Mur grunning påføres på all bar mur.

Topptrøk

2 x JOTUN Mur akryl maling.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

41476755, 41476805

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.