

BUTINOX Terrasslasyr

BUTINOX Terrassebeis

Produktbeskrivning

Typ

Vattenburen lasyr baserad på specialolja som skyddar och bevarar impregnerat trä (terrasser, möbler och liknande) för utomhusbruk.



Egenskaper och fördelar

BUTINOX Terrasslasyr skyddar och bevarar träets naturliga utseende och ger ett transparent oljat utseende eller ett transparent pigmenterat utseende. Skyddar mot uppsprickning av träet, nedbrytning på grund av skadligt ljus och fukt. Innehåller filmkonserverande medel som minskar risken för beväxning av svartmögel. Hämmar beväxning av alger. Har god inträngning och vattenavvisande effekt. Tål fukt redan 1 timme efter applicering, beroende på temperatur. För att se när produkten är Brukstorr, se avsnittet om torktider.

Användningsområde

BUTINOX Terrasslasyr används för impregnerade terrassgolv. Lasyren kan även användas på spaljéer, staket, utemöbler och royalimpregnerat terrassgolv.

Produktdata

Emballagestorlek	3 L (bas 2,7 L) och 10 L (bas 9 L)
Tillgängliga baser	Gul och Klar bas. Klar används både som Klar och som bas som kan brytas.
Brytning	Baser skall brytas. Kan blandas i utvalda kulörer över Butinox Colour Manager.
Generisk typ	Alkydemulsion.
Volymtorrhalt	26 ± 2 volym%
Litervikt	0.99 - 1.012
pH värde	6.5 till 8.5
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/e): 130 g/l. Produkten innehåller max 40 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Rör om noga innan användning. Innehållet i emballage med olika produktionsnummer blandas samman innan användning. Undvik applicering i direkt solljus, fuktigt väder och låga temperaturer.

Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel, roller eller terrassdyna.

Rengöring av verktyg

Såpa och vatten.

Förtunning

Skall inte spädas.

Sträckförmåga och skiktjocklek

Förbrukning per strykning (m²/liter)

Rekommenderad: 6 – 8

Förhållanden under applicering

Temperaturen skall vara högre än +10 °C vid behandling och under torkning.

Torktider

Hög luftfuktighet och låga temperaturer förlänger torkprocessen.

Luftfuktighet (RH)	50 %	50 %	50 %
Luftens temperatur	23 °C	15 °C	10 °C
Underlagets temperatur	23 °C	15 °C	10 °C
Dammtorr	3 t	5 t	8 t
Brukstorr	8 t	12 t	16 t

Bruksanvisning

Underlag	Behandling
Nytt trä:	<p>Nytt tryckimpregnerat trä behandlas så fort träet är torrt. Låt träet torka; 1-2 månader beroende på väderförhållandet. Tvätta med BUTINOX Terrasssvätt innan lasering. Detta för att avlägsna eventuellt överskott av salter och föroreningar.</p> <p>När träet är torrt appliceras BUTINOX Terrasslasyr i en tunn strykning med en terrassdyna eller pensel. Behandla 1-2 brädor i hela dess längd. Stryk omedelbart av överskottet av lasyr med torr terrassdyna eller en luddfri trasa. Produkten skall inte bygga yta ovanpå träet, utan enbart mätta träet.</p>
Tidigare behandlat trä:	<p>Rengör först med BUTINOX Terrassförnyare och sedan BUTINOX Terrasssvätt.</p> <p>När träet är torrt appliceras BUTINOX Terrasslasyr i en tunn strykning med en terrassdyna eller pensel. Behandla 1-2 brädor i hela dess längd. Stryk omedelbart av överskottet av lasyr med torr terrassdyna eller en luddfri trasa. Produkten skall inte bygga yta ovanpå träet, utan enbart mätta träet.</p>
Royalimpregnerat altanvirke:	<p>Royalimpregnerat altanvirke skall ha exponerats ute i minst 3 år innan behandling med BUTINOX Terrasslasyr.</p> <p>Rengör först med BUTINOX Terrassförnyare och sedan BUTINOX Terrasssvätt.</p> <p>När träet är torrt appliceras BUTINOX Terrasslasyr i en tunn strykning med en terrassdyna eller pensel. Behandla 1-2 brädor i hela dess längd. Stryk</p>

omedelbart av överskottet av lasyr med torr terrassdyna eller en luddfri trasa. Produkten skall inte bygga yta ovanpå träet, utan enbart mätta träet.

Underhåll

Rengör terrassen årligen med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion** spädd 1:15 med vatten.

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt. Emballaget skall vara tätt förslutet vid lagring.

Avfallshantering

Tom och torr färgburk i plast utan handtag kan lämnas till återvinning med annat plastavfall.

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten.

Flytande färgrester och tvättvätska med färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Sorteres
som
plast

Miljömärkning

Green Building-standarder

Den deklarerade produkten bidrar till Green Building Standard-krediter genom att uppfylla följande specifika krav:

BREEAM® NOR (2022):

- Mat 02: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.

- Mat 02: Produkt specifik typ III EPD(ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) för Skandinavien.

BREEAM® NOR (2016):

- Mat 01: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.

- Mat 01: Produkt specifik typ III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) för Skandinavien.

Egenskapskriterier i BASTA (2022:A1)

Ytterligare information: Certifikat och godkännanden kan finnas tillgängliga på begäran.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: +46 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.