

Teak Sealer

Produktbeskrivelse

Type

Dette er en vandfortyndbar sealer baseret på kinesisk træolie.



Egenskaber og fordele

Har gode penetrerende egenskaber. Produktet giver en vokset overflade, der beskytter mod vand, snavs og forhindrer at overfladen tørrer op og sprækker.

Anvendelsesområde

Udviklet til at beskytte teak dæk mod oxidering og almindelige problemer pga. miljømæssige forhold. Kan anvendes på andre træoverflader.



Produktdata

Emballagestørrelse (typisk):	Volumen (liter)	Emballagestørrelse (liter)
------------------------------	-----------------	----------------------------

Teak Sealer	0.5	0.5
-------------	-----	-----

Den nævnte volumen er knyttet til fabriksproducerede kulører. Bemærk at lokale variationer i emballagestørrelse og volumen forekommer på grund af lokale regler.

Kulører	Beige.	
Tørstofindhold efter volumen:	33 ± 2 volumen%	
Densitet:	0,97 g/cm ³	beregnet
Flammepunkt kommentarer:	Ingen kendte.	
VOC for brugsklar blanding:	EU grænseværdi for produktet (kat. A/f): 130 g/l. Produktet indeholder max 130 g/l VOC.	

De oplyste data er typiske for fabriksproducerede produkter og kan variere afhængig af farve.

Påføringsinformation

Påføringsmetoder

Pensel

Blandingsforhold for produktet (volumen)

Single pack

Filmtykkelse og spredeevne pr. strøg

Typisk anbefalet rækkeevne iht. specifikation

Teoretisk rækkeevne 16.5 - 9.5 m²/l

Fortynder/Rengøringsmiddel

Vand

Tørre- og hærdetid

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Overfladetemperatur 10°C 23 °C 40°C

Håndteringstør / Tør til at kunne gå på 45min 30min 30min

Håndteringstør / Tør til at kunne gå på: Minimumtid inden produktet kan tåle, at man går på den uden permanente mærker, aftryk eller andre fysiske skader.

Brugsanvisning

Fjern løs lak, løse træfibre, vejrslidt træ på behandlede underlag.

Teak overflader med smuds og misfarvning, rengør med anbefalet Jotun rengøringsmiddel.

Det bedste resultat opnås, når overfladen er tør og uden nogen former for urenheder.

Skyl godt med rent vand.

Rengør med Teak Cleaner. Lad det virke i op til 20 minutter og skyl godt med rent vand.

Underlag	Behandling
På teakdæk med nåddemasse:	Påføres med pensel i tynde lag, aftør overskydende behandling. Påføres små områder ad gangen. Behandling gentages ved behov. Følg anvisningerne fra leverandøren af nåddemassen og lav en prøvepåføring inden brug.
På andre detaljer af teak:	Påfør 1 strøg. Efter 30 minutter fjernes overskydende behandling med en tør og ren klud. Ødelagt eller meget tørt træværk kan have behov for mere end 1 lag, gentag processen.

Yderligere oplysninger

Materialer som fx rengøringsklude, køkkenrulle og beskyttelsestøj, som er forurenede af produktet, kan selvantænde spontant nogle timer senere.

Nogle forseglere kan opløse visse nåddemasser til teakdæk og må derfor ikke anvendes.

Opbevaring

Produktet opbevares i overensstemmelse med nationale krav. Opbevar emballagerne på et tørt, køligt, godt ventileret sted og væk fra antændelseskilder. Emballage skal holdes tæt lukket. Håndter med forsigtighed.

Lagerholdbarhed v. 23°C

Teak Sealer 24 måned(er)

I nogle lande er lagerholdbarheden forkortet af lokale myndigheder. Ovenstående er minimum holdbarhed, herefter skal der foretages inspektion af produktet.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Læg mærke til advarselsnoter, der vises på emballagen. Anvendes under godt ventilerede forhold. Inhalér ikke spraystøv. Undgå hudkontakt. Spild på huden skal straks fjernes med en egnet cleanser, sæbe og vand. Øjne skal skylles godt med vand og der skal søges læge omgående.

Produktregistreringsnummer: 2481005

Sikkerhedsregler

00-3

1993

Kulørforskel

Når relevant; produkter, der primært skal anvendes som primere eller antifoulinger, kan have farvevariationer fra batch til batch. Denne type produkter kan falme og kridte, når de eksponeres for sollys og vejrlig.

Bevarelse af farve og glans på topstrøg kan variere og afhænger af farvetype, eksponeringsmiljø som fx temperatur, UV intensitet m.m., samt kvalitet af påføringen. Kontakt din lokale Jotun konsulent for yderligere information.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføeringspraksis. Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske

(Eng) version, der er gældende.