

# Teak Sealer

## Produkt beschrijving

### Type

Dit is een watergedragen sealer gebaseerd op de Chinese houtolie.

### Kenmerken en voordelen

Het verschaft uitstekende penetratie eigenschappen. Het produkt geeft een gewaxed oppervlak wat beschermt tegen vuil en water, het beschermt ook tegen uitdroging en barsten.

### Aanbevolen gebruik

Ontwikkeld om teak te beschermen tegen oxidatie en weersinvloeden. Kan gebruikt worden op andere houten ondergronden.

## Verpakking (typisch)

	Volume / Hoeveelheid (liters)	Grote van verpakking (liters)
Teak Sealer	0.5	0.5

De hoeveelheid is gebaseerd op in de fabriek geproduceerde kleuren. Let op dat er variaties in de lokale verpakking en hoeveelheden kunnen zijn, door lokale regelgeving.

## Product data

<b>Kleuren</b>	beige
<b>Vaste stoffen</b>	33 ± 2 Volume%

## Applicatie gegevens

### Het product kan aangebracht worden met

Kwast: Effect kwasten.

### Verbruik

Theoretical 16.5 m<sup>2</sup>/l - 9.5 m<sup>2</sup>/l

### Aanbevolen laagdikte per laag

Nat	60 µm - 100 µm
Droog	20 µm - 35 µm

### Product mengverhouding (in volume)

Één component

### Verdunning

Water

### Droogtijden

Relatieve luchtvochtigheid (RH) 50%

Ondergrond temperatuur

10 °C

23 °C

40 °C

Hard droog

45min

30min

30min

Overschilderbaar, minimum

1h

45min

45min

## Gebruiksaanwijzing

### Oppervlakte voorbehandeling

Verwijder los zittende lak, verweerd hout en loszittende houtvezels op reeds geschilderde ondergronden. Teak oppervlakken met verf en sterke verkleuringen reinig met aanbevolen Jotun detergent. Voor het beste resultaat, moet de ondergrond schoon zijn, droog en helemaal vuilvrij.

### Voorbehandeling

Grondig reinigen met schoon water. Reinig teak met Teak Cleaner.

### Aanbevolen verfsysteem

### Toplaag

Breng 1 laag aan. Na 30 minuten verwijder overtollige product met droge schone doek. Op beschadigd en zeer droog hout zijn waarschijnlijk meerdere lagen noodzakelijk, herhaal het proces.

### Opmerkingen

Met het product vervuilde materialen zoals poetslappen, reinigingsdoeken en beschermende kleding kunnen spontaan vlam vatten na enkele uren.

Sommige sealers kunnen mogelijk opnieuw bepaalde afdichtmiddelen doen oplossen en dienen daarom niet gebruikt te worden. Zorg ervoor dat de richtlijnen van de leverancier mb.t. het afdichten worden gevolgd en voer een testapplicatie uit voor gebruik.

### Opslag

Het product moet bewaard worden overeenkomstig met nationale regels. Bewaar de containers in een droge, koele en goed geventileerde ruimte en buiten bereik van hitte en ontstekings bronnen. Containers moeten goed gesloten blijven. Voorzichtig behandelen.

### Houdbaarheid in gesloten verpakking bij 23 °C

Teak Sealer

24 Maand(en)

In sommige commerciële markten kan een kortere houdbaarheid gedicteerd worden door de lokale regelgeving. Bovenstaand is de minimale houdbaarheid, hierna is de kwaliteit van de verf onderhevig aan goedkeuring

---

## Gezondheid en veiligheid

Houd rekening met de milieu-en veiligheidsnotities op het blik.

Een veiligheidsinformatieblad is uitgegeven voor dit product.  
Gedetailleerde veiligheidsinformatieblad over gezondheids-en veiligheidsrisico's en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van dit product wordt vermeld in het product veiligheidsinformatieblad.  
Eerste hulp maatregelen, zie paragraaf 4.  
Behandeling en opslag, zie paragraaf 7.  
Transport informatie verwijzen naar sectie 14.  
Wettelijk verplichte informatie, zie paragraaf 15.

---

## Disclaimer

De informatie in dit document wordt gegeven naar de beste kennis van Jotun, gebaseerd op laboratorium testen en praktische ervaring. Jotun producten worden beschouwd als halffabricaten en als zodanig, worden de producten vaak gebruikt onder condities buiten de controle van Jotun. Jotun kan niets dan de kwaliteit van het product zelf garanderen. Kleine productvariaties kunnen om te voldoen aan de lokale eisen worden uitgevoerd. Jotun behoudt zich het recht voor om de informatie te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Gebruikers dienen altijd Jotun te raadplegen voor de specifieke leidraad en algemene geschiktheid van dit product en de specifieke praktische toepassing.

Als er enige inconsistentie is tussen de verschillende taalkwesties van dit document gaat de Engelse (Verenigd Koninkrijk) versie voor.