

Teak Sealer

Descrizione del prodotto

Tipo

Questo è un sigillante all'acqua basato su olio di legno cinese.

Caratteristiche e benefici

Possiede ottime proprietà di penetrazione. Il prodotto conferisce una superficie cerata, che protegge dall'acqua, polvere e formazione di macchie e evita che la superficie essichi e con rotture del rivestimento.

Uso raccomandato

Formulato per la protezione del teak dall'ossidazione e dai normali fattori aggressivi causati dagli agenti atmosferici. Può essere utilizzato su altre superfici in legno.

Confezioni (Tipico)

	Volume (litri)	Capacità del contenitore (litri)
Teak Sealer	0.5	0.5

Il volume indicato è quello alla produzione. Nota: locali variazioni nella confezione e/0 nel riempimento possono variare localmente a causa di diverse legislazioni.

Proprietà del prodotto

Colori	beige
Solidi	33 ± 2 %
COV per miscele pronte all'uso	Il valore limite UE per questo prodotto (cat. A/f): 130 g/l. Questo prodotto contiene al massimo 130 g/l di COV.

Dati applicativi

Il prodotto può essere applicato con

Pennello: Pennello per ritocchi.

Resa per mano

Theoretical 16.5 m²/l - 9.5 m²/l

Spessore secco raccomandato per mano

Bagnato 60 µm - 100 µm
Secco 20 µm - 35 µm

Miscelazione in volume

Monocomponente

Diluyente

Acqua

Tempi di essiccazione

Umidità relativa (RH) 50%

Temperatura del substrato

Secco al tatto

Secco per la ricopertura Min

10 °C

45min

1h

23 °C

30min

45min

40 °C

30min

45min

Istruzioni per l'uso

Preparazione della superficie

Su superfici pitturate rimuovere vernice non aderente, legno invecchiato e fibre di legno in fase di distacco. Teak con macchie o grosse discolorazioni deve essere lavato con detergente Jotun. Per ottenere il miglior risultato, il substrato deve essere pulito, asciutto ed esente da contaminanti.

Preparazione

Sciaquare bene con acqua dolce. Pulire con Teak Cleaner.

Ciclo di pitturazione raccomandato.

Finitura

Applicare una mano. Dopo 30 minuti, rimuovere il prodotto in eccesso con un panno asciutto e pulito. Legno danneggiato o molto asciutto richiede più di una mano, ripetere l'applicazione.

Osservazioni.

Materiali tipo stracci, carta, indumenti contaminati con il prodotto possono autoincendiarsi dopo alcune ore.

Alcuni sigillanti potrebbero sciogliere i sigillanti da calafataggio, pertanto non si dovrebbero utilizzare. Seguire le indicazioni come da scheda tecnica e da guida all'applicazione, fare dei test sulla reazione del prodotto con sigillanti da calafataggio prima dell'applicazione.

Immagazzinamento

Il prodotto deve essere conservato in accordo con le regolamentazioni nazionali. Mantenere il contenitore chiuso e lontano da fonti di calore e ignizione. I contenitori dovranno essere tenuti accuratamente chiusi. Maneggiare con cura.

Tempo di conservazione a 23 °C

Teak Sealer

24 mesi

In alcuni mercati il tempo di scadenza può essere più breve a causa delle leggi locali. Quanto sopra risulta essere il periodo minimo, trascorso tale periodo è necessario verificare la qualità del prodotto.

Salute e sicurezza

Si invita ad osservare le precauzioni scritte sul contenitore.

La scheda di sicurezza di questo prodotto è stata emanata. Informazioni dettagliate relative alla salute e sicurezza, per l'utilizzo di questo prodotto, sono specificate nella scheda di sicurezza.

Misure di primo pronto soccorso, vedere sezione 4.

Maneggio ed immagazzinamento, veder sezione 7.

Informazioni sul trasporto, vedere sezione, 14.

Informazioni sulle normative, vedere sezione 15.

Dichiarazioni

Le informazioni in questo documento sono basate sulle nostre migliori conoscenze, basate su test di laboratorio, ed esperienza pratica. I prodotti Jotun sono considerati semilavorati e pertanto vengono utilizzati senza il nostro controllo. La Jotun può garantire solamente la qualità del prodotto. Alcune piccole modifiche possono essere apportate al fine di ottemperare alle legislazioni locali. Jotun si riserva di cambiare la presente scheda senza alcun preavviso.

Gli utilizzatori dovrebbero consultare la sede Jotun per verificare idoneità e proprietà relative all'applicazione ed al servizio richiesto.

La versione inglese farà fede nel caso di incongruenze nelle traduzioni in altre lingue.