

## Teak Sealer

### Produktbeskrivning

#### Typ

Detta är en vattenbaserad sealer baserad på Kinesisk träolja.

#### Egenskaper och fördelar

Utmärkt penetration. Ger en vaxaktig yta som skyddar mot vatten, smuts och uppsprickning.

#### Användningsområde

Används för att skydda teakdäck från oxidation och nedbrytning. Kan användas på andra trätytor.



23°C.-50% R.H. 10°C.-50% R.H.



### Produktdata

#### Emballage (standard):

Volym  
(liter)

Förpackningsstorlek  
(liter)

Teak Sealer

0.5

0.5

Angiven volym avser fabrikstillverkade kulörer. Notera att det förekommer variationer i förpackningsstorlekar beroende på nationella föreskrifter.

#### Kulör

Beige.

#### Volymtorrhalt:

33 ± 2 volym%

#### Densitet:

0,97 g/cm<sup>3</sup> kalkylerad

#### Flampunkt kommenterar:

Inte känd.

#### VOC för bruksfärdig blandning:

EU gränsvärde för produkten (kat. A/f): 130 g/l. Produkten innehåller max 130 g/l VOC.

De angivna egenskaperna är typiska för fabrikstillverkade färger, mindre variationer kan förekomma beroende av kulör.

### Appliceringstekniska data

#### Appliceringsmetoder

Pensel

### Blandningsförhållande (volym)

Enkomponent

### Skiktjocklek och sträckförmåga per strykning

#### Rekommenderad specificerad omfattning

Teoretisk sträckförmåga 16.5 – 9.5 m<sup>2</sup>/l

### Förtunning/Lösningsmedel för rengöring

Vatten

### Tork- och härdningstid

#### Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

<b>Underlagets temperatur</b>	10 °C	23 °C	40 °C
-------------------------------	-------	-------	-------

<b>Hanterbar / Torr för beträdande</b>	45min	30min	30min
--	-------	-------	-------

Hanterbar / Torr för beträdande: Minimum tid innan produkten tål normal gångtrafik utan permanenta märken, avtryck eller andra fysiska skador.

## Bruksanvisning

På tidigare behandlade ytor skall lös olja, lack, grånat trä och lösa träfibrer avlägsnas. Teakytor som är missfärgade och har fläckar ska tvättas med rekommenderat JOTUN tvättmedel. För bästa resultat skall underlaget vara rent, torrt och helt fritt från föroreningar. Skölj noga med rent vatten. Tvätta med Teak Cleaner. Låt verka i upp till 20 minuter och skölj väl med rent vatten.

Underlag	Behandling
På teakdäck med nåt:	Påför tunna lager med pensel och torka av överskottet. Arbeta med mindre ytor åt gången. Upprepa behandlingen vid behov. Följ noga nåttillverkarens rekommendationer gällande kompatibla produkter och gör ett test innan användning.
På andra teakdetaljer:	Applicera 1 strykning. Efter 30 minuter torkas överskott av produkten av med en torr och ren trasa. Skadat eller väldigt torrt trä kan behöva ytterliggare 1 strykning, om så är fallet skall processen upprepas.

### Ytterligare information

Trasor, papper, skyddskläder och annat material som är nedsmutsat med produkten kan självantända upp till några timmer efter.

Vissa sealers kan lösa nåtmassor och skall därför inte användas.

### Lagring

Produkten skall lagras i enlighet med nationella bestämmelser i ett torrt och svalt utrymme med god ventilation och hållas borta från värmekälla eller låga. Burkarna måste hållas väl tillslutna. Hanteras varsamt.

### Hållbarhet vid 23 °C

Teak Sealer 24 månad(er)

I vissa länder kan den lagringsbeständigheten vara kortare på grund av nationell lagstiftning. Ovanstående är minimum lagringsbeständighet, därefter bedöms den utifrån att den har kontrollerats.

### Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen innan rengöring med t ex. penseltvätt. Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.



### Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

**Första hjälpen**, se punkt 4.

**Hantering och lagring**, se avsnitt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Gällande föreskrifter**, se punkt 15.

Vänligen notera de säkerhetsföreskrifter som finns angivna på förpackningen. Används under väl ventilerade förhållanden. Andas inte in sprutdimma. Undvik hudkontakt. Färgstänk på huden skall omgående avlägsnas med lämpligt rengöringsmedel, tvål och vatten. Ögonen bör sköljas rikligt med vatten och läkare skall kontaktas.

### Kulöravvikelse

Produkter som är avsedda som grundfärg eller antifouling kan ha kulörvariationer som varierar mellan olika batcher. Denna typ av produkter kan blekas eller krita då de exponeras för solljus eller väderlek.

Kulör och glansbeständighet på toppstrykningar kan variera beroende på kulör, exponeringsförhållande som temperatur, UV intensitet etc. samt appliceringsmetod. Kontakta ditt lokala Jotun-kontor för ytterligare information.

### Diverse

#### Kontaktinformation

Jotun Sverige AB  
Box 151  
421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: 031 69 63 00

#### Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering. Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.