

## Lightweight Filler

### Type

Dette er en to-komponent epoxy filler. Ultraletvægts produkt uden opløsningsmidler.

### Egenskaber og fordele

Kan påføres i en meget høj filmtykkelse, hvor der ønskes en lav vægt.

### Anvendelsesområde

Anvendes til meget store reparationer og skader. Velegnet over og under vandlinjen, når det er en del af et godkendt Jotun Yachting system.

## Emballagestørrelse (typisk)

	Volumen (liter)	Emballagestørrelse (liter)
Lightweight Filler Comp A	0.5 / 2	0.7 / 2.5
Lightweight Filler Comp B	0.5 / 2	0.7 / 2.5

Den nævnte volumen er knyttet til fabriksproducerede kulører. Bemærk at lokale variationer i emballagestørrelser og volumener forekommer på grund af lokale regler.

## Produktdata

<b>Kulører</b>	lyseblå
<b>Generisk type</b>	epoxy baseret
<b>Tørstof</b>	100 ± 2 volumen%
<b>Litervægt</b>	0,57
<b>Flammepunkt</b>	120 °C
<b>VOC</b>	50 g/l US EPA method 24

## Påføringsinformation

### Produktet kan påføres med

Spartel eller knivspartel eller andet velegnet påføringsredskab.

### Forbrug pr. strøg

Teoretisk 1 m<sup>2</sup>/l - 0,03 m<sup>2</sup>/l

### Anbefalet filmtykkelse per strøg

Våd	1000 µm - 35000 µm
Tør	1000 µm - 35000 µm

### Blandingsforhold for produktet (volumen)

Lightweight Filler Comp A	1	del(e)
Lightweight Filler Comp B	1	del(e)

### Induktionstid og Pot life

Malingtemperatur	23°C
Pot life efter blanding	30 min

Reduceres ved højere temperaturer

### Rengøring af maleværktøj

Jotun Thinner No. 17

### Tørretider

Relativ Fugtighed (R.F.) 50%

Overfladetemperatur	10°C	23°C	35°C
Berøringstør	24h	16h	4h
Håndteringstør	72h	18h	12h
Overmalingsinterval, min.	12h	8h	2h
Overmalingsinterval, max.	90h	72h	48h
Hærdet	14d	7d	3d

## Brugsanvisning

### Forarbejde

Det bedste resultat opnås, når overfladen er tør og uden nogen former for urenheder.

### Forbehandling

Ren, tør og ubeskadiget kompatibel primer eller filler. Se teknisk datablad under brugsanvisning for det valgte Jotun Yachting produkt.

### Spartel, fugemasse

Påfør produktet på det område, som skal behandles. Slib med korn P180-P220 efter 16-24 timer afhængig af temperaturen. Gentag processen for at udligne småskader. Forseglet med en Jotun Yachting finishing filler.

### Bemærk

Der skal ikke tilsættes fortynder.

## Opbevaring

Produktet opbevares i overensstemmelse med nationale krav. Opbevar emballagerne på et tørt, køligt, godt ventileret sted og væk fra antændelseskilder. Emballage skal holdes tæt lukket. Håndter med forsigtighed.

## Lagerholdbarhed v. 23°C

Lightweight Filler Comp A	36 måned(er)
Lightweight Filler Comp B	36 måned(er)

I nogle lande er lagerholdbarheden forkortet af lokale myndigheder. Ovenstående er minimum holdbarhed, herefter skal der foretages inspektion af produktet.

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 2479511

**00-5**

1993

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.